

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Albus

PAROPROPUSNA BOJA NA BAZI VODE ZA UNUTARNJE RADOVE



COD. 4840019

ALBUS - V.2024-09-24

OPIS

ALBUS je visoko pokrivna paro propusna boja na bazi vinilnih smola u vodenoj disperziji.
Prisutnost odabranih karbonata dopušta kreiranje posebno bijelih, glatkih i mat završnih površina.
ALBUS je jednostavan za nanošenje i ima vrlo dobra svojstva pri nanošenju.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: vinilne smole u vodenoj emulziji
 - Klasifikacija prema kakvoći zraka u interijerima (Indoor Air Quality): A
 - Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: $1,74 \pm 0,05 \text{ kg/l}$
 - Sjajnost UNI EN ISO 2813: 5-10 mat
 - Otpornost na vatru EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0
- Odnosi se na potrošnju koja ne premaša naznačenu, kao i na primjenu na ne-gorivim površinama.
- Vrijeme sušenja (pri 25°C i 65% R.V.): suho na dodir nakon 30 min., sljedeći sloj nakon 4h.

POGODNE PODLOGE

Proizvod se može nanositi na:

- Nove ili stare žbuke na bazi hidrauličnih veziva.
- Beton
- Gips ili gipsane ploče
- Staru boju, organske ili mineralne prirode koja je suha, kompaktna, upijajuća i konzistentna.
- Mineralni konglomerati raznih vrsta, koji imaju dovoljnu upojnu moć.

Površine trebaju biti odgovarajuće pripremljene sljedeći UPUTE O PRIPREMI PODLOGE.

Ne nanositi na alkalne i svježe površine, priekati određeno vrijeme da se podloga osuši, cca. 28 dana.

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips i gipsane ploče:

- Osigurati da je podloga dovoljno stara i u potpunosti suha.
- U slučaju plijesni, tretirati površinu sa COMBAT 222 deterdžentom za čišćenje, i COMBAT 333 za sanaciju površine. Kako bi zaštitili zid od stvaranja plijesni proizvodu dodati COMBAT 444.
- Očistiti prašinu i oprati da bi se otklonila sva plijesan, gljivice i ostatci stare boje. U potpunosti otkloniti sve slojeve stare boje na bazi vapna ili unutarnjih boja.
- Izgletati sve neravnine površine i tretirati pukotine i rupice sa TAMSTUCCO, te lagano izbrusiti brusnim papirom.
- Koristiti odgovarajuće proizvode za gletanje pukotina.
- Ukoliko je potrebno izravnati sa RASAMIX ili BETOMARC ili RASOMARC prema tipu površine.
- Na čistu, suhu površinu nanijeti jedan sloj IDROFIS-a akrilne impregnacije na bazi vode za zidove ili ATOMO dubinsku impregnaciju na bazi vode. Na gipsane ploče nanijeti PREPARA tonirani učvršćivač. U slučaju ostataka tankog sloja stare tempere ili boje koja se ljušti, nanijeti jedan sloj ISOMARC-a ili ATOMO.
- Nanijeti ALBUS prema UPUTAMA O UPORABI.

*(Razrjeđivanje i količina učvršćivača ovise o upijanju podloge, te se treba odrediti putem preliminarnog testa na podlozi – vidjeti odgovarajući tehnički list)

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura zraka: Min +8°C / Max +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura podloge: Min +5°C / Max +35°C

Vlažnost podloge: <10% R.V.

-Alat: kist, valjak, prskalica i airless

-Broj slojeva: 2

-Razrjeđivanje: sa vodom, prvi sloj 50%, drugi sloj 30-40%.

-Prilikom airless špricanja razrjeđivanje ovisi o korištenom tlaku i vrsti uređaja.

-Nakon upotrebe alat očistiti vodom.

-Prosječna potrošnja: 9-12 m²/lit za jedan sloj za površine prosječne upojnosti.

NIJANSIRANJE

Boja se može dobiti pomoću sustava miješanja boja. Proizvod se može tonirati i sa BRAVOCASA TINTE COLORANTI (samo za pastelne tonove), te COLORADO pigmentima.

U slučaju da se koriste različite šarže proizvoda preporuča se da se izmiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EZ)

Kat. A/a: mat boje za zidove i stropove (gloss≤25@60°) (baza voda): 30 g/l (2010)

Ovaj proizvod sadrži max: 30 g/l HOS

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili

llo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.