

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Antartica

МАТОВА ШВИДКОСОХНУЧА МІЮЧА ФАРБА ДЛЯ СТІН НА ВОДНІЙ ОСНОВІ
ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕНЬ



СЕРІЯ 406

ANTARTICA - V.2024-10-08

ОПИС

ANTARTICA - миюча водоемульсійна паропроникна фарба, стійка до частого миття водою.

Фарба не має запаху, високого вмісту летких органічних сполук, а також пластифікаторів, що дозволяє відразу користуватися нещодавно пофарбованими приміщеннями. Продукт відповідає специфікаціям Indoor Air Comfort Gold лабораторії Eurofins.

Матеріал ідеально підходить для професійного застосування:

- швидке висихання, короткий період очікування для повторного фарбування
- відсутність бризок при нанесенні валиком та пензликом, швидке очищення
- зменшення потреби в укріпті та накладанні захисних поглинаючих прокладок тощо
- створення дуже тонкого, матового та рівного покриття.

Продукт відповідає специфікаціям Indoor Air Comfort Gold лабораторії Eurofins.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип в'язучої речовини: Синтетичні полімери у водній дисперсії
Класифікація якості повітря в приміщенні: A+
Сертифікат Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-01)

- Класифікація відповідно до UNI EN 13300:

.Стійкість до мокрого стирання відповідно до ISO 11998: клас 3

.Блиск відповідно до EN ISO 2813: <5, матова

.Покривна здатність відповідно до ISO 6504-3: клас 2 при витраті 7 м²/л Інші характеристики

- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 кг/л

- В'язкість відповідно до UNI 8902: 36000±3200 ц/с при температурі 25°C (віскозиметр Brookfield)

- Стійкість до мокрого стирання відповідно до UNI 10560: >3000 циклів, стійка
- Класифікація реакції на вогонь відповідно до EN13501-1: Клас A2 s1 d0
- При використанні не більше зазначеного та нанесенні на негорючу поверхню.
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 30 хвилин, другий шар можна наносити через 2 години.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C.
Відносна вологість повітря: <75%.
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C
Вологість поверхні: <10%
- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.
- Інструменти: валик з вовни або мікрофібри, пензлик, безповітряний фарбопульт.
- Кількість шарів: мінімум 2 шари.
- Розведення: водою. Валиком, перший і другий шар 15-20%; пензликом, перший шар 40-45%, наступні шари 30%.
- При нанесенні за допомогою розпилювача та безповітряного фарбопульту розведення залежить від типу обладнання та робочого тиску.
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Орієнтовна витрата матеріалу: 9-12 м²/л на шар при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Покриття можна наносити на:
- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
 - Бетонні поверхні.
 - Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
 - Поверхні зі старою фарбою та покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
 - Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.
- Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».
- Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Поверхні стін і стелі:
- Переконайтеся, що поверхня належним чином висохла та витримана. При необхідності обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
 - Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом СОМВАТ 222, код 4810222, та відновлювальним засобом СОМВАТ 333, код 4810333. Щоб захистити стіну від утворення цвілі, додайте дезінфікуючий засіб СОМВАТ 444, код 4810444.

- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні цвіль та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.
 - Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.
 - Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою TAMSTUCCO 9400006/9410110; відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним папером.
 - Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом.
 - При необхідності вирівняйте поверхню за допомогою RASAMIX FIT 9670160 або BETOMARC FIT 9740150 або MARCOPRO 9750019/9750010, залежно від типу поверхні.
 - На чисту, суху поверхню нанесіть один шар настінної акрилової ґрунтовки на водній основі IDROFIS 4700006 або мікронізованої ґрунтовки без розчинників ATOMO 8840001. На поверхні з гіпсокартону необхідно нанести спеціальну пігментовану ґрунтовку PREPARA 4710019. Якщо на поверхні є тонкий шар старої водоемульсійної фарби або шар фарби, що обсіпається, необхідно нанести один шар ґрунтовки для стін на основі розчинника ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтовки без розчинників ATOMO 8840001.
 - - Після повного висихання нанесіть фінішне покриття.
- *(Розведення ґрунтовки та кількість її нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні - див. Паспорт безпеки).

ТОНУВАННЯ

Матеріал тонується за допомогою системи підбору кольорів Marcromie та барвників COLORADO серії 548.
УВАГА: У разі використання прозорої бази, розведення водою має становити не більше 20%.
У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо змішати різні продукти, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/α: Матові покриття для внутрішніх стін і стель (глянець ≤25@60°) (на водній основі): 30 г/л (2010)
Продукт містить максимум: 1 г/л ЛОС Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не виливайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Матова водоемульсійна паропроникна швидкосохнуча миюча фарба без запаху з низьким вмістом летких органічних сполук без пластифікаторів.

Водоемульсійна фарба ANTARTICA серії 406 на основі модифікованої синтетичної смоли у водній дисперсії наноситься на попередньо підготовлені поверхні в мінімум 2 шари (в залежності від поглинаючої здатності поверхні).

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м2.