

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Betoxan 200

ПРОТИУСАДКОВИЙ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ БЕТОННИХ
ПОВЕРХОНЬ



КОД 9490120

BETOXAN 200 - V.2024-10-08

ОПИС

ВЕТОХАН 200 - це засіб для вирівнювання бетонних поверхонь і має наступні властивості:

- Відмінна стійкість до атмосферних впливів та чергування циклів замерзання та відтавання
- Високий рівень водонепроникності
- Відмінне зчеплення з поверхнею (бетон)
- Легкість та швидкість нанесення та обробки
- Відсутність тріщин і усадки

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Продукт можна використовувати для зовнішніх та внутрішніх робіт, а також можна наносити на цементні та бетонні поверхні. ВЕТОХАН 200 є засобом для первинної обробки поверхні, на який завжди потрібно наносити фінішне покриття. Для нанесення на штукатурку слід використовувати ВЕТОМАРС FIT, код 9740150.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Склад: портландцемент
- Зовнішній вигляд: порошок
- Маркування CE відповідно до EN 1504-3
- Висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): залежить від товщини нанесеного шару; у будь-якому випадку продукт не можна фарбувати протягом 7 днів.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Поверхні з цементу та/або бетону:
- Перевірте стан поверхні. Вона повинна бути щільною і не осипатися. В іншому випадку видаліть частини, які погано прилягають до поверхні.
 - Металеві кінці арматури, що виступають з поверхні, після

очищення та видалення іржі необхідно обробити антикорозійним засобом BETOXAN PRIMER 9490125.

- Видалить з поверхні будь-який наліт шляхом полірування або шліфування.

- Нанесіть BETOXAN 200, якщо товщина поверхні, що відновлюється, не перевищує 2 мм. Якщо товщина перевищує 2 мм, нанесіть BETOXAN 400.

- Через щонайменше 7 днів нанесіть шар настінної ґрунтівки на основі розчинників ISOMARC 4410111, розведеної спеціальним розчинником 5210011.

- Нанесіть фінішне покриття.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +5°C / макс. +35°C

Відносна вологість повітря: <60%

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

Суха поверхня.

Не наносьте на замерзлі поверхні. Не використовуйте для:

.відновлення шарів товщиною понад 2 мм;

.створення адгезії;

.елементів опалубки;

.при контакті з сильними кислотами (pH<5, 25°C).

- BETOXAN 200 наносять кельмою, металевою гладилкою або губкою (залежно від типу покриття, що виконується).

- Змішайте продукт з 24-26% води.

Не додавайте більше води, щоб подовжити час схоплювання.

- Приготування: Налийте воду для змішування в ємність і рівномірним струменем додайте продукт, постійно помішуючи, щоб уникнути утворення грудок. Перемішайте розчин протягом декількох хвилин і дайте йому настоятись 10-15 хвилин перед використанням.

- Товщина шару, що наноситься: макс. 0,5-2 мм

- Орієнтовна витрата матеріалу: 1,5 кг/м² на кожен мм товщини нанесеного шару.

- Час схоплювання (при температурі 20°C та відносній вологості <65%):

Початок схоплювання через 45 хвилин.

Закінчення схоплювання через приблизно 12 годин.

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

ТОНУВАННЯ

Продукт доступний у сірому кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30°C Мінімальна температура зберігання: +5°C

Зберігати в сухому, захищеному від вологи місці.

Термін придатності при зберіганні у закритих, міцних упаковках при правильній температурі: 1 рік.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Директива 2004/42/CE не застосовується. Викликає серйозні пошкодження очей. Викликає подразнення шкіри. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Може викликати

алергічну реакцію на шкірі.

Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи.

Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Протиусадковий відновлювальний засіб ВЕТОХАН 200, код 9490120, на основі портландцементу, спеціально відібраних заповнювачів і полімерних компонентів наноситься на попередньо підготовлені поверхні з витратою не менше 1,5 кг/м² на кожен міліметр товщини.