

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa


www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Betoxan 300

ШВИДКОСХОПЛЮЮЧИЙ ТИКСОТРОПНИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ
ПОВЕРХОНЬ



КОД 9490130

BETOXAN 300 - V.2024-10-08

ОПИС

ВЕТОХАН 300 - готовий розчин, призначений для ремонту та реставрації відновлення поверхонь, має наступні властивості:

- Оптимальна стійкість до атмосферних впливів та чергування циклів замерзання та відтавання;
- Високий рівень водонепроникності;
- Оптимальне зчеплення з поверхнею (бетон, цегла);
- Легкість та швидкість нанесення та обробки;
- Швидке висихання;
- Відсутність тріщин і усадки.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Наноситься на цементні та бетонні поверхні, зовнішні та внутрішні.

Особливо підходить для:

- ремонт залізобетонних елементів (балки, стовпи, фасадні панелі тощо);
- ремонт збірних конструкцій та жорстких з'єднань;
- виконання кріплень.

ВЕТОХАН 300 є засобом для первинної обробки поверхні, на який завжди потрібно наносити фінішне покриття.

Для нанесення на цивільні штукатурки краще використовувати вирівнювальний розчин ВЕТОМАРС FIT, код 9740150.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад: Портландцемент, добірні інертні наповнювачі, полімерні компоненти для підвищення зчеплення з поверхнею та для подовження терміну використання засобу, регулятори схоплювання

- Об'ємна маса свіжого цементу відповідно до UNI 8910: $1,85 \pm 0,05$ кг/л
- Зовнішній вигляд: порошок

- Гранулометрија: <1,2 мм
- Міцність на стиск (через 28 днів): >25 Н/мм²
- Стійкість до згинання (через 28 днів): > 7 Н/мм²
- Час використання: 15 хв при 20°C
- Час затвердіння: близько 20 хвилин при 20°C; залежить від товщини нанесеного шару та температури, у будь-якому випадку матеріал не можна фарбувати раніше ніж через 1 тиждень.
- Маркування CE відповідно до EN 1504-7

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Цементні та/або бетонні поверхні:

- Перевірте стан поверхні. Поверхня повинна бути щільною і не кришитися. В іншому випадку видаліть ділянки, що кришаться.
- Видаліть будь-які речовини, що заважають зчепленню (масло та мастило).
- Металеві кінці арматури, що виступають з поверхні, після очищення та видалення іржі необхідно обробити антикорозійним засобом ВЕТОХАН PRIMER 9490125.
- Видаліть наліт щіткою або шліфуванням.
- Нанесіть ВЕТОХАН 300, якщо товщина поверхні, що відновлюється, не перевищує 3 мм. Якщо товщина менше 2 мм, нанесіть ВЕТОХАН 200.
- Через щонайменше 7 днів нанесіть шар ґрунтівки ISOMARC 4410111, розведеної спеціальним синтетичним розчинником 5210011.
- Нанесіть фінішне покриття.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура навколишнього середовища: мін. +5°C / макс. +35°C

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

Суха поверхня.

Не наносьте на замерзлі поверхні. Не використовуйте для:

.відновлення шарів товщиною менше 3 мм;

.елементів опалубки;

.при контакті з кислотними речовинами (pH<5).

Змішуйте розчин у бетонозмішувачі або, для невеликих кількостей, за допомогою дрилі зі спеціальною насадкою, уникайте ручного змішування, яке не гарантує оптимального змішування.

ВЕТОХАН 300 наноситься гладилкою/кельмою або розпилювачем. Фінішну обробку виконують шляхом згладження поверхні гладилкою (дерев'яною або пластиковою) під час схоплювання розчину. Початок схоплювання визначається моментом, коли при торканні пальцями вони не занурюються у розчин.

- Змішайте продукт з 20% води.

Не додавайте більше води, щоб подовжити час схоплювання суміші.

- Приготування: Влийте приблизно 80-90% води і додайте порошок ВЕТОХАН 300, не перериваючи процес, щоб запобігти утворенню грудок. Перемішайте 1-2 хвилини; додайте решту води (якщо необхідно) для досягнення потрібної консистенції та перемішуйте ще 2 хвилини.

- Товщина шару, що наноситься: від 5 до 50 мм за раз

- Орієнтовна витрата матеріалу: 1,6 кг/м² на мм товщини. При сильному вітрі або прямому впливі сонця може знадобитися зволожувати поверхню, що витримується, час від часу збризкуючи водою.
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

ТОНУВАННЯ | Продукт доступний у сірому кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ | Максимальна температура зберігання: +30°C Мінімальна температура зберігання: +5°C
Зберігати в сухому, захищеному від вологи місці.
Термін придатності при зберіганні у закритих, міцних упаковках при правильній температурі: 1 рік.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ | Директива 2004/42/СЕ не застосовується. Викликає серйозні пошкодження очей. Викликає подразнення шкіри. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Може викликати алергічну реакцію на шкірі.
Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи.
Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ | Швидкосхоплюючий тиксотропний розчин для відновлення поверхонь BETOXAN 300, код 9490130, на основі портландцементу, добірних інертних наповнювачів і полімерних компонентів, наноситься на попередньо підготовлені поверхні з витратою не менше 16 кг/м² на кожен сантиметр товщини.