

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Betoxan Primer

AMESTEC PASIVANT MONOCOMPONENT PENTRU BARELE DE FIER DIN ARMĂTURĂ



COD 9490125

BETOXAN PRIMER - V.2024-09-24

DESCRIERE

Produs specific pentru pasivarea barelor de fier din armătură în faza de restaurare a betonului deteriorat.

INDICAȚII DE UTILIZARE

BETOXAN PRIMER este destinat barelor de fier din armătura betonului, care trebuie acoperite apoi cu produsele specifice BETOXAN 400 sau BETOXAN 300 și cu masa de șpaclu finală BETOXAN 200.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: hidraulic modificat cu aditivi speciali anticorozivne
- Aspect: pulbere
- Marcajul CE în baza EN 1504-7
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): variabilă, în funcție de condițiile de temperatură și umiditate. Produsul nu poate fi acoperit cu alte straturi mai devreme de 30 de minute.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

- Suporturi feroase:
- Lustruiți prin periere sau sablare.
- Curățați suprafața. Eliminați reziduurile din operațiunea precedentă
- Pe suportul uscat aplicați stratul de BETOXAN PRIMER.
- Acoperiți cu BETOXAN 400 sau 300 după cel puțin 30 minute.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
- Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
- Umiditatea relativă a mediului: <60%
- Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
- Suport uscat.
- Unelte: pensulă.
- Diluție: 30% cu apă (0,6 l. apă per 2 kg de pulbere).
- Timp de prelucrare: 1 oră

- Preparare: vărsați apa pentru amestec într-un recipient și adăugați produsul în flux regulat, amestecând continuu pentru a evita formarea cocoloașelor. Agitați până obțineți un amestec omogen.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
- Consum indicativ: consumul mediu este de circa 30 gr. per metru linear pe o bară cu un diametru de 15 mm.

COLORAREA

DEPOZITAREA

- Temperatură maximă de stocare: +30 °C
- Temperatură minimă de stocare: +5 °C
- A se păstra într-un loc uscat, ferit de umiditate.
- Stabilitatea în ambalajele originale nedeschise și în condiții de temperatură adecvată: 1 an.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

- Nu se încadrează în Decretul Legislativ 161/2006 (Directiva 2004/42/CE)
- Provoacă iritație cutanată. Poate provoca o reacție alergică cutanată. Provoacă leziuni grave oculare. Poate irita căile respiratorii.
- Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare nu eliminați recipientele în ambient, lăsați să se usuce bine reziduurile și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați reziduurile la canalizare, în cursurile de apă și pe sol.
- Pentru informații suplimentare consultați fișa de siguranță a produsului.

REZUMAT DE CAPITOL

- Amestec pasivant monocomponent pentru barele de fier din armături.
- Aplicați pe suporturi pregătite dinainte, amestec pasivant monocomponent pentru bare de fier din armături BETOXAN PRIMER cod 9490125, pe bază de lianți hidraulici speciali modificați și pasivanți împotriva coroziunii, cu un consum de circa 1,8 kg/mp.