

SAN MARCO is a brand of San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP Via Alta 10/A - 30020 Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com +39 041 4569322 www.sanmarcogroup.com

## **Betoxan Primer**

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПАССИВАТОРНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ **АРМАТУРЫ** 





CODE 9490125

BETOXAN PRIMER - V 2024-09-24

ОПИСАНИЕ Специальное средство ДЛЯ пассивации арматуры при восстановлении бетона.

### ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

BETOXAN PRIMER предназначен для обработки арматуры бетона, который затем будет покрыт специальными средствами BETOXAN 400 или BETOXAN 300 и финишной шпаклевкой BETOXAN 200.

# TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

- Тип вяжущего: модифицированное гидравлическое со специальными антикоррозийными добавками
- Внешний вид: порошок
- СЕ маркировка в соответствии с EN 1504-7
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): зависит от температуры и влажности окружающей среды, в любом случае материал нельзя окрашивать ранее чем через 30 минут.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из черных металлов:

- -Зачистить до блеска щеточной или пескоструйной обработкой.
- -Очистить поверхность, удаляя следы предыдущей обработки.
- -На сухую основу нанести слой BETOXAN PRIMER. -Покрыть слоем BETOXAN 400 или 300, выждав не менее 30 минут.

- Условия окружающей среды и основы:

Температура окружающей среды: мин. +5 °C / макс. +35 °C Относительная влажность окружающей среды: <60%

Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C.

Сухая основа.

- Инструменты: кисть.

Technical data sheet: BETOXAN PRIMER Revision: 2024-09-24

- Разведение: 30% водой (0,6 л воды на 2 кг порошка).
- -Срок использования: 1 час

www.san-marco.com

- -Подготовка: налить воды для замешивания в емкость и добавить материал, всыпая его равномерно и непрерывно помешивая, чтобы не образовались комки. Перемещать до получения однородной смеси.
- -Сразу же по окончании работы инструменты промывают водой.
- Примерный расход: средний расход составляет около 30 г на погонный метр прутка 15 мм в диаметре.

### КОЛЕРОВКА |-----

**ХРАНЕНИЕ** | Максимальная температура хранения: +30 °C Минимальная температура хранения: +5 °C Хранить в сухом, защищенном от влаги месте. Хранить в оригинальных закрытых емкостях и в условиях при соответствующих температурах: 1 год.

Не подпадает под действие Законодательного декрета 161/2006 (Дир. 2004/42/EC)

Вызывает раздражение кожи. Может вызвать аллергическую реакцию на коже. Вызывает серьезное повреждение глаз. Может вызвать раздражение дыхательных путей.

Используйте средство согласно действующим санитарным нормам и техники безопасности; после использования не выбрасывайте емкости в окружающую среду, дайте остаткам хорошо высохнуть и утилизируйте как специальные отходы. Не выливать в канализацию, водоемы и на землю.

Для получения дополнительной информации см. лист безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ Однокомпонентный пассиваторный цементный раствор для Нанесение подготовленную на однокомпонентного пассиваторного цементного раствора для арматуры BETOXAN PRIMER код 9490125, на базе специальных гидравлических вяжущих и пассиваторов от коррозии, расход около 1,8 кг/кв.м.