

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Betoxan Primer

ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ПАСИВУЮЧИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ПРУТІВ АРМАТУРИ



КОД 9490125

BETOXAN PRIMER - V.2024-10-08

ОПИС

Продукт, спеціально розроблений для пасивації арматури під час відновлення бетону.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

BETOXAN PRIMER призначений для обробки арматурних стрижнів бетону, які згодом повинні бути покриті спеціальними засобами BETOXAN 400 або BETOXAN 300 та BETOXAN 200.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: модифікована гідралічна в'язуча речовина зі спеціальними антикорозійними добавками
- Зовнішній вигляд: порошок
- Маркування CE відповідно до EN 1504-7
- Висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): залежить від температури повітря та вологості; у будь-якому випадку продукт не можна фарбувати протягом 30 хв.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Поверхні з чорних металів:
- Зачистіть поверхню до первісного блиску щіткою або піскоструминним способом.
 - Очистіть поверхню, видаліть будь-які залишки, що залишилися після попередньої операції.
 - На суху поверхню нанесіть шар BETOXAN PRIMER.
 - Принаймні через 30 хвилин нанесіть BETOXAN 400 або 300.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +5°C / макс. +35°C Відносна вологість повітря: <60%
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C
Суха поверхня.

Матеріал можна наносити за допомогою пензлика.
Розведення: 30% водою (0,6 л води на 2 кг порошку).
Термін придатності після змішування: 1 година
Приготування: Налийте воду для змішування в ємність і рівномірним струменем додайте продукт, постійно помішуючи, щоб уникнути утворення грудок. Перемішуйте до отримання однорідної суміші.
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Орієнтовна витрата матеріалу: середня витрата становить прибл. 30 гр на погонний метр прута діаметром 15 мм.

ТОНУВАННЯ | -----

ЗБЕРІГАННЯ | Максимальна температура зберігання: +30°C Мінімальна температура зберігання: +5°C
Зберігати в сухому, захищеному від вологи місці.
Термін придатності при зберіганні у закритих, міцних упаковках при правильній температурі: 1 рік.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ | Директива 2004/42/CE не застосовується. Викликає серйозні пошкодження очей. Викликає подразнення шкіри. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Може викликати алергічну реакцію на шкірі.
Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи.
Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ | Однокомпонентний пасивуючий розчин для прутів арматури BETOXAN PRIMER, код 9490125, на основі спеціальних модифікованих гідравлічних в'язучих зі спеціальними антикорозійними добавками наноситься на попередньо підготовлені поверхні з витратою прибл. 1,8 кг/м².