

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Biomarc Finitura Deumidificante

ВОДОСТІЙКА ЕКОЛОГІЧНА ФІНІШНА ШТУКАТУРКА НА ОСНОВІ ВАПНА



КОД 9710300

BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE - V.2024-10-08

## ОПИС

BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE призначений для виконання фінішного вирівнювання в системі BIOMARC DEUMIDIFICANTE для відновлення та осушення стін, які піддаються впливу підвищеної вологості або утворенню солей.

Створює шар з дуже високою паропроникністю, хорошими водовідштовхувальними властивостями, чудовою механічною міцністю та стійкістю до атмосферних впливів.

BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE [клас CS I (EN 998-1)] складається з чистої та натуральної сировини, такої як натуральне гідралічне вапно, нерозмелені алювіальні заповнювачі, які не містять мулу та розчинних солей, стійкі до солі, атмосферних впливів, заморозків, не кришаться.

BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE не містить карбонатних пісків. Повна біологічна сумісність і придатність до переробки в якості наповнювача дозволяють використовувати BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE для втручань у контексті екологічного будівництва та реставрації будівель, що представляють історичний і художній інтерес.

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Можна наносити на поверхні, покриті BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE / BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE.

Не можна наносити на гіпсові поверхні та стару фарбу.

Можна фарбувати фарбами на силіконовій, вапняній або силікатній основі.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: Натуральне гідралічне вапно 3,5 (EN 459-1), біо-пісок (EN 13139).

- Зовнішній вигляд: рожево-бежевий порошок

- Максимальний розмір частинок заповнювача: 0,6 мм

- Мінімальна товщина: 3 мм
- Насипна щільність свіжого розчину відповідно до EN 1015-6:  $1,55 \pm 0,05$  кг/л
- Реакція на вогонь відповідно до EN 13501-1: Клас A1
- Міцність на стиск відповідно до EN 1015-11: CS I
- Капілярне водопоглинання відповідно до EN 1015-18: W0
- Висихання сильно залежить від температури і вологості повітря та поверхні, яку в будь-якому випадку не можна фарбувати протягом 20 днів і лише переконавшись, що покриття повністю сухе (без ознак вологості).

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Стіни:

- Стіна повинна бути повністю очищена від штукатурки.
- Видаліть шар старої штукатурки приблизно на 50 см вище від видимої смуги від вологи.
- Очистіть за допомогою щітки та змийте водою всі ділянки, що відшарувалися, і/або сольові відкладення, бажано за допомогою водоструминної машини під високим тиском.
- Змочіть поверхню стіни.
- На вологу, але поверхнево суху основу нанесіть BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE.
- Після цього нанесіть на поверхню осушувальну штукатурку BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE та фінішну штукатурку BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE.

## ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:  
Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C  
Відносна вологість повітря: <75%.  
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C
- Для покращення зчеплення BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE, злегка змочіть фінішну штукатурку і надайте їй шорсткості.
- Не наносьте при сильному вітрі, тумані, яскравому сонці і легкому дощі.
- Не наносьте на замерзлі або відталі поверхні.
- Інструменти: Матеріал наноситься за допомогою сталевого шпателя або кельми, вирівнювання виконується пластиковою гладилкою або губкою.
- Змішування: з 27% води.
- Приготування: Налийте 3/4 загальної кількості води для змішування в ємність і рівномірно додайте продукт, постійно помішуючи, щоб уникнути утворення грудок. Перемішуйте до отримання однорідної суміші та додайте решту води. Змішайте в бетонозмішувачі протягом 2-3 хвилин на низьких обертах до отримання однорідної суміші без грудок.
- Кількість шарів: 1. Розподіліть продукт, працюючи інструментом у протилежних напрямках. Коли поверхня затвердіє, закінчіть обробку пластиковою гладилкою або губкою.
- Очищення інструментів: водою відразу після використання.
- Орієнтовна витрата матеріалу: 1,2 кг/м<sup>2</sup> на мм товщини.

## ТОНУВАННЯ

Продукт доступний у рожево-бежевому кольорі.

## ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30°C  
Мінімальна температура зберігання: +5°C  
Зберігати в сухому, захищеному від вологи місці.  
Термін придатності при зберіганні у закритих, міцних упаковках при правильній температурі: 1 рік.

## ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Директива 2004/42/CE не застосовується. Викликає серйозні пошкодження очей. Викликає подразнення шкіри. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Може викликати алергічну реакцію на шкірі.  
Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи.  
Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Використовується для відновлення поверхонь, які піддаються впливу підвищеної вологості, та наноситься на попередньо підготовлені поверхні як частина осушувальної системи, що складається з BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE [клас GP/CS II (EN 998-1)], BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE [клас R/CS II (EN 998-1)], BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE [клас CS I (EN 998-1)] на основі чистого натурального гідралічного вапна, чистого пуццолану і лапілі, нерозмелених алювіальних заповнювачів, які не містять мулу та розчинних солей.  
Середня витрата матеріалу на 1 мм товщини нанесеного шару: BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE - 1,5 кг/м<sup>2</sup>; BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE - 1,2 кг/м<sup>2</sup>; BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE - 1,2 кг/м<sup>2</sup>.  
Постачання та нанесення матеріалу: ..... євро/м<sup>2</sup>.