

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Biomarc Intonaco Deumidificante

САНИРУЮЩАЯ БИОШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОЙ ИЗВЕСТИ



КОД 9710200

BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE - V.2024-09-24

ОПИСАНИЕ

БИОМАРК ИНТОНАКО ДЕУМИДИФИКАНТЕ предназначается для системы BIOMARC DEUMIDIFICANTE для оздоровления и осушения стен с избыточным количеством влаги и образованием солей. Создает слой с высокой проницаемостью пара и высокими водоотталкивающими свойствами. BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE - биоштукатурка [классифицированная R/CS II (EN998-1)], состоит из чистого сырья природного происхождения такого, как природная гидравлическая известь NHL, минералы вулканического происхождения пуццолан и лапилли, инертные наполнители вулканического происхождения, не содержащие органических остатков и растворимых солей, устойчивые к соли, атмосферным осадкам, заморозкам, не крошатся. BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE предназначается для выполнения: - отделки цоколя в зданиях с защитой от поднимающейся влаги и выцветов; - штукатурки внутренних помещений для удаления влаги в помещениях, подверженных сильной конденсации или влажности (подвальные помещения), при условии, что они хорошо проветрены; - штукатурки для фасадов, устойчивой к непогоде и к резким перепадам температуры; дополнительной штукатурки для работ по частичному восстановлению штукатурки. Полная биосовместимость и природное сырье в качестве инертного наполнителя позволяют BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE использовать для реставрационных работ в биостроительстве и для реставрации историко-художественных зданий.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE наносится на все типы поверхности (строительная керамика, туф, камень, кирпич) для внутренних и внешних работ, при условии, что они полностью не оштукатурены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не наносить на поверхности из гипса, битумные листы для гидроизоляции, старые синтетические краски и на поверхности не впитывающие, крошащиеся, на которых образуется застой воды.
 - Система BIOMARC DEUMIDIFICANTE окрашивается силиконовыми красками, красками на известковой или силикатной основе.
- Связующие вещества: Натуральная гидравлическая известь стандарта NHL 3.5 (EN 459-1), пуццолан и лапилли (EN 197-1), строительный биопесок (EN 12620).
 - Объемная масса свежего раствора EN 1015-6: 1.50 кг/л ca
 - Внешний вид: бежево-розовый порошок
 - Содержание воздуха: около 45%
 - Минимальная толщина: 2 см
 - Максимальный размер заполнителя: 3 мм
 - * Классификация UNI EN 998-1: R
 - * Реакция на горение EN 13501-1: Класс A1
 - * Сопротивление сжатию EN 1015-11: CS II
 - * Капиллярное водопоглощение EN 1015-18: 2,6 кг/м² через 24 ч
 - * Глубина проникновения воды EN 1015-18: <5 мм
 - * Сцепление EN 1015-12: 0,3 Н/мм² (FP) B
 - * Коэффициент водопроницаемости пара EN 1015-19: $\mu = 6$
 - * Теплопроводность ($\lambda_{10, \text{сух.}}$) EN 1745: 0,44 W/mK (табличные данные)
- Высыхание зависит от температуры и влажности окружающей среды и основы, в любом случае, перед нанесением штукатурки BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE необходимо подождать минимум 10 дней до полного созревания.
- Окрашивается силиконовыми красками, красками на известковой или силикатной основе.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность стен:
- Поверхность стен должна быть полностью неоштукатуренная.
 - Удалить слой старой штукатурки приблизительно полметра выше полосы явной влажности.
 - Удалить возможные отслоившиеся части и/или солевые отложения, очищая щеткой или с помощью воды, предпочтительно использование моечного аппарата высокого давления.
 - Тщательно смочить поверхность стены.
 - На влажную поверхность, сухую на касание, нанести BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE.
 - Закончить обработку поверхности и нанести санирующую штукатурку BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE и штукатурку BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Защищать штукатурку в жаркую погоду от сильного испарения, увлажняя ее водой в первые дни и в присутствии сильной

вентиляции на этапе сушки.

- После приготовления раствор должен быть полностью использован прежде, чем приступить к следующей подготовке. Способы нанесения:

- Спустя минимум 3 дня после нанесения BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE, тщательно смочить поверхность. Подождать, пока вода не испарится, но таким образом, чтобы основа осталась влажной.

- Смешать в механическом смесителе BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE с 16% воды (4 литра на 25 кг мешка). Смешать до однородного состояния и до необходимой консистенции (макс. 8 мин.).

- Нанести вручную BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE с помощью кельмы, стараясь не превышать 2 см на один слой. В случае большой толщины нанести штукатурку в большее количество подходов, дожидаясь, чтобы предыдущий слой был в достаточной степени выдержан, и установить сетку под штукатурку.

- Через несколько минут приступить к выравниванию с помощью уровня.

- Оставить поверхность минимум на 10 дней прежде, чем приступить к нанесению штукатурки BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE.

- Расход: 12 кг/кв.м. на 1 см. Рекомендуемая толщина: 2 см.

КОЛЕРОВКА | Материал доступен в бежево-розовом цвете.

ХРАНЕНИЕ | Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.
Хранить в оригинальных закрытых емкостях и в условиях при соответствующих температурах: 1 год.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ | Произведено в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/EC (d. lgs. 161/2006)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | Нанесение на подготовленные поверхности системы для оздоровления и осушения стен при наличии влажности, состоящей из BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE [классифицированн. GP/CS II (EN998-1)], BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE [классифицированн. R/CS II (EN998-1)], BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE [классифицированн. CS I (EN998-1)] на основе чистой гидравлической природной извести, чистого пуццолана и лапилли, инертных наполнителей вулканического

происхождения, не содержащих органических остатков и растворимых солей.

Средний расход на мм толщины: BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE 1,5 кг/кв.м.; BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE 1,2 кг/кв.м.; BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE 1,2 кг/кв.м.

Доставка и нанесение материала € за кв.м.