

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Biomarc Intonaco Deumidificante

ВОДОСТІЙКА ЕКОЛОГІЧНА ШТУКАТУРКА НА ОСНОВІ ВАПНА



КОД 9710200

BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE - V.2024-10-08

ОПИС

BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE призначений для використання в системі BIOMARC DEUMIDIFICANTE для відновлення та осушення стін, які піддаються впливу підвищеної вологості або утворенню солей.

Створює шар з високою паропроникністю та чудовими водовідштовхувальними властивостями.

BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE [клас R/CS II (EN 998-1)] складається з чистої та натуральної сировини, такої як натуральне гідравлічне вапно, мінерали вулканічного походження пуццолан і лапілі, нерозмелені алювіальні заповнювачі, які не містять мулу та розчинних солей, стійкі до солі, атмосферних впливів, заморозків, не кришаться.

BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE рекомендується для виконання:

- облямування будівель для запобігання підвищення вологості та вицвітання;
- осушувальної штукатурки внутрішніх приміщень з надмірною вологістю (підвальні приміщення) або схильних до конденсації, за умови належної вентиляції;
- штукатурки фасадів, стійких до поривів вітру та циклів замерзання/відтавання;
- додаткової штукатурки для робіт із часткового відновлення штукатурки.

Повна біологічна сумісність і придатність до переробки в якості наповнювача дозволяють використовувати BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE для втручань у контексті екологічного будівництва та реставрації будівель, що представляють історичний і художній інтерес.

ІНСТРУКЦІЯ 3

BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE можна наносити на всі типи

ВИКОРИСТАННЯ

поверхонь внутрішніх і зовнішніх стін (цегла, тuff, камінь, будівельні блоки), за умови, що вони не поштукатурені.

- Не можна наносити на гіпсові поверхні, бітумні або гідроізоляційні мембрани, старі синтетичні фарби і на поверхні з низьким рівнем поглинання та зчеплення, які кришаться і на яких просочується або застоюється вода.

- Систему осушення BIOMARC DEUMIDIFICANTE можна фарбувати фарбами на силоксановій, вапняній або силікатній основі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: Натуральне гідралічне вапно стандарту NHL 3.5 (EN 459-1), натуральні пуццолан та лапілі (EN 197-1), біопісок для будівельних розчинів (EN 13139).

- Насипна щільність свіжого розчину відповідно до EN 1015-6: приблизно 1,50 кг/л

- Зовнішній вигляд: рожево-бежевий порошок

- Вміст повітря: приблизно 45%

- Мінімальна товщина: 2 см

- Максимальний розмір частинок заповнювача: 3 мм

* Класифікація відповідно до EN 998-1: R

* Класифікація реакції на вогонь відповідно до EN 13501-1: Клас A1

* Міцність на стиск відповідно до EN 1015-11: CS II

* Капілярне водопоглинання відповідно до EN 1015-18: 2,6 кг/м² через 24 год

* Водопроникність відповідно до EN 1015-18: <5 мм

* Адгезія відповідно до EN 1015-12: 0,3 Н/мм² (FP) B

* Коефіцієнт паропроникності відповідно до EN 1015-19: $\mu = 6$

* Теплопровідність (λ_{10} , суха) відповідно до EN 1745: 0,44 Вт/мК (табличне значення)

Висихання сильно залежить від температури та вологості повітря та поверхні; у будь-якому випадку зачекайте принаймні 10 днів перед нанесенням фінішної штукатурки BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE.

- Можна фарбувати фарбами на силоксановій, вапняній або силікатній основі.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Стіни:

- Стіна повинна бути повністю очищена від штукатурки.

- Видаліть шар старої штукатурки приблизно на 50 см вище від видимої смуги від вологи.

- Очистіть за допомогою щітки та змийте водою всі ділянки, що відшарувалися, і/або сольові відкладення, бажано за допомогою водоструминної машини під високим тиском.

- Змочіть поверхню стіни.

- На вологу, але поверхнево суху основу нанесіть BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE.

- Після цього нанесіть на поверхню осушувальну штукатурку BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE та фінішну штукатурку BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C

Відносна вологість повітря: <75%.

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

У жарку пору року та під час сильного вітру штукатурку слід захистити від швидкого випаровування, змочуючи її водою протягом перших кількох днів.

- Приготовану партію розчину слід повністю використати, перш ніж готувати нову партію.

Спосіб нанесення:

- Принаймні через 3 дні після нанесення BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE добре змочіть поверхню. Зачекайте, поки вода з поверхні випарується, але поверхня все ще буде вологою.

- Змішайте BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE із 16% води (4 літри на мішок 25 кг) за допомогою бетонозмішувача.

Перемішуйте до отримання однорідної суміші потрібної консистенції (макс. 8 хвилин).

- Нанесіть BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE вручну за допомогою кельми, та стежте за тим, щоб товщина шару не перевищувала 2 см. У разі великої товщини нанесіть штукатурку в кілька етапів, дочекавшись достатнього затвердіння попереднього шару, та використовуйте армувальну штукатурну сітку.

- Через кілька хвилин вирівняйте поверхню за допомогою алюмінієвої рейки.

- Перед нанесенням штукатурки BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE дайте поверхні вистоятися принаймні 10 дні.

- Витрата матеріалу: 12 кг/м² на см товщини Рекомендована товщина: 2 см

ТОНУВАННЯ | Продукт доступний у рожево-бежевому кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ | Максимальна температура зберігання: +30°C Мінімальна температура зберігання: +5°C
Зберігати в сухому, захищеному від вологи місці.
Термін придатності при зберіганні у закритих, міцних упаковках при правильній температурі: 1 рік.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ | Директива ЄС 2004/42 (законодавчий декрет 161/2006) не застосовується. Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ | Використовується для відновлення та осушення поверхонь, які піддаються впливу підвищеної вологості, та наноситься на попередньо підготовлені поверхні як частина осушувальної системи, що складається з BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE [клас GP/CS II (EN 998-1)], BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE [клас R/CS II (EN 998-1)], BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE [клас CS I (EN 998-1)] на основі чистого натурального гідралічного вапна, чистого пуццолану і лапілі, нерозмелених алювіальних

заповнювачі, які не містять мулу та розчинних солей. Середня витрата матеріалу на 1 мм товщини нанесеного шару: BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE - 1,5 кг/м²; BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE - 1,2 кг/м²; BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE - 1,2 кг/м².

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².