

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Biomarc Rinzaffo Deumidificante

ГРУНТОВКА СЦЕПЛЯЮЩАЯ ПРОТИВОСОЛЕВАЯ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОЙ ИЗВЕСТИ



КОД 9710100

Biomarc Rinzaffo Deumidificante - V.2024-09-24

ОПИСАНИЕ

БИОМАРК РИНДЗАФО ДЕУМИДИФИКАНТЕ предназначается для обработки выступлений солей до нанесения системы BIOMARC DEUMIDIFICANTE для оздоровления и осушения стен с избыточным количеством влаги и образованием солей. BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE [классифицированный GP/CS II (EN998-1)] состоит из чистого сырья природного происхождения такого, как природная гидравлическая известь NHL, минералы вулканического происхождения пуццолан и лапилли, инертные наполнители вулканического происхождения, не содержащие органических остатков и растворимых солей, устойчивые к соли, атмосферным осадкам, заморозкам, не крошатся. Полная биосовместимость и природное сырье в качестве инертного наполнителя позволяют BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE использовать для реставрационных работ в биостроительстве и для реставрации историко-художественных зданий.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE наносится на все типы поверхности (строительная керамика, туф, камень, кирпич) для внутренних и внешних работ, при условии, что они полностью не оштукатурены.

- Не наносить на поверхности из гипса, битумные листы для гидроизоляции, старые синтетические краски и на поверхности не впитывающие, крошащиеся, на которых образуется застой воды.

BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE - материал основы, который должен быть покрыт влагопоглощающей системой BIOMARC DEUMIDIFICANTE.

- Система BIOMARC DEUMIDIFICANTE окрашивается силоксановыми красками, красками на известковой или силикатной основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: Натуральная гидравлическая известь стандарта NHL 3.5 (EN 459-1), пущолан и лапиллы (EN 197-1), строительный биопесок (EN 13139).
- Объемная масса свежего раствора EN 1015-6: 1.80 kg/lт са
- Внешний вид: бежево-розовый порошок
- Минимальная толщина: 5 мм
- Максимальный размер заполнителя: 3 мм
- * Классификация UNI EN 998-1: GP
- * Реакция на горение EN 13501-1: Класс A1
- * Сопротивление сжатию EN 1015-11: CS II
- * Капиллярное поглощение воды EN 1015-18: Класс W1 через 90 минут
- * Глубина проникновения воды EN 1015-18: н. д.
- * Сцепление EN 1015-12: $\geq 0,6$ Н/мм² (FP) B
- * Коэффициент водопроницаемости пара EN 1015-19: $\mu = 15$
- * Теплопроводность (λ 10,сух.) EN 1745: 0,78 W/mK (табличные данные)

Высыхание зависит от температуры и влажности окружающей среды и основы, в любом случае, необходимо ждать минимум 3 дня до полного высыхания. При необходимости, провести проверку влажности штукатурки.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность стен:

- Поверхность стен должна быть полностью неоштукатуренная.
- Удалить слой старой штукатурки приблизительно полметра выше полосы явной влажности.
- Удалить возможные отслоившиеся части и/или солевые отложения, очищая щеткой или с помощью воды, предпочтительно использование моечного аппарата высокого давления.
- Тщательно смочить поверхность стены.
- На влажную поверхность, сухую на касание, нанести BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE.
- Закончить обработку поверхности и нанести санирующую штукатурку BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE и финишную штукатурку BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура окружающей среды: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C

Защищать штукатурку в жаркую погоду от сильного испарения, увлажняя ее водой в первые дни и в присутствии сильной вентиляции на этапе сушки.

- После приготовления раствор должен быть полностью использован прежде, чем приступить к следующей подготовке.

- Нанесение вручную:

. Смешать с помощью механического смесителя BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE с 20% воды (5 литров на 25 кг мешка). Смешать до однородного состояния и до необходимой консистенции.

. Нанести BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE вручную, набрасывая раствор мастерком и следя за тем, чтобы он полностью покрыл стену, соблюдая толщину не менее 5 мм.

- Нанесение механическим способом:
.Смешать до однородной массы, подходящей для штукатурки, контролируя расход воды, приблизительно 20%.
.Нанести BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE с помощью штукатурной машины, следя за тем, чтобы раствор полностью покрыл стену, соблюдая толщину не менее 5 мм.
- Оставить минимум на 3 дня до созревания прежде, чем приступать к нанесению BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE и BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE.
- Расход: 1,5 кг/кв.м. на мм. Мешок объемом 25 кг приблизительно покрывает 3-4 кв.м. толщиной 5 мм.
Приблизительный расход: 7-8 кг/кв.м. толщиной 5 мм.

КОЛЕРОВКА

Материал доступен в бежево-розовом цвете.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.
Хранить в оригинальных закрытых емкостях и в условиях при соответствующих температурах: 1 год.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не подпадает под действие Законодательного декрета 161/2006 (Дир. 2004/42/EC)

Вызывает раздражение кожи. Может вызвать аллергическую реакцию на коже. Вызывает серьезное повреждение глаз. Может вызвать раздражение дыхательных путей.
Используйте средство согласно действующим санитарным нормам и техники безопасности; после использования не выбрасывайте емкости в окружающую среду, дайте остаткам хорошо высохнуть и утилизируйте как специальные отходы. Не выливать в канализацию, водоемы и на землю.
Для получения дополнительной информации см. лист безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Нанесение на подготовленные поверхности системы для оздоровления и осушения стен при наличии влажности, состоящей из BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE [классифицированн. GP/CS II (EN998-1)], BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE [классифицированн. R/CS II (EN998-1)], BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE [классифицированн. CS I (EN998-1)] на основе чистой гидравлической природной извести, чистого пуццолана и лапилли, инертных наполнителей вулканического происхождения, не содержащих органических остатков и растворимых солей.

Средний расход на мм толщины: BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE 1,5 кг/кв.м.; BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE 1,2 кг/кв.м.; BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE 1,2 кг/кв.м.

Доставка и нанесение материала € за кв.м.

II SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие.