

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Biomarc Rinzafo Deumidificante

ЗЧІПЛЮВАЛЬНА ҐРУНТІВКА НА ОСНОВІ НАТУРАЛЬНОГО ВАПНА ПРОТИ
УТВОРЕННЯ СОЛЕЙ



КОД 9710100

BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE - V.2024-10-08

ОПИС

BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE призначений для видалення сольового нальоту перед нанесенням BIOMARC DEUMIDIFICANTE для відновлення та осушення стін, які піддаються впливу підвищеної вологості або утворенню солей.

BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE [клас GP/CS II (EN 998-1)] складається з чистої та натуральної сировини, такої як натуральне гідравлічне вапно, мінерали вулканічного походження пуццолан і лапілі, нерозмелені алювіальні заповнювачі, які не містять мулу та розчинних солей, стійкі до солі, атмосферних впливів, заморозків, не кришаться.

Повна біологічна сумісність і придатність до переробки в якості наповнювача дозволяють використовувати BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE для втручань у контексті екологічного будівництва та реставрації будівель, що представляють історичний і художній інтерес.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE можна наносити на всі типи поверхонь внутрішніх і зовнішніх стін (цегла, тuf, камінь, будівельні блоки), за умови, що вони не поштукатурені.

- Не можна наносити на гіпсові поверхні, бітумні або гідроізоляційні мембрани, старі синтетичні фарби і на поверхні з низьким рівнем поглинання та зчеплення, які кришаться і на яких просочується або застоюється вода.

BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE є засобом для первинної обробки поверхні, на який завжди потрібно наносити систему осушення BIOMARC DEUMIDIFICANTE.

Систему BIOMARC DEUMIDIFICANTE можна фарбувати фарбами на силосановій, вапняній або силікатній основі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: Натуральне гідравлічне вапно стандарту NHL 3.5 (EN 459-1), натуральні пуццолан та лапілі (EN 197-1), біопісок для будівельних розчинів (EN 13139).
 - Насипна щільність свіжого розчину відповідно до EN 1015-6: приблизно 1,80 кг/л
 - Зовнішній вигляд: рожево-бежевий порошок
 - Мінімальна товщина: 5 мм
 - Максимальний розмір частинок заповнювача: 3 мм
 - * Класифікація відповідно до EN 998-1: GP
 - * Класифікація реакції на вогонь відповідно до EN 13501-1: Клас A1
 - * Міцність на стиск відповідно до EN 1015-11: CS II
 - * Капілярне водопоглинання відповідно до EN 1015-18: Клас W1 через 90 хвилин
 - * Проникнення води відповідно до EN 1015-18: не застосовується
 - * Адгезія відповідно до EN 1015-12: $\geq 0,6$ Н/мм² (FP) B
 - * Коефіцієнт паропроникності відповідно до EN 1015-19: $\mu = 15$
 - * Теплопровідність (λ_{10} , суха) відповідно до EN 1745: 0,78 Вт/мК (табличне значення)
- Висихання сильно залежить від температури та вологості повітря та поверхні; у будь-якому випадку зачекайте принаймні 3 днів для повного висихання. При необхідності виконайте гігromетричну перевірку штукатурки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Стіни:
- Стіна повинна бути повністю очищена від штукатурки.
 - Видаліть шар старої штукатурки приблизно на 50 см вище від видимої смуги від вологи.
 - Очистіть за допомогою щітки та змийте водою всі ділянки, що відшарувалися, і/або сольові відкладення, бажано за допомогою водоструминної машини під високим тиском.
 - Змочіть поверхню стіни.
 - На вологу, але поверхнево суху основу нанесіть BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE.
 - Після цього нанесіть на поверхню осушувальну штукатурку BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE та фінішну штукатурку BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення: Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C
Відносна вологість повітря: <75%.
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C
У жарку пору року та під час сильного вітру штукатурку слід захистити від швидкого випаровування, змочуючи її водою протягом перших кількох днів.
- Приготовану партію розчину слід повністю використати, перш ніж готувати нову партію.
- Нанесення вручну:
Змішайте BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE із 20% води (5 літрів на 25 кг мішка) за допомогою бетонозмішувача.
Перемішуйте до отримання однорідної суміші потрібної консистенції.
Нанесіть BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE вручну за допомогою кельми та стежте за тим, щоб стіна була повністю покрита

товщиною не менше 5 мм.

- Нанесення механічним способом:

Змішайте однорідний розчин, що підходить для штукатурки, контролюючи витрату води, приблизно 20%.

Нанесіть BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE за допомогою штукатурної машини та стежте за тим, щоб стіна була повністю покрита товщиною не менше 5 мм.

- Перед нанесенням BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE і BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE дайте поверхні вистоятися принаймні 3 дні.

- Витрата матеріалу: 1,5 кг/м² на мм товщини Мішка вагою 25 кг вистачає, щоб покрити приблизно 3-4 м² товщиною 5 мм.

Орієнтовна витрата матеріалу: 7-8 кг/м² при товщині 5 мм

ТОНУВАННЯ

Продукт доступний у рожево-бежевому кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30°C Мінімальна температура зберігання: +5°C

Зберігати в сухому, захищеному від вологи місці.

Термін придатності при зберіганні у закритих, міцних упаковках при правильній температурі: 1 рік.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Директива 2004/42/CE не застосовується. Викликає серйозні пошкодження очей. Викликає подразнення шкіри. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Може викликати алергічну реакцію на шкірі.

Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи.

Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Використовується для відновлення та осушення поверхонь, які піддаються впливу підвищеної вологості, та наноситься на попередньо підготовлені поверхні як частина осушувальної системи, що складається з BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE [клас GP/CS II (EN 998-1)], BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE [клас R/CS II (EN 998-1)], BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE [клас CS I (EN 998-1)] на основі чистого натурального гідралічного вапна, чистого пуццолану і лапілі, нерозмелених алювіальних заповнювачів, які не містять мулу та розчинних солей.

Середня витрата матеріалу на мм товщини нанесеного шару:

BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE - 1,5 кг/м²; BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE - 1,2 кг/м²; BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE - 1,2 кг/м².

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².