

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Bravocasa

Vopsea diluabilă cu apă superlavabilă universală pentru interior și exteriorĂ CU APĂ  
SUPERLAVABILĂ PENTRU EXTERIOR/INTERIOR DE UZ UNIVERSAL



SERIA 408

BRAVOCASA - V.2024-09-23

## DESCRIERE

BRAVOCASA este o vopsea diluabilă cu apă superlavabilă pe bază de rășini vinilice în dispersie apoasă, cu o putere de acoperire ridicată și cu putere mare de mascare a imperfecțiunilor suportului. Permeabilitatea sa favorizează trecerea naturală a vaporilor prin ziduri.

BRAVOCASA este ușor de aplicat, cu o bună întindere, fiind astfel un produs indicat în special pentru protecția și decorarea suprafețelor murale exterioare și interioare, unde este necesar un nivel ridicat de finisare și de rezistență la agenții externi.

## INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe de beton la interior.
- Suprafețe de ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat, conform modalităților menționate la paragraful 'Pregătirea suportului'.

Nu se aplică pe suporturi proaspăt tratate și cu tendințe alcaline, așteptați o perioadă de timp adecvată pentru maturare, în general patru săptămâni.

- Nu este recomandată utilizarea pe suprafețe de beton la exterior deoarece, datorită permeabilității ridicate, produsul nu are o putere protectoare mare împotriva agresiunii anhidridelor carbonice, cauza principală a degradării betonului.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer vinil-versatic în dispersie apoasă
- Clasificarea în funcție de calitatea aerului din interior (Indoor Air Quality): A
- Masă volumică UNI EN ISO 2811-1:  $1,50 \pm 0,05$  kg/l
- Rezistență la spălare UNI 10560: 5000 cicluri, rezistent

-Rezistență la substanțe bazice UNI 10795: rezistent

-Reacție la foc EN 13501-1: Clasa A2 s1 d0

Raportată la un consum ce nu depășește valoarea indicată și la aplicarea pe o suprafață neinflamabilă.

-clasificare UNI EN 13300:

.rezistență la spălare ISO 11998: clasa 3

.strălucire EN ISO 2813: 5-10, opac

.acoperire ISO 6504-3: clasa 2 la un consum de 7 mp/l

-Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30' min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore.

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, suportul va fi refăcut sau consolidat cu produse specifice.

- În prezența mușcăiului, tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Pentru a împiedica formarea mușcăiului pe zidul respectiv, aditiviți vopsele cu igienizatorul COMBAT 111 cod 4810111 pentru aplicații externe sau cu COMBAT 444 cod 4810444 pentru aplicații interne.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

Suprafețe tencuite, din ghips și ghips-carton:

- La interior, nivelați neregularitățile suportului și tratați găurile, scorjelile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir.

- Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Pe suprafețele curate și uscate, aplicați:

- La interior, un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau cu fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați izolantul specific PREPARA 4710019 izolant pigmentat.

La exterior sau la interior, în prezența unor vopsele scorjite sau straturi de tempera vechi de grosime mică, aplicați un strat de izolant fixativ mural pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați BRAVOCASA.

Suprafețe din beton:

- Eliminați părțile structurale de ciment cu aderență slabă.

- Barele metalice ale armăturilor care ies la suprafață vor fi periate cu grijă și tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125 amestec de pasivare.

- Refaceți părțile lipsă cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu BETOXAN 300 mortar tixotrop antictracție fibroranforsant 9490140/130; efectuați nivelarea finală cu BETOXAN 200 nivelator antictracție și anticarbonatare 9490120.

- Pe suprafețe uscate și curate aplicați:

La interior, un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- La exterior sau la interior, în prezența unor vopsele scorojite sau straturi de tempera vechi de grosime mică, aplicați un strat de izolat fixativ mural pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați BRAVOCASA.

\*(Diluțiile izolanților și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

## INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

Evitați aplicarea sub acțiunea directă a soarelui.

- După aplicare, suprafețele exterioare trebuie protejate de ploaie și umiditate până la uscarea completă a produsului. Uscarea are loc în mod normal (la 20° C) după circa 48 de ore.

- Unelte: pensulă, rol, pistol și aplicator airless.

- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.

- Diluant: apă.

- Diluție:

. la aplicarea cu pensula, primul strat cu 35-40%, straturile următoare cu 30-35%.

. la aplicarea cu rolul, cu 25%;

. cu airless, diluția diferă în funcție de aparat și presiunea exercitată.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

- Consum indicativ: 9-12 mp/l per strat. Acest consum se referă la aplicații pe suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pentru suportul respectiv.

## COLORAREA

Culoarea poate fi obținută prin intermediul Sistemului Colorimetric Marcromie. Produsul poate fi colorat cu BRAVOCASA TINTE COLORANTI seria 408P și cu coloranții COLORADO seria 548.

ATENȚIE: pentru nuanțele derivate din baza transparentă, recomandăm o diluție maximă de 20% cu apă.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

În intervențiile exterioare este recomandată întotdeauna utilizarea materialele de aceeași marcă de la o muchie la alta. În cazul lucrărilor unde, din cazuri de forță majoră, este indispensabilă continuarea cu o nouă marcă pe același perete, nu uniți culorile. Pentru racord, utilizați eventualele întreruperi de continuitate ale suprafeței, plinte, muchii, șanțuri sau altele.

## DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

A se păstra în locuri ferite de umiditate.

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

## INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: vopsele opace pentru pereți și tavane interne (gloss <25@60°) (pe bază de Apă): 30 g/l (2010)

Cat. A/c: vopsele pentru pereți externi cu suport mineral (pe bază de apă): 40 g/l (2010)

BRAVOCASA Conține max: 30 g/l VOC

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță

## REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea diluabilă cu apă superlavabilă pentru exterior și interior.

Aplicați pe suprafețe pregătite dinainte vopseaua, pe bază de apă superlavabilă pentru exterior/interior BRAVOCASA cod 4080019, pe bază de rășini vinilice în dispersie apoasă și incluziuni minerale având caracteristici de lavabilitate conform normei UNI 10560 de 5000 cicluri, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € ..... per mp