

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Cadoro Velvet

ZÁVĚREČNÝ DEKORATIVNÍ NÁTĚR SE SAMETOVÝM EFEKTEM PRO INTERIÉRY



SERIE 377

CADORO VELVET - V.2024-10-08

POPIS

Elegantní a rafinovaný konečný nátěr pro interiéry, který reprodukuje efekt sametu, bohatý na stínování a hebký na dotek, určený jak pro klasické historické prostředí, tak i pro moderní kontext.

Dovoluje uspokojit ty nejnáročnější požadavky na dekorativnost, v závislosti na fantazii a použité technice.

Snadný k použití, je určený k nanášení na podklady vytvořené produktem DECORFOND 3880019.

Certifikát Redcert²: produkt snižuje spotřebu fosilních zdrojů díky využití obnovitelných surovin v hodnotovém řetězci.

INFORMACE O POUŽITÍ

Je aplikovatelný v interiéru na:

- Nové omítky s obsahem vodových pojiv.
- Betonové povrchy.
- Sádrové a sádkartonové povrchy.
- Suché, kompaktní, absorpční a kohezní staré nátěry a obklady organického nebo minerálního původu.
- Absorpční konglomeráty různého minerálního druhu.

Povrchy je třeba náležitě připravit dodržením postupu, uvedeného v odstavci 'PŘÍPRAVA PODKLADU'.

Neaplikujte na čerstvé a tendenčně alkalické podklady. Vyčkejte po dobu vhodnou pro zrání nátěru, obvykle čtyři týdny.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: akrylový kopolymer ve vodní emulzi
 - Pigmenty a plniva: duhová plniva
 - Ředidlo: voda
 - Klasifikace kvality vnitřního vzduchu („Indoor Air Quality“): A+
 - Hustota UNI EN ISO 2811-1: $1,10 \pm 0,05$ kg/l
 - Reakce na oheň podle EN 13501-1: Třída A2 s1 d0
- Vztažena na spotřebu, nepřekračující uvedenou hodnotu a aplikaci na nehořlavý

povrch.

- Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek 1 hodinu; novou vrstvu lze nanášet po 6 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Omítkové, sádrové a kartonsádrové podklady:

- Přesvědčte se, že podklad je úplně suchý a vyzrálý. Pokud je to třeba, proveďte obnovu nebo zpevnění pomocí příslušných produktů.

- Vyskytne-li se na podkladu plíseň, ošetřete ho pomocí čistícího prostředku COMBAT 222 kód 4810222 a pomocí sanačního prostředku COMBAT 333 kód 4810333. Pokud je to třeba, přidejte hygienizační prostředek COMBAT 444 kód 4810444.

- Kartáčováním nebo omýváním odstraňte případný výkvět a odlupující se části starých omítek. Kompletně odstraňte případné vyvýšeniny po vápenných nebo temperových barvách.

- Kartáčováním odstraňte nánosy smogu, prachu atd..

- Vyrovnajte nerovnosti v podkladu a díry, praskliny, pukliny a prolákliny zatmelte výrobkem TAMSTUCCO 9400006/9410110. Trhliny uzavřete vhodným tmelem.

- Zatmelené a tmelem ošetřené části osmírkujte a odstraňte prach.

- Případné vyhlazení omítky proveďte s pomocí produktu RASAMIX 9440160 nebo BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150 v závislosti na druhu podkladu.

- Zpevněte jednou vrstvou IDROFIS 4700006 zpevňovacího akrylátového prostředku na vodní bázi pro zdiva nebo jednou vrstvou mikronizovaného zpevňovacího prostředku bez obsahu rozpouštědel ATOMO 8840001.

- Naneste nejméně dvě vrstvy produktu DECORFOND 3880019 naředěného na 30-35 % vodou pomocí válečku nebo štětce, aby se vytvořil jednotlivý podklad, který je ideální pro nanášení produktu. Nedoporučuje se použití jiných podkladových materiálů.

- Přistupte k nanášení výrobku CADOR VELVET podle postupu v návodu na použití.

* (Ředění izolačního nátěru a množství, které je třeba použít, závisí na savosti podkladu a je třeba je určit prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném povrchu – Viz. příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a stav podkladu:

Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relativní vlhkost prostředí: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkost podkladu: <10%

- Nářadí: štětec, plastové/nerez hladítko

- Počet vrstev: 2

- Ředění: připraveno k použití

- Způsoby použití:

- Nanášejte CADORO VELVET na suchý podklad štětcem nebo plastovým nebo nerez hladítkem a stejnoměrně ho roztírejte.

Po zaschnutí naneste plastovým nebo nerez hladítkem ještě jednu vrstvu a provádějte nástrojem rotační pohyby po protisměrných souřadnicích, čímž se vytvoří efekt sametu.

- Přibližná vydatnost: 3-5 m²/l při dvou vrstvách v závislosti na požadovaném efektu se vztahuje na hladké a průměrně savé povrchy. Skutečnou vydatnost je dobré určit prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném povrchu.

ZABARVENÍ

Zabarvení lze docílit prostřednictvím systému odstínů barevné škály.
Přípravek lze dále barvit s použitím barviv COLORADO, série 548.
V případě použití odlišné výroby se doporučuje jednotlivé přípravky vzájemně promíchat, aby se zabránilo mírným rozdílům v barevných odstínech.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)
obsahuje maximálně: 200 g/l VOC

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.

Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Používat na předem připravené interiérové povrchy a nanášet závěrečnou úpravu se sametovým efektem CADORO VELVET série 377, na bázi akrylového kopolymeru ve vodní emulzi, alespoň ve 2 vrstvách, podle uvedené vydatnosti.
Dodávka a provozní příprava materiálu € na m².