

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Cadoro Velvet

Dekor-Anstrich mit Samt-Effekt für Innenbereiche



SERIE 377

CADORO VELVET - V.2024-10-08

BESCHREIBUNG

Elegantes und edles Finish für Innenbereiche, das den Effekt von Samt nachbildet, reich ist an Schattierungen, einen weichen Griff besitzt und geeignet ist für ein klassisches Antikambiente wie auch für moderne Räume.

Es wird je nach Phantasie und Auftragungstechnik anspruchsvollsten Dekor-Anforderungen gerecht.

Leicht aufzutragen, sieht eine Anwendung auf einem Untergrund vor, der mit DECORFOND 3880019 vorbereitet wurde.

Redcert²-Zertifikat: durch den Einsatz erneuerbarer Rohstoffe in der Wertschöpfungskette fossile Rohstoffe sparendes Produkt.

ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar auf

- alten und neuen Putzen auf Basis von hydraulischen Verbindungen.
- Oberflächen in Beton.
- Oberflächen in Gips und Gipsplatte.
- alten Malereien und Mauerverkleidungen mit organischer oder mineraler Natur, getrocknet, kompakt, absorbierend und fest.

- Konglomeraten aus verschiedener Mineralnatur, vorausgesetzt absorbierende.

Die Oberflächen werden laut den Maßnahmen des Paragraphen „PREPARAZIONE DEL SUPPORTO (VORBEREITUNG DES GERÜSTS)“ vorbereitet.

Nicht auf frischen und tendenziell alkalischen Untergründe auftragen und abwarten, bis der Untergrund ausreichend, generell vier Wochen lang, durchgetrocknet ist.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Beschaffenheit: synthetisches Copolymer (Wasser Basis)
- Pigmente und Ablagerungen: irisierende Ablagerungen
- Lösung: Wasser
- Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret français no 2011-321 du 23 mars 2011): A+

- Volumenmasse UNI EN ISO 2811-1:1, 10+0,05 kg/l
 - Brandverhalten EN 13501-1: Klasse A2 s1 d0
- Bei einem Verbrauch, der die genannten Mengen nicht übersteigt, und bei Verarbeitung auf einer nicht brennbaren Fläche.
- Trockenlegung (zu 25° C und 65 % des U.R.) 1 Stunde fñhlen, überstreichbar nach 6 Stunden.

VORBEREITUNG DES GERÜSTS

Oberflächen in Putz:

- Sich vergewissern, dass das Gerüst gut getrocknet ist. Wenn notwendig zur Sanierung und Bewahrung mit spezifischen Produkten fortschreiten.
- Bei Schimmel die Oberfläche mit Reinigungsmittel COMBAT 222 cod. 4810222 und mit dem Sanierungsmittel COMBAT 333 cod. 4810333 behandeln. Falls notwendig das Produkt mit Hygienemittel COMBAT 444, Code 4810444 behandeln.
- Mittels verspachteln oder mittels Waschung die eventuellen gegenwärtigen Effloreszenzen und die abfallenden Teile alter Malereien beheben.
- Staub, Smog oder andere Ablagerungen mittels Spachtel beheben.
- Die Unregelmäßigkeiten der Oberfläche beheben und die Löcher, Risse, Spalten und Mulden mit TAMSTUCCO 9400006 oder TAMSTUCCO POLVERE 9410110 behandeln.
- Eventuelle Schur auf Putz mit RASAMIX 9440160 oder mit BETOMARC 9450150 oder mit RASOMARC 9500150 je nach Oberfläche behandeln.
- Mit dem mikronisierten, lösungsfreien Fixiermittel ATOMO 8840001 behandeln.
- bei Untergründen die bereits mit intensiven Farben lackiert und behandelt wurden ist es ratsam den Untergrund zu homogenisieren. Man verwendet dafür DECORFOND Code 3880019, verdünnt mit 30-35% Wasser. Das Material wird mit einer Rolle und einen Pinsel aufgetragen um eine verbindene Oberfläche zu erhalten. Es ist ratsam andere Untergründe zu verwenden.

*(Die Verdünnung der Fixiermittel wurden getestet und vorher mit Proben auf den speziellen Oberflächen definiert. Nähere Informationen können Sie dem jeweiligen Datenblatt entnehmen.)

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

Bedingungen von Umwelt und der Oberfläche:

Außentemperatur: Min. +8°C/Max. +35°C

Feuchtigkeit (außen): <75%

Temperatur der Oberfläche: Min: +5°C/Max. +35°C

Feuchtigkeit der Oberfläche: <10%

- Werkzeuge: Pinsel, Kunststoffkelle.

- Auftragsschichten: 2

- Verdünnung: für den Gebrauch vorbereiten.

Anwendungsmaßnahmen:

- CADORO VELVET auf dem trockenen Grund, mit Pinsel, Kunststoff- oder Stahlkelle verbindend auftragen.
- Nach erfolgreicher Trockenlegung der ersten Schicht von CADORO VELVET, tragen Sie eine weitere Schicht mittels Kunststoff- oder Stahlkelle auf, indem Sie mit dem Rotierungswerkzeug in entgegengesetzter Richtung zweitönige Effekte schafft.
- Ergiebigkeit: 3-5m²/l in 2 Schichten glatte und teilweise absorbierende Oberflächen Es ist ratsam eine effektive Leistung mit einer vorherigen Probe auf dem spezifischen Gerüst zu bestimmen.

FÄRBUNG

Die Farben lassen sich mit dem Farbmischsystem herstellen. Außerdem kann das Produkt mit den Farbstoffen COLORADO Serie 548 abgetönt werden. Soweit verschiedene Produktionen verwendet werden, ist es ratsam, die unterschiedlichen Produktionen zu mischen, um leichte Abweichungen bei den Farbtönen zu vermeiden.

LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C
Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C
Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab der Herstellung verarbeitet werden.

SICHERHEITSAUSWEISUNG EN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)
Kat. A/l: Malereien mit dekorativen Effekt (Wasserbasis): 200 g/l (2010)
Enthält max.: 200 g/l VOC

Verwenden Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Leiten Sie Rückstände nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate.

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Vorbereitete Oberfläche, 2x Auftragen für dekorative Wandoberflächen CADORO VELVET, Serie 377 Basierend aus acrylem Copolymer (Wasser Basis)
Verbrauch und Anwendung des Materials €. pro qm