

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Cadoro

DEKORATIVNÍ VRCHNÍ NÁTĚR DÚHOVÝ PRO INTERIÉRY



SÉRIE 379

CADORO - V.2024-11-05

POPIS

CADORO je dekorativní vrchní nátěr pro interiéry se zvláštními duhovými efekty, hedvábného vzhledu, měkký na dotek, schopen opět vytvořit obývané prostory s klasickým a moderním efektem.

Jednoduché použití umožňuje prostředku CADORO realizovat různé dekorativní efekty dle používané techniky, fantazie a proměnlivé efekty dle uhlu odrazu světla.

Certifikát Redcert²: produkt snižuje spotřebu fosilních zdrojů díky využití obnovitelných surovin v hodnotovém řetězci.

INFORMACE O POUŽITÍ

Je aplikovatelný v interiéru na:

- Nové omítky s obsahem vodových pojiv.
 - Betonové povrchy.
 - Sádrové a sádkartonové povrchy.
 - Suché, kompaktní, absorpční a kohezní staré nátěry a obklady organického nebo minerálního původu.
 - Absorpční konglomeráty různého minerálního druhu.
- Povrchy je třeba náležitě připravit dodržením postupu, uvedeného v odstavci 'PŘÍPRAVA PODKLADU'.

Neaplikujte na čerstvé a tendenčně alkalické podklady. Vyčkejte po dobu vhodnou pro zrání nátěru, obvykle čtyři týdny.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnost pojiva: akrylový kapolymer ve vodní emulzi
 - Pigmenty a plniva: duhové plniva
 - Rozpouštědlo: voda
 - Klasifikace kvality vnitřního vzduchu („Indoor Air Quality“): A+
 - Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1 : 1,15 - 1,25 kg/l.
 - Reakce na oheň podle EN 13501-1: Třída A2 s1 d0
- Vztažena na spotřebu, nepřekračující uvedenou hodnotu a aplikaci na nehořlavý

povrch.

- Vysýchání (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 1 hod.; možnost dalšího nátěru po 6 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omítkou, sádrové a sádkartonové:

- Přesvědčit se, zda podklad je dobře vysušen a vyzrálý.

V případě potřeby je nutno se postarat o jeho obnovu nebo zpevnění prostřednictvím specifických výrobků.

- Je-li podklad zasažen plísní je potřeba odstranit povrch pomocí čistícího prostředku COMBAT 222, kód 4810222 a sušícím prostředkem COMBAT 333, kód 4810333. V případě potřeby přidat do výrobku zdravotnický prostředek COMBAT 444, kód 4810444.

- Odstranit - kartáčováním nebo umytím, případné zvětrané vrstvy a odlupující se vrstvy starých nátěrů.

- Odstranit případné nazvednuté vrstvy vápenné nebo temperové nátěry.

- Odstranit nánosy prachu, smogu a ostatních nečistot pomocí kartáče.

- Vyrovnat nepravidelnosti podkladu, ošetřit díry, praskliny, trhliny a prolákliny pomocí TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatřít pukliny vhodnými těsnícími prostředky.

- Obrusit výplně a záplaty skelným papírem a následně odstranit prach.

- V případě potřeby vyhladit omítky s prostředkem RASAMIX 9440160 nebo s BETOMARC 9450150 nebo s RASOMARC 9500150 dle typologie podkladu.

- Zpevnit jednou vrstvou IDROFIS 470006 -nástěnný zpevňovací prostředek akrylový vodní nebo mikronizovaný zpevňovací prostředek bez rozpouštědla ATOMO 8840001.

- Nanést nejméně dvě vrstvy prostředku DECORFOND 3880019 vodou zředěného na 30-35%, válečkem nebo štětcem pro dosažení rovnoměrného podkladu, ideálního pro nanášení. Nedoporučuje se použít na jiné podklady.

- Následně aplikujte prostředek CADORO dle způsobů uvedených v „NÁVODU K POUŽITÍ“.

(Ředění izolátoru a množství, které se má použít, závisí od absorpční schopnosti podkladu a určuje se pomocí předběžných zkoušek na specifickém podkladě - Viz příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a podkladu:

Teplota prostředí: Min. + 8 °C / Max. + 35 °C

Relativní vlhkost prostředí: < 75%

Teplota podkladu: Min. + 5 °C / Max. + 35 °C

Vlhkost podkladu: < 10%

- Nářadí: štětec, hladítko nerezové/plastické

- Počet vrstev: 2

- Ředění: připraven k použití

. Způsoby použití:

- Nanést CADORO na suchý podklad, štětcem nebo hladítkem z plastické hmoty nebo ocelovým, rovnoměrným rozetřením produktu.

Po vysušení první vrstvy nanést hladítkem z plastické hmoty nebo ocele další vrstvu CADORO. Nástrojem vytvářet kruhové pohyby v protilehlých směrech, čímž vznikne dvou tónový vzhled.

- Použité nářadí se očistí vodou ihned po použití.

- Očištění zdi: nejdříve po 20 dnech vodou

- Orientační vydatnost: 4-6 m²/l na dvě vrstvy dle želaného vzhledu u hladkých povrchů středně sacích. Doporučuje se určit skutečnou vydatnost předběžnou zkouškou na specifickém podkladě.

ZABARVENÍ

Produkt je dostupný na báze stříbro (0070), hliník (0170), zlato (0190), bronz (0150), měď (0160), břidlice (0180).

Barevnost se dosáhne pomocí s tónovacího systému.

Kromě toho je možné produkt zabarvit barvami COLORADO série 548.

V případě použití různých výrobků se doporučuje zamíchat mezi sebou různé produkty za účelem vyhnout se lehkým rozdílům v odstínech.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)

obsahuje maximálně: 200 g/l VOC

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.

Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Dekoratívni vrchní nátěr

duhový pro interiéry.

Používá se na povrchy, jež

jsou připravené v interiéru, dekorativní nátěr CADORO série 379 je na bázi akrylového kapolymeru ve vodní emulzi, nejméně ve dvou vrstvách dle udané vydatnosti.