

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Cadoro

Pittura decorativa per interni ad effetto iridescente; consente di ottenere pareti luminose e cangianti, variabili a seconda della luce; si stende con pennello o frattazzo.



KÓD 379

CADORO - V.2024-10-08

LEÍRÁS

A CADORO különleges irizáló hatású, puha tapintású, selymes megjelenésű dekoratív bevonat belső terekbe, tökéletes a klasszikus és modern hangulat megteremtéséhez.

A könnyen felvihető CADORO különféle dekoratív effektusok megvalósítását teszi lehetővé a képzeletnek és az alkalmazott felhordási technikának megfelelően, a visszavert fény mennyiségétől függő irizálódási fokokkal.

Redcert² tanúsítvány: a termék az értékláncban megújuló nyersanyagok felhasználásával csökkenti a fosszilis erőforrások fogyasztását.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alkalmazható belső térben:

- Új és régi, hidraulikus kötőanyagú vakolatokon
 - Beton felületeken
 - Gipsz és gipszkarton felületen
 - Régi festékeken és fali fedőrétegeken, amik szervesek, vagy ásványi jellegűek, szárazak, szilárdak, nedvszívóak és jól tapadnak
 - Többféle ásványi konglomerátumokon, amennyiben nedvszívóak
- A felületeket kellőképpen elő kell készíteni a „A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE” bekezdésben leírtak alapján.

Ne vigye fel frissen festett és lúgosodásra hajlamos felületekre, és hagyjon megfelelő kötési időt, általában négy hetet.

MŰSZAKI ADATOK

Kötőanyag típusa: szintetikus kopolimer víz emulzióban

- Pigmentek és töltések: irizáló töltések
 - Oldószer: víz
 - Beltéri levegőminőség besorolás: A+
 - Fajsúly UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1,25 kg/l
 - Tűzzel szembeni viselkedés osztályozása EN13501-1: A2 osztály s1 d0
- A feltüntetett mennyiséget meg nem haladó fogyasztásra és nem éghető felületre

történő alkalmazásra utal.

- Száradási idők (25 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett):
érintésre száraz 1 óra alatt, a második réteg 6 óra múlva alkalmazható.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Vakolat, gipsz és gipszkarton felületek:

- Győződjön meg arról, hogy a felület alaposan megszáradt és kezelésre érett. Szükség esetén burkolja újra vagy szilárdítsa meg speciális termékekkel.
- Penészedés esetén kezelje a felületet 4810222 kódszámú COMBAT 222 tisztítószerrel és 4810333 kódszámú COMBAT 333 rekonstrukciós szerrel. A fal penészképződés elleni védelme érdekében adjon hozzá COMBAT 444 kódú 4810444 fertőtlenítőszert a termékhez.
- Ecsettel vagy mosással távolítsa el a sókivirágzást és a régi hámló festéket. Teljesen távolítsa el a mész alapú vagy temperafestékek hámló rétegeit.
- Kefével távolítsa el a port, szmogot vagy egyéb lerakódásokat.
- Egyenlítse ki a felületen lévő egyenetlenségeket, és kezelje a lyukakat, repedéseket, réseket és hézagokat TAMSTUCCO 9400006/9410110 használatával. Használjon megfelelő tömítőanyagot a repedések lezárásához.
- Csiszolás és simítás csiszolópapírral; távolítsa el a port.
- Szükség esetén simítsa el a vakolatot RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 vagy RASOMARC 9500150 használatával a kezelés típusától függően.
- Kösse meg egy réteg IDROFIS 4700006 akril vízbázisú falrögzítővel, vagy ATOMO 8840001 mikronizált oldószermentes fixálóval.
- Vigyen fel 2 rétegben 30-35%-os vízzel hígított DECORFOND 3880019-et, lásd a vonatkozó műszaki adatlapot.
- Ha az alapréteg teljesen megszáradt, vigye fel a CADORO-t.
- *(A fixáló hígítása és a felhordandó mennyiségek a hordozófelület nedvszívó képességétől függenek, és az adott felületen végzett előzetes teszttel kell meghatározni – lásd a vonatkozó műszaki adatlapot).

ALKALMAZÁSI UTMUTATO

- Környezeti és támasztófelületi feltételek:

Környezeti hőmérséklet: min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatív páratartalom: <75%

A felület hőmérséklete: min. +5 °C / Max. +35 °C

A felület nedvességtartalma: <10%

- Eszközök: kefe, acél/műanyag simító.

- Rétegek száma: 2

- Hígítás: felhasználásra kész Alkalmazás módja:

- Vigye fel a CADORO-t a száradt alapozóra műanyag vagy acél simítóval, egyenletesen oszlatva el a festéket.

Miután az első réteg megszáradt, vigyen fel egy második réteg CADORO-t a műanyag vagy acél simítóval, a szerszámot forgó mozdulatokkal keresztbe, hogy kéttónusú szín hatást keltsen.

- A szerszámokat közvetlenül használat után vízzel kell megtisztítani.

- Faltisztítás: legalább 20 nap múlva, vízzel.

- Irányadó szórási sebesség: 4-6 nm/l két rétegben a kívánt hatástól függően, átlagos nedvszívó képességű sima felületekre vonatkozóan. A valós szórási mennyiséget az adott alapon végzett előzetes teszttel célszerű meghatározni.

SZÍNEZÉS

A termék a következő használatra kész színekben kapható, amelyek színillesztő alapként is használhatók: ezüst (0070), alumínium (0170), arany (0190), bronz (0150), réz (0160), pala (0180).

A termék színeztető a Color Matching System segítségével vagy a COLORADO

548-as sorozatú színezőkkel.

Több tétel használata esetén ajánlatos a különböző termékeket összekeverni, hogy elkerüljük az enyhe árnyalatbeli eltéréseket.

TÁROLÁS

Maximális hőmérséklet stabil tároláshoz: +30 °C

Minimum hőmérsékelt stabil tároláshoz: +5 °C

A terméket lehetőség szerint a gyártástól számított 2 éven belül fel kell használni, ha eredeti, bontatlan tartályban és megfelelő hőmérsékleti körülmények között tárolják.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Határérték EU (Dir. 2004/42/EK)

Kat. A/l: dekorációs effekt bevonatok (vb): 200 g/l (2010)

A termék max. 200 g/l VOC-t tartalmazhat. A terméket az érvényes egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelően használja. Használat után ne dobja ki a tartályokat a környezetbe. Hagyja a maradékot teljesen megszáradni, majd kezelje speciális hulladékként. Ne dobja a maradékot a csatornába, vízfolyásba vagy a talajba. További információkért olvassa el a biztonsági adatlapot.

RÉSZLETES LEÍRÁS
