

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Cadoro

Notranja dekorativna barva z odsevnim učinkom



SERIE 379

CADORO - V.2024-11-05

OPIS

CADORO je dekorativna barva za notranje prostore s posebnimi odsevnimi učinki, svilnata in mehka na otip, s katero lahko pustvarite klasične in sodobne ambiente.

Uporaba barve CADORO je izjemno preprosta, z njo pa lahko z ustvarjate dekorativne učinke, ki se razlikujejo glede na tehniko nanašanja, vašo domišljijo ter kot, pod katerim se odbija svetloba.

Certifikat Redcert2: izdelek zmanjšuje porabo fosilnih virov z uporabo obnovljivih surovin v vrednostni verigi.

NAVODILA ZA UPORABO

Nanašamo ga na:

- Nove in stare omete na osnovi hidravličnih veziv.
- Beton.
- Mavčnokartonske plošče.
- Stare dobro oprijete, suhe, kompaktne, in vpojne barve in obloge organske ali mineralne vrste.
- Različne vrste mineralnih konglomeratov pod pogojem, da so vpojni.

Površine je treba ustrezno pripraviti po navodilih iz točke 'PRIPRAVA PODLAGE'. Izdelka ne nanašajte na svežo podlago, ki je običajno alkalna; počakajte, da se podlaga ustrezno strdi in posuši, običajno štiri tedne.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Vrsta veziva: akrilni kopolimer v vodni emulziji
 - Pigmenti in polnila: odsevna polnila
 - Topilo: voda
 - Razvrstitev glede na kakovost zraka v prostoru (Indoor Air Quality): A+
 - Volumenska masa po UNI EN ISO 2811-1: 1,15 – 1,25 kg/l
 - Odziv na ogenj po EN 13501-1: Razred A2 s1 d0
- Velja za porabo, ki ne presega navedene, in uporabo na negorljivi površini.
- Čas sušenja (pri 25 °C in 65 % RV): prašno suha v 1 uri; primerna za nanos naslednjega sloja po 6 urah.

PRIPRAVA PODLAGE

Ometane površine, mavčne in mavčno-kartonske površine:

- Preverite, da je podlaga dobro posušena in utrjena. Po potrebi jo obnovite ali utrdite z namenskimi izdelki.
 - Z zidnimi plesnimi okužene površine očistite s čistilom COMBAT 222 koda 4810222 in s sanacijskim sredstvom COMBAT 333 koda 4810333. Če je potrebno, dodajte izdelku sredstvo za razkuževanje COMBAT 444 koda 4810444.
 - S krtačenjem ali pranjem odstranite morebitno cvetenje in dele stare barve, ki se luščijo. V celoti odstranite vse debelejše sloje apnenih ali tempera barv.
 - S krtačenjem odstranite prah, smog in druge usedline.
 - Izravnajte nepravilnosti na podlagi in zakitajte luknje, reže, razpoke in vdolbine z izravnalno maso TAMSTUCCO 9400006/9410110. Razpoke zatesnite z ustreznimi tesnilnimi masami.
 - Z brusnim papirjem zbrusite zakitana mesta in zaplate ter odstranite prah.
 - Po potrebi omet zgladite z izravnalnimi masami RASAMIX 9440160 ali BETOMARC 9450150 ali RASOMARC 9500150, odvisno od vrste podlage.
 - Utrdite z nanosom akrilnega premaza za utrjevanje sten na vodni osnovi IDROFIS 4700006 ali mikroniziranega premaza za utrjevanje brez topil ATOMO 8840001.
 - Z valjčkom ali čopičem nanesite vsaj dva sloja DECORFOND 3880019, razredčenega z vodo do 30–35 %, da dosežete idealno enakomerno podlago za aplikacijo. Odsvetuje se uporaba drugih temeljnih premazov.
 - Nadaljujte z nanosom barve CADORO, kot je navedeno v načinih nanašanja.
- *(Redčenje izolacijskega premaza in količina nanosa sta odvisna od vpojnosti podlage in ju je treba določiti s predhodnimi preskusi na zadevni podlagi – glej ustrezni tehnični list).

NAPOTKI ZA NANAŠANJE

– Pogoji v okolju in na podlagi:

Temperatura v okolju: najmanj +8 °C / največ +35 °C

Relativna vlažnost v okolju: <75 %

Temperatura podlage: najmanj +5 °C / največ +35 °C

Vlažnost podlage: <10 %

– Orodje: čopič, gladilka iz nerjavnega jekla/plastike.

– Št. nanosov: 2 – Redčenje: izdelek je pripravljen za uporabo

Načini nanašanja:

– S čopičem oziroma plastično ali jekleno gladilko nanesite barvo CADORO na suho podlago in jo enakomerno porazdelite.

Ko je prvi sloj suh, s plastično ali jekleno gladilko nanesite še en sloj barve CADORO in z orodjem krožite v nasprotnih smereh, da nastanejo predeli, obarvani v dveh odtenkih.

– Orodje je treba takoj po uporabi očistiti z vodo.

– Čiščenje stene: po najmanj 20 dneh z vodo.

– Okvirna poraba: 4–6 m²/l pri dveh nanosih, odvisno od želenega videza; velja za gladko in srednje vpojno podlago. Dejansko porabo je treba določiti s predhodnim preskusom na posamezni podlagi.

BARVNI ODENKI

Izdelek je na voljo v pripravljenih barvnih odtenkih, ki se lahko uporabijo tudi kot osnova za niansiranje v sistemu za mešanje barv, ter v srebrni (0700), aluminijasti (0170), zlati (0190), bronasti (0160) barvi ter barvi skrilavca (0180).

Niansiranje izdelka je mogoče opraviti v sistemu mešanja barv.

Poleg tega je mogoče izdelek niansirati z barvili COLORADO serije 548.

V primeru uporabe različnih proizvodnih serij je priporočljivo različne izdelke

premešati med seboj, da se izognemo majhnim razlikam v barvnih odtenkih.

SKLADIŠČENJE

Najvišja temperatura shranjevanja: +30 °C

Najnižja temperatura shranjevanja: +5 °C

Izdelek je priporočljivo porabiti v 2 letih od datuma proizvodnje, če je shranjen v originalni neodprti embalaži in pri ustreznih temperaturnih pogojih.

VARNOSTNI NAPOTKI

Mejna vrednost EU (Dir. 2004/42/ES)

Kat. A/l: premazi z dekorativnim učinkom (VO): 200 g/l (2010)

Izdelek vsebuje največ: 1 g/l HOS

Izdelek je treba prevažati, uporabljati in skladiščiti v skladu z veljavnimi higienskimi in varnostnimi predpisi; po uporabi posod ne odlagajte v okolje, počakajte, da se ostanki popolnoma posušijo, in jih obravnavajte kot posebne odpadke. Za več informacij glej varnostni list.