

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Easy_Art

DEKORATIVNÍ VRCHNÍ NÁTĚR PRO INTERIÉRY S KOVOVÝM VZHLEDEM



SERIE 381

EASY_ART - V.2024-10-08

POPIS

EASY_ART vytváří povrch
s drsným vzhledem a zvláštním leskem

INFORMACE O POUŽITÍ

Použitelný v interiérech
na:

- nové a staré omítky na
základě vodních pojiv,
- betonové povrchy,
- povrchy sádrové a
sádrokartonové
- staré nátěry a nátěry
organické nebo minerální povahy, suché, celistvé, pohlcující vlhkost,
- konglomeráty různé
minerální povahy za podmínky, že pohlcují vlhkost,
- povrchy z dřeva, dřevotřískové,
překližky a podobné materiály.
Povrchy se připraví dle
podmínek odstavce „PŘÍPRAVA PODKLADU“.

Nepoužívat na čerstvé
podklady.

Na zvýšené povrchové
odolnosti EASY_ART lze nanést 1-2 vrstvy DECORFILM LUCIDO kód 3740230.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnost pojiva:
akrylový kapolymer ve vodní emulzi
- Pigmenty: perleťově
duhové
- Rozpouštědlo: voda
- Objemová hmotnost UNI EN
ISO 2811-1 : 1,15 - 1,25 kg/l.
- Viskozita vyhotovení:
26400 ± 2400 cps
- Vysychání (při 25 °C a
65% relativní vlhkosti): na dotek po 1 hod.;
možnost dalšího nátěru po 4 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omítkou,
sádrové a sádrokartonové:

- Přesvědčit se, zda podklad
je dobře vysušen a vyzrálý.
V případě potřeby je nutno se postarat o jeho
obnovu nebo zpevnění prostřednictvím specifických výrobků.
- Je-li podklad zasažen
plísní je potřeba odstranit povrch pomocí čistícího prostředku COMBAT 222, kód
4810222 a sušícím prostředkem COMBAT 333, kód 4810333.
V případě potřeby
přidat do výrobku zdravotnický prostředek COMBAT 444, kód 4810444.
- Odstranit
- kartáčováním
nebo umytím, případné zvětřené vrstvy a odlupující se vrstvy starých nátěrů.
- Odstranit případné nazvednuté
vrstvy vápenné nebo temperové nátěry.
- Odstranit nánosy prachu,
smogu a ostatních nečistot pomocí kartáče.
- Vyrovnat nepravidelnosti
podkladu, ošetřit díry, praskliny, trhliny a prolákliny pomocí TAMSTUCCO
9400006/9410110, WALL STUCCO 9100019. Zatřít pukliny vhodnými
těsnicími prostředky.
- Obrusit výplně a záplaty
skelným papírem a následně odstranit prach.
- V případě potřeby
vyhladit omítky s prostředkem RASAMIX 9440160 nebo s BETOMARC

9450150
nebo s RASOMARC 9500150 dle typologie podkladu.

- Zpevnit jednou
vrstvou IDROFIS 470006 - nástěnný
zpevňovací prostředek akrylový vodní nebo mikronizovaný zpevňovací
prostředek
bez rozpouštědla ATOMO 8840001.

- Nanést nejméně dvě
vrstvy prostředku DECORFOND 3880019 vodou zředěného na 30-35%,
válečkem nebo
štětcem pro dosažení rovnoměrného podkladu, ideálního pro nanášení.
Nedoporučuje
se použít na jiné podklady.

- Následně aplikujte
prostředek EASY_ART dle způsobů uvedených v „NÁVODU K POUŽITÍ“.
(Ředění izolátoru a
množství, které se má použít, závisí od absorpční schopnosti podkladu a určuje
se pomocí předběžných zkoušek na specifickém podkladě - Viz příslušný
technický
list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a
podkladu:

Teplota prostředí: Min. +
8 °C / Max. + 35 °C

Relativní vlhkost
prostředí: < 75%

Teplota podkladu: Min. + 5
°C / Max. + 35 °C

Vlhkost podkladu: < 10%

- Náradí: štětec, hladítko
nerezové/plastické

- Počet vrstev: 2

- Ředění: připraven k
použití.
Způsoby použití:

Nanést EASY_ART na suchý podklad válečkem rovnoměrným rozetřením produktu.
Po vysušení první vrstvy nanést štětcem nebo houbou další vrstvu EASY_ART.

- Použité náradí se očistí
vodou ihned po použití.

- Očištění zdi: nejdříve po
20 dnech vodou

- Orientační vydatnost:
4-6 m²/l na dvě vrstvy dle želaného vzhledu u hladkých povrchů středně sacích.
Doporučuje se určit skutečnou vydatnost předběžnou zkouškou na specifickém podkladě.

ZABARVENÍ

Produkt je dostupný na báze stříbro (0070), hliník (0170), zlato (0190). Barevnost se dosáhne pomocí s tónovacího systému Marcromie. Kromě toho je možné produkt zabarvit barvami COLORADO série 548. V případě použití různých výrobků se doporučuje zamíchat mezi sebou různé produkty za účelem vyhnout se lehkým rozdílům v odstínech.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota uchování
: + 30 °C

Minimální teplota
uchování: + 5 °C

Trvanlivost: 2 roky
v originálních uzavřených balení při vhodných tepelných podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Hraniční hodnota EU
(Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/l: nátěry
s dekorativními efekty (základ voda): 300 g/l (2007)/ 200 g/l (2010)
EASY_ART obsahuje max: 200
g/l VOC.

Po použití nenechat zásobníky roztroušené po okolí, zbytky nechat dobře vyschnout a zpracovat jako speciální odpad. Uchovat mimo dosahu dětí. Použít v dobře větraných prostorech. V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte na tento zásobník nebo štítek. Nevhazujte zbytky do kanalizace, vodních toků nebo prostředí. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

HESLO TEXTU

Dekoratívni vrchní nátěr duhový pro interiéry. Používá se na povrchy, jež jsou připravené v interiéru, dekorativní nátěr EASY_ART série 381 je na bázi akrylového kapopolymeru ve vodní emulzi, nejméně ve dvou vrstvách dle udané vydatnosti.



SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Technical data sheet:
EASY_ART
Revision: 2024-10-08

Il SAN MARCO GROUP garantisce, e informare, le informazioni contenute in questo tecnico foglio, rispondono
alle migliori norme tecniche, tecniche e in base alle conoscenze. In caso di dubbio o in caso di non conformità
dei dati, il risultato, per le condizioni di applicazione, sono sotto controllo. Si raccomanda di verificare la
e l'efficacia del prodotto in base alle condizioni di applicazione. Questo tecnico foglio annulla e rimpiazzare qualsiasi
precedente foglio.