

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Easy_Art

Peinture décorative pour intérieur, effet métallique



SÉRIE 381

EASY_ART - V.2024-09-23

DESCRIPTION

EASY_ART crée des surfaces brillantes et exclusives qui, tout en étant parfaitement adaptées aux espaces modernes, savent également valoriser le mobilier de style classique. Produit conçu pour des lieux uniques aux finitions très soignées.

Finition acrylique très facile à appliquer qui donne toujours d'excellents résultats d'un point de vue esthétique ainsi qu'un toucher très agréable.

Idéale pour personnaliser divers types de surfaces: mur, bois, plastique afin de créer des atmosphères fortes et énergisantes.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable à l'intérieur sur :

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohérents.
- Matériaux de nature différente, pourvu qu'ils soient absorbants.
- Surfaces en bois, bois aggloméré, contreplaqué et matériaux assimilables.
- Sur matières plastiques et PVC.

Les surfaces doivent être spécifiquement préparées en suivant les instructions décrites au paragraphe 'PRÉPARATION DES FONDS'.

Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être traités.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emissions dans l'air intérieur: C
- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille I, Classe 7b2
- Nature du Liant: copolymère acrylique à émulsion aqueuse
- Pigments et charges: charges nacrés irisées
- Solvant: eau
- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1,25 kg/l
- Viscosité de conditionnement: 26400 ± 2400 cps

-Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 1 heure; recouvrable en 4 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU en vigueur.

SUPPORTS REVETUS (Peintures aqueuses, Peintures minérales RME, RPE, RSE) et SUPPORTS NON REVETUS (Briques maçonnerie de parement, Ciment, Enduit liants hydrauliques, Peintures solvantes (seulement farinant), Plâtres de Paris: appliquer ATOMO 8840001 Fixateur mural micronisée sans solvant.

Appliquer 2 couches de fond d'uniformisation DECORFOND Code 3880019.

- Supports en bois nus ou revêtus: ponçage, raclage des exsudats de résine, réparations éventuelles (avec TAMSTUCCO 9400006 ou WALL STUCCO 9100019), dépoussiérage. Appliquer 1-2 couches de UNIMARC FONDO UNIVERSALE série 335 blanc ou coloré.

Faire attention au traitement sur les bois riches en tanin, tels que le châtaignier, sur lesquels des taches sombres pourraient apparaître.

- Supports plastiques (PVC): dégraissage, ponçage, dépoussiérage, séchage. Application de 1-2 couches de UNIMARC FONDO UNIVERSALE série 335 blanc ou coloré.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

- Outils: rouleau à poil court, brosse, éponge.

- Nombre de couches: 2 couches.

- Dilution: à 10% max. avec de l'eau.

Mode d'application:

- Distribuer EASY_ART, sur un fond sec, avec un rouleau à poil court en passant le produit de manière uniforme. Lorsque la première couche est sèche, passer une deuxième couche d'EASY_ART avec une brosse ou une éponge selon le résultat final désiré.

- Le nettoyage des outils doit être effectué tout de suite après leur utilisation, avec de l'eau.

- Rendement indicatif: 4-6 m²/l à 2 couches en fonction de l'aspect désiré. Cette donnée se réfère à surfaces lisses et moyennement absorbantes. Il est opportun de déterminer le rendement effectif en effectuant un essai préliminaire sur le support spécifique.

MISE A LA TEINTE

Ce produit est disponible dans les couleurs prêtes, pouvant être utilisées aussi en tant que bases teintométriques: argent (0070), aluminium (0170), or (0190).

La coloration peut être obtenue par le Système Teintométrique Marcromie.

Le produit peut être teinté aussi avec les colorants COLORADO série 548.

En cas d'emploi de différentes fabrications de produits teintés, mélanger entre elles les différentes productions pour éviter des différences de tonalité.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30°C

Température de conservation minimale: +5°C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 200 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation, ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, dans les cours d'eau ou dans la nature.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Finition décorative pour intérieur à effet métal.

Sur une surface préparée, appliquer le revêtement mural décoratif EASY_ART série 381, à base de copolymère acrylique en émulsion aqueuse, en deux couches au moins selon le rendement indiqué et l'effet final désiré.

Fourniture et pose du matériel € au m2.