

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Easy_Art

DEKORATIVNI PREMAZ METALNOG IZGLEDA ZA UNUTARNJE RADOVE



SERIE 381

EASY_ART - V.2024-09-23

OPIS

EASY_ART stvara sjajne i ekskluzivne površine, koje su idealne u modernim ambijentima, a naglašavaju i interijere u klasičnom stilu. Za jedinstvene ambijente, uređene s posebnom pažnjom na detalje.

Akrilni završni premaz, izrazito jednostavan za nanošenje, osigurava uvijek odlične dekorative rezultate, ugodne na dodir. Idealan za personaliziranje raznih površina: zidanih, drvenih ili plastičnih, stvara odlučne atmosfere pune energije.

POGODNE PODLOGE

- Žbuke nove i stare na bazi vodenih veziva
- Beton
- Gipsane podloge i gips ploče
- Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.
- Različite mineralne podloge, ako upijaju.
- Površine iz drva, ivericu, šperploče i slično.
- Na plastčne ili PVC podloge

Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.

Ne nanositi na svježe podloge.

Za povećati zaštitu EASY_ART -a može se nanijeti 1-2 sloja DECORFILM LUCIDO cod. 3740230.

TEHNIČKI PODACI

Vezivo: akrilni kopolimeri u vodenoj emulziji
Pigment: perlasti metalik pigmenti
Otapalo: voda
Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1,25 kg/l
Viskoznost kod punjenja: 26400 ± 2400 cps (Brookfield, rotacioni viskozimetar, pri 30°C)
Sušenje (25°C i 65% R.V.): na dodir 1h, nanošenje sljedećeg sloja nakon 4

sata.

PRIPREMA PODLOGE

- Osigurati se da je površina stara najmanje 28 dana, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanje sa adekvatnim proizvodima.
- U slučaju plijesni, površinu očistiti deterdžentom COMBAT 222 šifra 4810222. Obilno isprati vodom i premazati sa sanacijskim premazom COMBAT 333 šifra 4810333.
- Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove izoliranja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
- Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.
- Četkanjem otkloniti prašinu, smog i ostale nečistoće.
- Izgletati sve neravnine, rupice i pukotine na površini koristeći TAMSTUCCO. Koristiti odgovarajuće kitove za popunjavanje pukotina.
- Lagano izbrusiti brusnim papirom i otkloniti prašinu.
- Zagladiti ukoliko je potrebno sa RASAMIX ili sa BETOMARC ili RASOMARC ovisno o podlozi.
- Na čistu, suhu površinu nanijeti jedan sloj IDROFIS-a impregnacije za zidove na bazi vode ili ATOMO dubinsku impregnaciju bez otapala.
- Na zidove nanijeti najmanje 2 premaza temeljne boje DECORFOND, kao što je opisano u tehničkom listu.
- Kad se podloga u potpunosti osuši nanijeti EASY_ART prema uputama o uporabi.

Površine iz punog drva ili šperploče:

- Blago izbrusiti brusnim papirom kako bi se uklonilo drveno vlakno koje viri na površini.
 - Ukloniti eventualne slojeve stare boje koja se ljušti, a svim već obojanim površinama dajte potrebnu hrapavost.
 - Ako ima ostataka smola, ukloniti ih pomoću nitro razrjeđivača 5170076.
 - Sitne neravnine površine izravnati sa TAMSTUCCO 9400006, ili WALL STUCCO 9100019.
 - Na čistu i suhu podlogu nanijeti 1-2 sloja temeljnog premaza UNIMARC FONDO UNIVERSALE serija 335, bijelog ili u boji.
 - Prijeći potom na nanošenje EASY_ART i pritom se držite načina opisanog u uputstvu za primjenu.
 - Obratiti pažnju na tretman drva bogata taninom, kao što je npr. kesten, jer se mogu ukazati tamne mrlje.
- Za spriječavanje nastajanja tamnih mrlja, nanijeti temeljni premaz UNIMARC PRIMER ANTITANNINO.

Plastične površine (PVC):

- Izbrusiti površinu kako bi postala matirana.
- Eventualne smole odstraniti s odgovarajućim razrjeđivačem.
- Na čistu i suhu podlogu nanijeti 1-2 sloja temeljnog premaza UNIMARC FONDO UNIVERSALE serija 335, bijelog ili u boji.
- Nakon najmanje 6 sati nanijeti završni premaz.

*(Razrjeđivanje i količina impregnacije ovisi od podloge, te se treba odrediti putem preliminarnog testa na podlozi – vidjeti odgovarajući tehnički list)

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti podloge i zraka:

Temperatura zraka: Min.+8°C – Max. +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura površine: Min.+5°C-Max.+35°C

Vlažnost površine:<10% R.V.

-Pribor: valjak s kratkom dlakom, kist, spužva.

-Broj slojeva: 2

-Razrjeđivanje: max. 10% vodom.

Način primjene:

- Nanijeti EASY_ART na suhu podlogu pomoću valjka s kratkom dlakom i ravnomjerno razmazati. Kad se prva ruka osuši, nanijeti još jedan sloj EASY_ART kistom ili spužvom, ovisno o željenom završnom izgledu.

-Očistiti alat s vodom odmah nakon upotrebe.

-Indikativna potrošnja: 4-6 m²/l za dva sloja na glatkim površinama prosječne upojnosti.

NIJANSIRANJE

EASYMETAL je dostupan u srebrnoj boji koja je ujedno i osnovna baza, srebro (0070), aluminij (0170), zlato (0190).

Proizvod se također može nijansirati putem Marcromie sistema i koristeći pigmente COLORADO.

U slučaju da se koriste različite proizvodne serije proizvoda, preporuča se da pomiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir.2004/42/EC)

Cat. A/l: Dekorativni premazi (na bazi vode): 200 g/l (2010)

EASY_ART sadrži max: 200 g/l VOC

Korištenje ovog proizvoda u skladu je sa važećim propisima o higijeni i sigurnosti; poslije uporabe ne ostavljajte ambalažu u okolišu, pustite da se ostaci potpuno osuše, te postupajte dalje s njima kao sa specijalnim otpadom. Pohranjujte dalje od dohvata djece. Ako ga se proguta, hitno zatražite savjet liječnika i pokažite mu spremnik ili oznaku. Ne bacajte ostatke u kanalizaciju, vodotokove i po zemljištu.

Za dodatne informacije proučite sigurnosnu karticu.