

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Easy_Art

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ПЕРЕЛИВЧАТЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА



SERIES 381

EASY_ART - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

EASY_ART создает великолепные эксклюзивные поверхности с переливчатым металлическим эффектом, в помещениях с современным дизайном, а также в классических интерьерах. Напоминает традиционные системы декорации с использованием сусального золота и драгоценных тканей с металлическими нитями. Декоративное покрытие на акриловой основе легко наносится, приятно на ощупь и создает изысканные эффекты. Используется для нанесения на различные поверхности: стены, дерево, пластик и создания определенной атмосферы, полной энергии.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал
наносится на внутренние поверхности:

- Новую и
старую штукатурку на водной основе.

- Бетонные
поверхности.

- Поверхность из гипса, гипсокартона.

- Поверхности
со старой краской минеральной или органической основы,
просушенные, не осыпающиеся, плотные,
впитывающие и правильно подготовленные.

- Различные
минеральные строительные смеси, при условии, что они

впитывающие.

- Поверхности
из дерева, фанеры и древесных плит.

- Поверхности
из пластика.

Поверхности
должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «
Подготовка поверхности».

Не наносить на
не просохшие поверхности.

ВНИМАНИЕ: на
поверхности из дерева содержащие танины, для
предотвращения формирования темных
пятен, нанести изолирующую грунтовку
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код. 3080001/0019.
Для увеличения защитных
свойств EASY_ART можно нанести 1-2 слоя DECORFILM LUCIDO код.
3740230.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной эмульсии
- Пигменты: насыщенные переливающиеся
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1.25 кг/л
- Вязкость (по вязкозаметру Brookfield) : 26400 ± 2400 cps
- Высыхание (при 25 °C и 65% относ. влажности U.R.): поверхностное через 1 час, для повторного окрашивания через 4 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и гипсокартона:

- Проверить состояние поверхности. Убедитесь, что поверхность хорошо просушена и выдержана. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие и уплотняющие материалы.
- При наличии плесени обработайте поверхность специальным раствором против плесени СОМВАТ 222 код. 4810222, обильно промыть и нанести СОМВАТ 333 код. 4810333 закрепляющий. При необходимости добавить в материал противогрибковый СОМВАТ 444 код. 4810444.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки

старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и температуры.

- Очистить щеткой поверхность от пыли, следов смога.

- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.

- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.

- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001.

- Нанести один или два слоя DECORFOND 3880019 белого или цветного, разбавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью для создания однородной поверхности, идеальной для последующего нанесения. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.

- Далее нанести EASY_ART согласно инструкции по нанесению.

Поверхности из дерева и древесных плит:

- Отшлифуйте легкими движениями удалив не прилегающее волокна дерева.

- Удалите слои старой отслоившейся краски и шершавых лакированных покрытий.

- Очистите от возможных остатков смол, применяя Diluente nitro (Нитро растворитель) 5170076.

- Заштукатурьте дефекты с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110 или WALL STUCCO 9100019.

- На чистую поверхность нанести 1-2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE серия 335 белого или цветного.

- Далее нанести EASY_ART согласно инструкции по нанесению.

- Перед нанесением на древесину богатую танинами, такую как каштан, во избежание появления темных пятен, обработать

специальным
раствором.

Поверхности из пластика:

- Отшлифуйте поверхность
- Обезжирить поверхность растворителем и очистить.
- На чистую сухую поверхность нанести 1-2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE серия 335 белого или цветного.
- Через 6 часов нанести 2 слоя EASY_ART.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура воздуха: от +8 °C до +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: шпатель, валик с коротким ворсом, кисть и губка.

- Количество слоев: 2

- Разведение: готов к использованию, макс. 10% воды
Способы нанесения:

- Нанести EASY_ART на высохшую поверхность валиком, кистью или шпателем из нержавеющей стали, распределяя равномерно материал по поверхности. На просушшую после нанесения первого слоя поверхность нанести еще один слой EASY_ART шпателем, кистью или губкой, в зависимости от желаемого декоративного эффекта.

- После окончания работ промыть инструменты водой.

- Очистка стены: возможна не ранее чем через 20 дней водой.
- Расход материала: 4-6 м.кв./л в два слоя при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в базах для колеровки, которые можно использовать как готовые цвета: argento - серебро (0070), alluminio - алюминий (0170), oro - золото (0190). Колеровка осуществляется по системе Tintometrico Marcromie. Материал может быть окрашен красителями COLORADO серия 548. В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала +30 °C.

Минимальная температура хранения материала +5°C

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC) Категория A/ I: Декоративное покрытие для внутренних работ (на водной основе): 200 г/л (2010) EASY_ART содержит максимально: 200 г/л VOC летучих органических составляющих.

Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Использовать в проветриваемом помещении. Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или

этикетку. Не выбрасывать в канализацию, водоемы. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративное покрытие для внутренних работ с металлическим эффектом. Нанесение на заранее подготовленные поверхности, декоративный настенный материал EASY_ART серия 381, на основе акриловых сополимеров в водном растворе, минимум 2 слоя согласно расходу и желаемому декоративному эффекту.