

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Elastomarc Stucco

ПАСТООБРАЗНАЯ УЛЬТРАЛЕГКАЯ ШТУКАТУРКА С КОНТРОЛИРУЕМОЙ
УСАДКОЙ



CODE 4160019

ELASTOMARC STUCCO - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

Затирачная штукатурка ELASTOMARC STUCCO обладает хорошей эластичностью и укрывистостью. Наличие полых стеклянных микросфер и инертных наполнителей с низким удельным весом обеспечивает контролируемую усадку даже при нанесении толстым слоем. Хорошая текучесть облегчает нанесение. Быстрое высыхание позволяет при растрескивании в условиях динамической нагрузки утопить в штукатурке укрепляющую сетку. С помощью ELASTOMARC STUCCO можно заделывать отдельные щели с низкой динамической нагрузкой, покрывая их затем обычными материалами. Там, где требуется повышенная стойкость к растрескиванию, рекомендуется система ELASTOMARC. ELASTOMARC STUCCO нельзя применять на конструкциях, находящихся в постоянном контакте с водой.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на следующие основы:

- Новая или старая штукатурка на базе гидравлических вяжущих.
- Бетонные поверхности.
- Старая окраска и органические или минеральные покрытия, сухие, плотные, впитывающие и сплошные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
- Гипсовые основы, напр., панели, перегородки, внутренние стенки.
- Специально предназначено для обработки строительных конструкций с капиллярными трещинами от усадки и динамических нагрузок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип вяжущего: акриловый сополимер в водной эмульсии

- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $0,70 \pm 0,05$ кг/л
- Внешний вид: белая паста - Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): различна в зависимости от толщины слоя; слой штукатурки в 1 см можно окрашивать через 24 часа. При затирке тонким слоем можно окрашивать через 2 часа.
- ПОВТОРНАЯ ОКРАСКА: Система Elastomarc и материалы на водной основе.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для всех видов поверхностей:

- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28 дней.
- Проверить степень сохранности.
- Поверхность должна быть плотной. В противном случае заделать дефекты или закрепить специальными средствами.
- Удалить щеткой или смыть присутствующий налет.
- Удалить облупившиеся и отставшие части старой краски; вздувшиеся слои известковых красок или темперы нужно полностью удалить, обильно смачивая поверхность и соскабливая их или пользуясь водяным пылесосом. В присутствии трещин с высокой нагрузкой:
- Обрезать кромки трещин шириной более 1 мм;
- Закрепить весь участок изолирующим фиксативом на растворителе ISOMARC код 4410111 или микронизированным фиксативом без растворителя АТОМО 8840001;
- Зашпаклевать обрезанные трещины с помощью ELASTOMARC STUCCO. При наложении штукатурки толщиной свыше 1 см рекомендуется дать высохнуть и проверить плоскостность. При необходимости снова выполнить легкую затирку поверхности.
- После полного высыхания дефекты поверхности устраняют легким ошкуживанием.
- Если трещины очень заметны, можно в отдельных местах наложить штукатурку стальной гладилкой и одновременно утопить укрепляющую сетку из стекловолна (тип V3-59-A производителя GAVAZZI).
- Загладить поверхность слегка увлажненной небольшой гладилкой или шпателем. При необходимости можно повторно выполнить шпаклевку тонким слоем для выравнивания поверхности.
- После полного высыхания дефекты поверхности устраняют легким ошкуживанием.
- Отделку см. техническую карту системы ELASTOMARC серия 417/415. При трещинах в условиях низкой нагрузки:
- Обрезать кромки трещин шириной 0,5 - 1 мм;
- Закрепить весь участок изолирующим фиксативом на растворителе ISOMARC код 4410111 или микронизированным фиксативом без растворителя АТОМО 8840001;
- Зашпаклевать обрезанные трещины с помощью ELASTOMARC STUCCO.
- При необходимости снова выполнить легкую затирку поверхности.
- После полного высыхания дефекты поверхности устраняют легким ошкуживанием.
- Через 24 часа нанести 1-2 слоя выбранной отделки.

ИНСТРУКЦИИ ПО

- Условия окружающей среды и основы:

НАНЕСЕНИЮ

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность окружающей среды: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность основы: <10%
- Инструменты: стальной шпатель.
- Разведение: готово к применению.
- Для облегчения нанесения на сплошные поверхности можно слегка размешать материал вручную для оптимизации кремообразной консистенции.
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямыми лучами солнца.
- После нанесения наружные поверхности следует защитить от дождя и влажности до полного высыхания материала.
- Инструменты очищают водой сразу после использования.
- Примерный расход: сильно меняется в зависимости от типа основы.
При нанесении слоя толщиной 1 мм расход составляет 1 кв.м/л.
Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода.

КОЛЕРОВКА

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и при указанной температуре: 2 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ На этот материал не распространяется действие Постановления правительства 161/2006 Средство не требует этикетирования согласно Постановлению правительства 65 от 14/03/03 с изменениями и уточнениями.
При пользовании средством соблюдать действующие нормы по гигиене и безопасности. По окончании работы не выбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам хорошо высохнуть и обращаться с ними, как со специальными отходами. Хранить в местах, недоступных детям.
Пользоваться в хорошо проветриваемых местах. При попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, в водоемы или на почву. За дополнительной информацией обратиться к карте безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Эластичная затирочная штукатурка с контролируемой усадкой для эластомерных систем. Нанесение на подготовленные основы акрилового материала ELASTOMARC STUCCO код 4160019 на базе полых стеклянных микросфер и инертных наполнителей с низким удельным весом, обладающего хорошей эластичностью и укрывистостью. Поставка и применение материала на месте евро за кв.м.



SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Technical data sheet:
ELASTOMARC STUCCO
Revision: 2024-09-23

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati della nostra esperienza e delle conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia, non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di utilizzo non sono sotto il nostro controllo diretto. Consigliamo di verificare sempre l'adeguatezza del materiale in ogni caso specifico. Il presente documento tecnico descrive le caratteristiche generali del prodotto e non può essere considerato un'offerta o una garanzia. Il presente documento tecnico annulla e sostituisce automaticamente tutte le precedenti versioni.