

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Elastomarc Stucco

УЛЬТРАЛЕГКА ПРОТИУСАДКОВА ШПАКЛІВКА



КОД 4160019

ELASTOMARC STUCCO - V.2024-10-08

ОПИС

ELASTOMARC STUCCO - вирівнювальна шпаклівка з високою еластичністю та заповнювальною здатністю.

Наявність порожнистих скляних мікросфер та інертних наповнювачів з низькою питомою вагою забезпечує протиусадкові властивості навіть при нанесенні товстим шаром. Його хороша текучість полегшує нанесення. Швидке висихання дозволяє при розтріскуванні в умовах динамічного навантаження втопити в штукатурці спеціальну ретенційну сітку, що входить у комплект.

ELASTOMARC STUCCO можна використовувати для локальної обробки тріщин з низьким динамічним навантаженням, які згодом можна закрити звичайними продуктами. Для втручань, де потрібна висока стійкість до розтріскування, рекомендується використовувати систему ELASTOMARC.

ELASTOMARC STUCCO не слід використовувати для конструкцій, які постійно контактують з водою.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
- Бетонні поверхні.
- Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.
- Поверхні з гіпсу.
- Вертикальні поверхні з усадками та динамічними тріщинами.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: акриловий сополімер у водній емульсії

- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $0,70 \pm 0,05$ кг/л
- Зовнішній вигляд: біла паста
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): залежить від нанесеної товщини; шар шпаклівки товщиною 1 см можна фарбувати через 24 години.
При шпаклюванні тонким шаром поверхню можна фарбувати через 2 години.
- ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ: система Elastomarc і продукти на водній основі.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Для всіх видів поверхонь:

- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла та витримана. При необхідності повторно обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-який наліт та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари вапняної або водоемульсійної фарби, що відстають, попередньо ретельно змочивши поверхню, або за допомогою водоструминної машини.
- За наявності тріщин з високим навантаженням:
 - Обріжте краї тріщин шириною більше 1 мм;
 - Заґрунтуйте всю поверхню за допомогою ґрунтівки на основі розчинників ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників ATOMO 8840001;
 - Зашпаклюйте обрізані тріщини за допомогою ELASTOMARC STUCCO. При шпаклюванні тріщин глибиною понад 1 см рекомендується дочекатися висихання та перевірити поверхню. При необхідності ще раз зашпаклюйте поверхню.
 - Після повного висихання будь-які дефекти поверхні можна усунути за допомогою легкого шліфування.
 - Якщо тріщини дуже помітні, можна в окремих місцях накласти шпаклівку квадратним сталевим шпателем і одночасно втопити зміцнювальну сітку зі скловолокна (типу V3-59-A від постачальника GAVAZZI).
 - Вирівняйте поверхню злегка зволоженою кельмою або шпателем.
- При необхідності можна повторно виконати шпаклювання тонким шаром для вирівнювання поверхні.
- Після повного висихання будь-які дефекти поверхні можна усунути за допомогою легкого шліфування.
- Виконайте фінішну обробку еластомерною системою ELASTOMARC (серія 417/415), див. відповідний Лист технічних даних. При усадці в умовах низького навантаження:
 - Обріжте краї тріщин шириною 0,5 - 1 мм;
 - Заґрунтуйте всю поверхню за допомогою ґрунтівки на основі розчинників ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників ATOMO 8840001;
 - Зашпаклюйте обрізані тріщини за допомогою ELASTOMARC STUCCO.
 - При необхідності ще раз зашпаклюйте поверхню.
 - Після повного висихання будь-які дефекти поверхні можна усунути за допомогою легкого шліфування.
 - Через 24 години нанесіть 1-2 шари обраного фінішного покриття.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C Відносна вологість повітря: <75%
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C
Вологість поверхні: <10%
- Інструменти: шпатель з нержавіючої сталі.
- Розведення: готовий до використання.
- Для полегшення нанесення на суцільні поверхні можна злегка розмішати матеріал вручну для оптимізації кремоподібної консистенції
- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.
- Після нанесення на зовнішні поверхні рекомендується захистити їх від дощу і вологості до повного висихання.
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Орієнтовна витрата матеріалу: сильно залежить від типу поверхні. 1 м²/л при товщині шару 1мм. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

ЗБЕРІГАННЯ

- Максимальна температура зберігання: +30°C
- Мінімальна температура зберігання: +5°C
- Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Директива 2004/42/ЄС не застосовується
- Продукт не потребує маркування відповідно до положень 67/548/ЄЕС та 1999/45/ЄС з подальшими змінами і оновленнями. Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Зберігайте продукт в недоступному для дітей місці. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю.
- Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

- Протиусадкова еластична шпаклівка для еластомерних систем. Акрилова шпаклівка ELASTOMARC STUCCO код 4160019 на основі порожнистих скляних мікросфер та інертних наповнювачів низької щільності з високою еластичністю та заповнювальною здатністю наноситься на попередньо підготовлені поверхні.
- Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².