

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Facciavista Pro

PRODUIT DE CONSOLIDATION TRANSPARENT INCOLORE AUX SILOXANES ET ACRYLIQUE



CODE 0730230

FACCIAVISTA PRO - V.2024-09-23

DESCRIPTION

FACCIAVISTA PRO est un produit à base de résines acrylique et polysiloxanes doté d'élévée penetration dans le support et de haut pouvoir consolidant, qui protège et préserve différents types de surfaces minérales contre la désagrédation.

FACCIAVISTA PRO empêche soit l'effritement progressif du matériel de construction provoqué par l'alternance de gel et de dégel, soit la formation de tâches blanchâtres peu esthétiques causées par les sels qui se sont solubilisés dans l'eau provenant des murs.

FACCIAVISTA PRO grâce à sa nature chimique, ne modifie pas la micro-porosité du support en ravivent la tonalité de teinte : il réagit avec les composants minéraux en créant une zone hydrophobe qui ne permet pas l'absorption d'eau et en conséquence la fuite de sels et efflorescences.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

FACCIAVISTA PRO est employé sur des surfaces verticales internes et externes quelles que soient les conditions du climat et de l'environnement.

Il peut être appliqué sur les supports pierreux absorbants, sur les surfaces en béton, en béton cellulaire, en béton armé, sur les pierres calcaires et le grès, les enduits, les briques apparentes e les panneaux de fibre ciment.

- Il n'est pas applicable sur les Anciennes peintures (aqueuses et solvantées) ou sur les revêtements organiques.
- Il n'est pas applicable sur les supports non absorbants (Marbre poli, Granits) et le plâtre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR NFT 36-005: Famille 1, Classe 10c
- P 84-403: Classe D1
- Nature du liant: Oligomère polysiloxane modifié et résines acrylique
- Solvant: Distillée du pétrole
- Masse volumétrique selon UNI EN ISO 2811-1: $0,80 \pm 0,05$ kg/l.
- Aspect: liquide transparent

- Séchage (25 °C et 65 % d'H.R.): au toucher en 2 heures; recouvrable après 12 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions des DTU 59/1, 59/2, 42/1.

S'assurer que le support est bien sèche et appliquer 2 couches de FACCIAVISTA PRO.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

Température de l'environnement: Min. +8 °C / Max. +35 °C.

Humidité relative de l'environnement: <80%.

Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Humidité du support: <10% H.R.

Eviter les applications en cas de condensation en surface ou en plein soleil.

- Protéger les surfaces en verre, en céramique et en matière plastique.

- Outils: brosse

- Nombre de couches: 1-2

- Le produit est prêt à l'emploi. Sur supports peu absorbants il est conseillé la dilution à 15-20% avec le Diluant Synthétique 5210011.

- Nettoyage des outils: avec Diluant Synthétique immédiatement après usage.

- Rendement indicatif: 2-4 m²/l par couche correspondant à des supports lisses et d'absorption moyenne. Il est important de calculer le rendement effectif par le biais d'un essai préliminaire sur le support spécifique.

MISE A LA TEINTE

Le produit est transparent.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans 1 an suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/h: Impressions fixatrices (PS): 750 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 750 g/l COV

Inflammable / irritant / nocif pour les organismes aquatiques.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après leur utilisation, ne pas jeter les emballages dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Protecteur hydrofuge aux siloxanes et résines acrylique .

Application, sur des surfaces déjà préparées, de FACCIAVISTA PRO code 073E230, protecteur hydrofuge aux siloxanes à base de polymères siloxanes et résines acrylique dissous dans un solvant, indiqué pour l'hydrofugation et la protection des surfaces murales absorbantes, dans les quantités déterminées par l'absorption du support.

Fourniture et pose du matériel € par m².

I