

**SAN MARCO**  
è un marchio di  
SAN MARCO GROUP Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Facciavista Pro

PROTETTIVO CONSOLIDANTE LAPIDEO TRASPARENTE INCOLORE A BASE DI  
SILOSSANI E ACRILATI



COD. 0730230

FACCIAVISTA PRO - V.2024-09-23

## DESCRIZIONE

FACCIAVISTA PRO è un prodotto a base di resine acriliche e polisilossani dotato di elevata penetrazione nel supporto e di potere consolidante che protegge e preserva dalla disgregazione svariati tipi di superfici minerali.

FACCIAVISTA PRO impedisce sia il progressivo sgretolamento del materiale da costruzione, provocato dall'alternanza del gelo e disgelo, sia la formazione di antiestetiche chiazze biancastre causate dai sali solubili in acqua estratti dalle murature.

FACCIAVISTA PRO per la sua natura chimica, non modifica la traspirabilità del supporto e ne ravviva la tonalità di tinta; reagendo con i componenti minerali, crea una zona idrofobica che non permette l'assorbimento dell'acqua e la conseguente fuoriuscita di sali ed efflorescenze.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

FACCIAVISTA PRO è indicato per la protezione di superfici verticali all'interno ed all'esterno, in qualsiasi condizione di esposizione climatica ed ambientale.

- Applicabile su supporti minerali e lapidei assorbenti, superfici in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, cemento armato, pietre arenarie e calcaree, intonaci e laterizi a vista.
- Non applicabile su vecchie pitture, rivestimenti organici e gesso.
- Non applicabile su supporti non assorbenti (Marmo lucido, Graniti).

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: copolimeri silossanici modificati e resine acriliche
- Solvente: distillati del petrolio
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:  $0,80 \pm 0,04$  kg/l
- Aspetto: liquido trasparente
- Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): 2 ore al tatto; sovraverniciabile dopo 12 ore circa.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in materiale lapideo o mattoni:

- Spolverare e pulire le superfici; in presenza di patina di sporco, croste superficiali, scaglie, ecc.. si consiglia di effettuare la pulizia del supporto o con idrolavaggio, o idrosabbatura, o microsabbatura o pulizia chimica. E' consigliabile eseguire una prova preliminare per stabilire il metodo ed il tipo di pulizia più efficace.
- In presenza di muffe trattare la superficie con COMBAT 222 Detergente 4810222 e con COMBAT 333 Risanante 4810333 (vedere relative schede tecniche).
- Su supporto asciutto, procedere all'applicazione di 2 strati di FACCIAVISTA PRO.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:  
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Umidità relativa dell'ambiente: <75%  
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Umidità del supporto: <10%
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Attrezzi: pennello.
- Nr strati: 1-2.
- Prodotto pronto all'uso; su supporti poco assorbenti si consiglia di diluirlo con il 15-20% di Diluente Sintetico 5210011.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con Diluente Sintetico 5210011 subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: 2-4 mq/l per strato su supporti mediamente porosi. E' opportuno eseguire una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.
- Proteggere (schermare) le superfici in vetro, ceramica e materiali plastici.

## TINTEGGIATURA

Il prodotto è fornito incolore.

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C  
Temperatura minima di conservazione: +5 °C  
Tenere al riparo dall'umidità.  
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 1 anno dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)  
Cat. A/h: Primer fissativi (base solvente): 750 g/l (2010)  
Il prodotto contiene max: 750 g/l VOC

Infiammabile - irritante - pericoloso per l'ambiente  
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

Consolidante acril-silossanico idrorepellente.  
Applicazioni, su superfici già predisposte, di consolidante silossanico FACCIAVISTA PRO cod. 0730230, a base di polimeri silossanici e resine

acriliche sciolte in solvente idoneo per la protezione di superfici minerali e materiali lapidei, con effetto consolidante su supporti sfarinanti.  
Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.