



SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Facciavista Pro

УКРЕПЛЯЮЩЕЕ ЗАЩИТНОЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОЕ БЕСЦВЕТНОЕ
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КАМНЯ НА ОСНОВЕ СИЛОКСАНОВ И АКРИЛАТОВ



CODE 0730230

FACCIAVISTA PRO - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

FACCIAVISTA PRO - материал на основе акриловых смол и полисилоксанов, обладает высокой степенью проникания в основу, способностью укреплять поверхность, гарантирует защиту и предохраняет от разрушения различного типа минеральных поверхностей. FACCIAVISTA PRO предупреждает постепенное крошение строительных материалов в результате чередования замерзания и оттаивания, и образование некрасивых беловатых разводов от водорастворимых солей, выступающих на стенах. FACCIAVISTA PRO по своим химическим свойствам не изменяет воздухопроницаемость основы и оживляет оттенок краски; вступает в реакцию с минеральными составляющими, создает гидрофобную зону, которая не позволяет впитывание воды с последующим выходом наружу солей и выцветания.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

FACCIAVISTA PRO предназначен для защиты вертикальных поверхностей внутри и снаружи в любых климатических и экологических условиях.

- Наносится на абсорбирующие минеральные и каменные основания, поверхности из бетона, ячеистого бетона, железобетона, песчаника и известняка, на видимую штукатурку и кирпичную кладку.
- Не наносить на старую краску, органические и гипсовые покрытия.
- Не применяется на неабсорбирующих поверхностях (полированный мрамор, гранит).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Связующее вещество: модифицированные силиконовые полимеры и акриловые смолы

- Растворитель: дистилляты нефти
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 0,80 ± 0,04 кг/л
- Внешний вид: прозрачная жидкость
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн.влажности): 2 часа на ощупь; повторное окрашивание примерно через 12 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Каменные или кирпичные поверхности:
- Вытереть пыль и очистить поверхность; при наличии налета грязи, поверхностных корочек, чешуек и т. д., рекомендуется провести очистку основания с помощью гидроочистки, или гидро-пескоструйной обработки, или микро-пескоструйной обработки или химической очистки. Рекомендуется провести предварительный тест, чтобы установить наиболее эффективный метод и тип очистки.
 - При наличии плесени обработайте поверхность с помощью средства COMBAT 222 Detergente 4810222 с COMBAT 333 Risanante 4810333 (см. Соответствующие спецификации).
 - На сухую поверхность нанести 2 слоя FACCIAVISTA PRO.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и состояние поверхности: Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C
- Относительная влажность воздуха: <75%
- Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
- Влажность поверхности: <10%
- Избегайте применения при наличии поверхностной конденсации или под прямым солнечным светом.
- Инструменты: кисть.
- Количество слоев: 1-2.
- Средство готово к использованию; при применении на поверхности с низким поглощением рекомендуется разбавить его на 15-20% синтетическим растворителем 5210011.
- Инструменты очищают синтетическим растворителем 5210011 сразу же после использования.
- Ориентировочный расход: 2-4 м.кв./л на слой на основание средней пористости. Целесообразно провести практическое испытание на специальной основе для определения расхода.
- Защитить (накрыть) поверхности из стекла, керамики и пластика.

КОЛЕРОВКА

Продукт поставляется бесцветным.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Хранить в сухом месте, защищённом от влаги.
Срок хранения материала составляет 1 год при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC):
Категория A/h: фиксатор грунтовка (на базе растворителя): 750

г/л (2010)
содержит не более 750 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

воспламеняется.

Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; по окончании работы не разбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы. За дополнительной информацией обратиться к паспорту безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Водоотталкивающий акрил-силоксановый закрепитель. FACCIAVISTA PRO код 0730230, на основе силоксановых полимеров и акриловых смол, растворенных в растворителе, применяется на уже подготовленных основаниях в качестве защиты минеральных и каменных поверхностей, с укрепляющим действием крошащихся поверхностей.
Поставка и укладка материала € за кв.м.