

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Giada

МИЮЧА ЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА



СЕРІЯ 402

GIADA - V.2024-10-08

ОПИС

GIADA — це миюча фарба на водній основі для фарбування внутрішніх та зовнішніх стін. Завдяки синтетичним полімерам у своєму складі, матеріал стійкий до лужних складових штукатурок та атмосферних впливів, чудову миється. GIADA легко наноситься та чудово розтягується, створює білосніжне однорідне покриття, яке з легкістю можливо очистити від забруднень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: синтетичні полімери у водній дисперсії
- Класифікація якості повітря в приміщенні: A
- Класифікація відповідно до UNI EN 13300:
- .Стійкість до мокрого стирання відповідно до ISO 11998: клас 2
- .Блиск відповідно до EN ISO 2813: 5-10, матова
- .Покривна здатність відповідно до ISO 6504-3: клас 1 при витраті 7 м²/л
- Інші характеристики
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 1,50 ± 0,05 кг/л
- В'язкість відповідно до UNI 8902: 32000±4000 ц/с при температурі 30°C (віскозиметр Brookfield)
- Стійкість до мокрого стирання відповідно до UNI 10560: >5000 циклів, відмінна
- Стійкість до лугів відповідно до UNI 10795: стійка
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 30 хвилин, другий шар можна наносити через 4 години.

ІНСТРУКЦІЯ 3

Покриття можна наносити на:

ВИКОРИСТАННЯ

- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
 - Бетонні поверхні.
 - Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
 - Поверхні зі старою фарбою та покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
 - Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.
- Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».
- Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Переконайтеся, що поверхня висохла та витримана. При необхідності відновіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
- Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом СОМВАТ 222, код 4810222, та відновлювальним засобом СОМВАТ 333, код 4810333. Щоб захистити стіну від утворення цвілі, використовуйте дезінфікуючий засіб СОМВАТ 111, код 4810111 для зовнішнього застосування або СОМВАТ 444, код 4810444, для внутрішнього застосування.
- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-які нальоти та стару фарбу, що відшарувалася.
- Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.
- Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.
- Поштукатурені, гіпсові та гіпсокартонні поверхні:
- При нанесенні на внутрішні поверхні, вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою TAMSTUCCO 9400006/9410110; відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним папером.
- Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом.
- При необхідності вирівняйте поверхню за допомогою RASAMIX FIT 9670160 або BETOMARC FIT 9740150 або MARCOPRO 9750019/9750010, залежно від типу поверхні.
- Нанесіть на чисту та суху поверхню.
- При нанесенні на внутрішні поверхні, шар настінної акрилової ґрунтівки на водній основі IDROFIS 4700006. На поверхні з гіпсокартону необхідно нанести спеціальну пігментовану ґрунтівку PREPARA 4710019.
- При використанні на зовнішніх або внутрішніх поверхнях, якщо на поверхні є тонкий шар старої водоемульсійної фарби або шар фарби, що обсіпається, необхідно нанести один шар ґрунтівки для стін на основі розчинника ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників АТОМО 8840001.
- Нанесіть GIADA. Бетонні поверхні:
- GIADA підходить для фарбування поверхонь з бетону, але її не можна використовувати для захисту бетону при зовнішніх роботах, оскільки вона не має захисту від карбонізації.
- Видаліть структурні частини цементу, що недостатньо прилягають.
- Металеві прутки арматури, що виступають з поверхні, необхідно ретельно очистити щіткою та обробити пасивуючим цементним розчином BETOXAN PRIMER 9490125.
- Відновіть відсутні частини за допомогою наповнювача BETOXAN

400 або безусадкового тиксотропного розчину, дисперсно армованого волокнами, BETOXAN 300 9490140/0130; виконайте фінішне вирівнювання за допомогою безусадкового вирівнювального розчину, що захищає від проникнення вуглекислого газу BETOXAN 200 9490120.

- Нанесіть на чисту та суху поверхню:

При нанесенні на внутрішні поверхні, шар настінної акрилової ґрунтовки на водній основі IDROFIS 4700006.

При використанні на зовнішніх або внутрішніх поверхнях, якщо на поверхні є тонкий шар старої водоемульсійної фарби або шар фарби, що обсипається, необхідно нанести один шар ґрунтовки для стін на основі розчинника ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтовки без розчинників ATOMO 8840001.

- Нанесіть GIADA. (Розведення ґрунтовки та кількість її нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні. Див. Паспорт безпеки).

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: Мін. +8°C / макс. +35°C. Відносна вологість повітря: <75%.

Температура поверхні: Мін. +5°C / макс. +35°C Вологість поверхні: <10%

Не наносьте продукт під прямими сонячними променями.

- Після нанесення зовнішні поверхні необхідно захищати від дощу та вологості до повного висихання матеріалу; при нормальній температурі (20°C) висихання відбувається близько 48 годин.

- Інструменти: пензлик, валик, розпилювач та безповітряний фарбопульт.

- Кількість шарів: мінімум 2.

- Розведення водою: пензликом на 35-40%; валиком на 25%

- При нанесенні за допомогою розпилювача та безповітряного фарбопульту розведення залежить від типу обладнання та тиску.

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 10-12 м²/л на шар при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Необхідний колір підбирається за допомогою системи підбору кольорів Marcromie та барвників COLORADO серії 548.

УВАГА: У разі використання прозорої бази, розведення водою має становити не більше 20%.

У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо перемішати їх між собою, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

При нанесенні продукту на зовнішні поверхні рекомендується використовувати матеріал з однієї партії для покриття стін від одного краю до іншого.

Якщо необхідно використати фарбу з іншої партії на одній стіні, не наносьте їх поруч. Для з'єднання використовуйте будь-які

розриви суцільності поверхні: молдинги, краї, кабелі тощо.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/α: Матові покриття для внутрішніх стін і стель (глянець ≤25@60°) (водорозчинне): 30 г/л (2010)

Категорії A/с: Покриття для зовнішніх стін на мінеральній основі (на водній основі): 40 г/л (2010)

GIADA містить максимум: 30 г/л ЛОС Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки. Не викидайте контейнери як звичайні відходи. Дайте залишкам матеріалу повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Зберігайте продукт в недоступному для дітей місці. Використовуйте в добре провітрюваному місці. Якщо продукт потрапив в очі, негайно промийте їх великою кількістю води. У разі проковтування негайно зверніться до лікаря та покажіть йому контейнер або етикетку. Не викидайте відходи матеріалу в каналізацію, водойми та на землю.

Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Миюча емульсійна фарба для зовнішніх робіт. Миюча емульсійна фарба на основі синтетичного полімеру у водній дисперсії GIADA, код 4020019, зі стійкістю до мокрого стирання відповідно до UNI 10560 понад 5000 циклів наноситься на попередньо підготовлені поверхні в принаймні 2 шари в кількості, що залежить від поглинаючої здатності поверхні.

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м2.