

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Global Deco' Spray

AKRILNI LAK U SPREJU ZA POSLOVE



SERIE 240

GLOBAL DECO' SPRAY - V.2024-09-23

OPIS

Sjajni akrilni lak generalne primjene, brzo sušeci i lako nanosiv. Nanešeni sloj GLOBAL DECO SPRAY-a stvara čvrsti završni, sjajni završni sloj, otporan na atmosferske utjecaje.

GLOBAL DECO SPRAY za pokrivanje mrlja šifra 240S000 pokriva i uklanja mrlje sa zidova prije ličenja. Tragovi dima, čađe, nečistoća, masnoća, olovki i dr. prekrivaju se s lakoćom te se nakon najmanje pola sata može ličiti.

POGODNE PODLOGE

Zbog njegovih karakteristika proizvod se može nanositi na unutarnje i vanjske površine na drvene, zidne, metalne, plastične, staklene i druge površine.

TEHNIČKI PODACI

Veziva: brzosušecće akrilne smole. smole.

Otapala: mješavina alifatskih ugljikovodika

Ne sadrži klorofluorokarbid.

Sjajnost UNI EN ISO 2813 za sjajnu verziju:

Sjaj ISO 2813: >85 glossa kut čitanja 60 °

Vrijeme sušenja (pri 25°C i 65% R.V.)

- na dodir 15 min., premazivanje nakon 15 min.

- Sprejevi za visoke temperature (srebro i crni mat) otporni su na temperature do 400°C.

- metalizirani nijanse indicirane su samo za unutarnju primjenu.

PRIPREMA PODLOGE

Željezo i čelik nikad prije bojani:

- Otkloniti svu prljavštinu i odmastiti podlogu, zatim otkloniti sve tragove hrđe strojno, ručno ili kemijski.

Teško dostupna hrđava područja tretirati RUGISTOP- preobrazivač hrđe. Otkloniti svu prašinu nastalu od brušenja. U slučaju novih površina na kojima nemah rđe jednostavno očistite sve masnoće nitro razrjeđivačem.

Skinite prašinu sa površine, uvjerite se da je potpuno suha i nanesite: 1-2 sloja

ANTIRUGGINE SPRAY

- Na tako pripremljenu podlogu nanese 2 sloja GLOBAL SPRAY.

Već tretirano željezo i čelik:

- Otkloniti sve slojeve stare boje koja se ljušti strojno, kemijski ili ručno. Izbrusiti brusnim papirom staru boju koja još dobro drži kako bi GLOBAL SPRAY bolje prionuo. Da bi neutralizirali hrđu na teško dostupnim mjestima koristiti RUGISTOP, preobrazivač hrđe.

- Ukloniti prašinu sa površine.

- U slučaju da je stara boja u vrlo lošem stanju preporuča se da je otklonite koristeći SVERNICIATORE SM 90, odstranjivač stare boje.

- Nanijeti 1-2 sloja ANTIRUGGINE SPRAY

- Na tako pripremljenu podlogu nanese 2 sloja GLOBAL SPRAY.

Sve površine na kojima se uspio postići originalni sjaj metala moraju biti tretirane anti korozivnom bojom odmah ili najviše u roku od 8h.

Novo drvo:

- Blago izbrusiti da bi se odstranilo iverje

- Odstraniti sve smole koristeći Nitro Razrjeđivač

- Osigurati da drvo nije vlažno.

- Na meko, suho drvo ili drvo sa velikom moći upijanja premazati slojem MARCONOL IMPREGNANTE i lagano izbrusiti površinu.

- Na suhu površinu nanijeti 1-2 sloja MARCONOL ORIENTALITE temeljne boje i izbrusiti

- Nastaviti sa nanošenjem GLOBAL SPRAY.

Lakirano drvo:

- Izbrusiti da bi se odstranilo iverje.

- Otkloniti sve nanose starih lakova i sl. koje se ljušte.

- Nitro razrjeđivačem odstraniti sve smole.

- Popuniti neravnine (rupice i sl.) TAMSTUCCO kit za unutrašnje površine ili MARCOSTUCCO za vanjske površine.

- Izbrusiti kitana mjesta, te odstraniti prašinu.

- Da bi osigurali bolje zapunjenu površinu nanese 1-2 sloja MARCONOL ORIENTALITE temeljna boja.

- Nastaviti sa nanošenjem GLOBAL SPRAY.

Žbukane podloge:

- Tretirana površina treba biti stara najmanje 28 dana.

- Površina treba biti kompaktna. Ako to nije slučaj, poduzmite odgovarajuće mjere da bi rekonstruirali i popravili površinu koristeći odgovarajuće proizvode.

- Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualna isoljavanja.

- Otkloniti svu staru boju koja se ljušti ili slabo prijanja.

- Kada se površina osuši nanijeti 1-2 sloja MARCONOL ORIENTALITE, temeljna boja.

- Nanesite 1-2 sloja GLOBAL SPRAY.

Plastika (PVC):

- Blago izbrusiti površinu.

- Uklonite sve masnoće koristeći Nitro razrjeđivač

- Nanijeti na potpuno čistu i suhu površinu, dva sloja GLOBAL SPRAY. Na plastične površine koje su različite od PVC-a, potrebno je isprobati prionljivost proizvoda.

UPUTSTVA ZA

Uvjeti zraka i površine:

NANOŠENJE

Temperatura površine: Min +8°C/ Max +35°C.

Relativna vlažnost zraka: <75%.

Temperatura površine: Min +8°C/ Max +35°C.

Vlažnost površine: potpuno suha površina.

Izbjegavati nanošenje na površine na kojima ima kondenzirane vlage ili površine direktno izložene suncu. Proizvod se nanosi špricanjem, sa specijalnom špricom koja

Se nalazi na boci.

- Dobro promućkati proizvod prije upotrebe.

- pošpricati podlogu od cca. 30 cm razdaljine, sa ukrštenim potezima pri prskanju.

- Nanosi se 1 ili 2 sloja, ovisno o stanju podloge, željenog efekta koji želimo postići i izloženosti podloge. Prije upotrebe fluorescentnih sprejeva, preporučljivo je površinu tretirati sa GLOBAL SPRAY bijeli mat.

- Potrošnja: 1 m2 sa jednom bocom.

- Ako se na potroši cijela boca, okrenuti bocu naopako i očistiti špricu pritiskom dok god izlazi lak; tako će se moći opet efikasno upotrijebiti.

NIJANSIRANJE

Proizvod je raspoloživ u tonovima po ton karti za GLOBAL SPRAY, fluorescentni, metalizirani, kromirani, dijamant, prozirni, za pokrivanje mrlja, visoke temperature i temeljni (Hladno pocinčavanje i Antiruggine), Bijeli i Crni sjajni/mat.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Ne podliježe normi D. Lgs 161/2006

Temeljem direktive 2004/42/EZ o graničnim vrijednostima emisije HOS-a, proizvod se ne smije koristiti za popravke, održavanje ili dekoraciju prometnih vozila.

Iritirajuće – Izrazito jako apaljivo! - Otrovan za vodene organizme.

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima. Nakon uporabe ne bacati ambalažu u okoliš, ostaviti da se ostaci potpuno osuše i tretirati ih kao specijalni otpad.

Za više informacija pročitati sigurnosni list.