

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com  
+39 041 4569322  
www.sanmarcogroup.com

# Grassello Di Calce

Décoration classique d'époque pour intérieur



SÉRIE 946

GRASSELLO DI CALCE - V.2024-09-24

## DESCRIPTION

GRASSELLO DI CALCE est un revêtement mural pour intérieurs, à base de liant minéral qui permet d'obtenir une finition ressemblant à la "classique décoration d'époque".

Même si son mode d'application est courant, le produit donne toujours un résultat différent, caractérisé par des nuances et des effets qui dépendent de l'habileté du décorateur.

GRASSELLO DI CALCE peut être utilisée pour la décoration interne des édifices, même ceux qui ont une valeur particulière au niveau historique et artistique.

Le produit appliqué réalise une couche d'épaisseur élevée, qui est cependant dotée d'une bonne microporosité.

Le produit est conforme aux spécifications Indoor Air Comfort Gold d'Eurofins.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emissions dans l'air intérieur: A+
  - Certifié Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-07)
  - Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 10b1
  - Nature du liant: chaux aérienne
  - Diluant: eau
  - Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1:  $1,50 \pm 0,05$  kg/l
  - Viscosité de conditionnement: consistance pâteuse
  - Perméabilité à la vapeur d'eau selon UNI EN ISO 7783-2: élevée,  $V=370$  g/m<sup>2</sup> in 24 h,  $S_d=0,10$  pour épaisseur de 0,6 mm
  - Rapport liant minéral sur total liant:  $80 \pm 2$  pour le blanche
  - Rapport liant minéral sur total liant:  $30 \pm 2$  pour le neutre
  - Réaction au feu EN 13501-1 : Classe A2 s1 d0.
- Pour une consommation ne dépassant pas ce qui est indiqué et une application sur une surface non combustible.
- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 3 heures; recouvrable après 12 heures (selon l'épaisseur appliquée).

## INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur:

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature minérale ou synthétique, secs, uniformes, absorbants et compacts.
- Matériaux de différente nature minérale pourvu qu'ils soient absorbants.

Les surfaces doivent être préparées spécifiquement en suivant les instructions décrites au paragraphe 'PREPARATION DES FONDS'.

Ne pas appliquer sur des supports qui viennent d'être traités.

## PREPARATION DU SUPPORT

- Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU 59/1.

- En cas de surfaces particulièrement friables, appliquer une couche de ATOMO 8840001 Fixateur mural micronisée sans solvant.

- Sur des surfaces compacts peu absorbant, est possible l'application d'une couche intermédiaire de MARCOTHERM PRIMER Cod. 4740019 afin d'améliorer la dépose de la première couche.

## APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

- Puisque le séchage et la carbonatation de GRASSELLO DI CALCE, comme tous les produits à base de chaux, sont fortement influencés par les températures et l'humidité, il est préférable d'appliquer le produit avec des températures comprises entre + 10°C et +35°C et avec une humidité relative de l'environnement <75%.

- Si le support n'a pas besoin du fixateur, il est quand même conseillé de le mouiller, pour que le mur n'absorbe pas excessivement l'eau contenue dans le liant.

- Outils: taloche en acier inoxydable.

- Nombre de couches: 2 couches minimum pour la préparation du fond.

- Dilution: prêt à l'emploi.

GRASSELLO DI CALCE, étant un produit de nature minérale, pendant son stockage, il peut augmenter en viscosité. Pour rétablir la viscosité originale, il suffit de l'agiter en utilisant moyen mécanique éventuellement en ajoutant un pourcentage maximum d'eau de 0,5-1%.

Mode d'application:

- Effectuer un lissage pour uniformiser le support;

- Attendre au moins 12 heures puis appliquer une autre couche de produit pour créer l'épaisseur correcte.

- Attendre 12 heures au moins puis poncer pour éliminer les imperfections, retirer la poussière et appliquer des petites quantités de produit, en le comprimant et en le polissant (avec une taloche en inox) avant qu'il ne sèche complètement.

- Nettoyage du matériel: à l'eau, immédiatement après usage.

- Rendement indicatif: 1,0-1,2 kg/mq par 2 couches et en se référant à des superficies lisses et moyennement absorbantes. Il est opportun de déterminer le rendement réel en effectuant un essai préliminaire sur le support.

## MISE A LA TEINTE

La coloration s'obtient avec le Système Tintometrico en utilisant exclusivement des pâtes colorantes à base d'oxydes.

En cas d'emploi de différentes fabrications il est conseillé de les mélanger entre elles pour éviter des différences de tonalité.

## CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

## INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 1 g/l COV

Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

## RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Revêtement mural minéral.

Applications sur des surfaces déjà préparées, avec un revêtement mural minéral décoratif GRASSELLO DI CALCE série 946, à base de chaux aérienne, en deux couches minimum, ayant une haute perméabilité à la vapeur d'eau selon UNI EN ISO 7783-2.

Fourniture et pose du matériel € ..... m2.