

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Grassello Di Calce

ПОКРИТТЯ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ СТІН В СТИЛІ КЛАСИЧНОГО ПЕРІОДУ



СЕРІЯ 946

GRASSELLO DI CALCE - V.2024-10-08

ОПИС

GRASSELLO DI CALCE — це покриття для внутрішніх стін на основі мінеральної в'язучої речовини, що дозволяє створити фінішне покриття в стилі класичного періоду.

Незважаючи на те, що метод нанесення однаковий, продукт кожного разу виглядає по-різному з характерними переливами і хроматичними ефектами, що залежать від майстерності декоратора.

GRASSELLO DI CALCE можна використовувати для декорування інтер'єрів будівель, у тому числі тих, що представляють особливий історичний та художній інтерес.

Після нанесення продукт створює досить товсте покриття, що має високу повітропроникність.

Продукт відповідає специфікаціям Indoor Air Comfort Gold лабораторії Eurofins.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: повітряне вапно
- Класифікація якості повітря в приміщенні: A+
- Сертифікат Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-01)
- Розчинник: вода
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,50 \pm 0,05$ кг/л
- В'язкість відповідно до UNI 8902: пастоподібна консистенція
- Ступінь паропроникності відповідно до UNI EN ISO 7783-2: висока, $V=370$ г/м² за 24 години, $S_d=0,10$ при товщині 0,6 мм.
- Співвідношення мінеральних в'язучих до всіх в'язучих: 80 ± 2 білий продукт
- Співвідношення мінеральних в'язучих до всіх в'язучих: 30 ± 2 нейтральний продукт
- Класифікація реакції на вогонь відповідно до EN13501-1: Клас A2 s1 d0

При використанні не більше зазначеного та нанесенні на негорючу поверхню.

-Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 3 години, другий шар можна наносити через 12 годин (в залежності від товщини нанесеного шару).

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Покриття можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідравлічних в'язучих.
- Гіпсокартонні поверхні.
- Поверхні зі старою фарбою або покриття на мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.

Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».

Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

- Через його переважно мінеральну природу, не рекомендується наносити GRASSELLO DI CALCE на старі синтетичні покриття (кварцові емульсійні фарби і полімерні покриття).

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Гіпсові та гіпсокартонні поверхні:

-Переконайтеся, що поверхня належним чином висохла та витримана. При необхідності повторно обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.

-Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333.

-Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні цвіль та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.

-Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою TAMSTUCCO 9400006/9410110. Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом.

-Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.

-При необхідності вирівняйте поверхню за допомогою RASAMIX FIT 9670160 або BETOMARC FIT 9740150 або MARCOPRO 9750019/9750010, залежно від типу поверхні.

-Нанесіть шар настінної акрилової ґрунтівки на водній основі IDROFIS 4700006 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників ATOMO 8840001. Як правило, якщо на поверхні є тонкий шар старої водоемульсійної фарби або шар фарби, що обсипається, необхідно нанести один шар ґрунтівки для стін на основі розчинника ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників ATOMO 8840001.

-Нанесіть GRASSELLO DI CALCE відповідно до інструкцій, описаних у розділі «Інструкції щодо застосування».

-На щільних поверхнях з низькою поглинаючою здатністю рекомендується нанести проміжний шар ґрунтівки MARCOTHERM PRIMER, код 4740019, для покращення адгезії GRASSELLO DI CALCE з поверхнею.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Оскільки висихання та насичення вуглекислим газом GRASSELLO DI CALCE, як і всіх продуктів з вапна, дуже залежить від температури та рівня вологості, продукт бажано наносити при температурі від +10°C до +35°C і відносній вологості повітря <75%.
- Якщо на поверхню не потрібно наносити ґрунтівку, все ж рекомендується її змочити, щоб стіна не вбирала надмірну кількість води з в'язучого.
- Інструменти: кельма з нержавіючої сталі.
- Кількість шарів: для підготовки основи необхідно нанести щонайменше 2 шари продукту.
- Розведення: продукт готовий до використання.
- Оскільки матеріал GRASSELLO DI CALCE виготовлений на мінеральній основі, він може збільшити в'язкість під час зберігання; для отримання первинного вигляду досить розмішати його механічним інструментом з можливим додаванням води до 1%.
- Спосіб нанесення:
 - Нанесіть та рівномірно розподіліть матеріал по поверхні;
 - Принаймні через 12 годин нанесіть другий шар продукту для отримання відповідної товщини;
 - Принаймні через 12 годин відшліфуйте поверхню для усунення нерівностей, потім видаліть пил і нанесіть невелику кількість матеріалу, ущільнюючи його та поліруючи (за допомогою кельми з нержавіючої сталі) до повного висихання. Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
 - Орієнтовна витрата матеріалу: 1-1,2 м²/л на 2 шари при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

кольорів Marcromie та лугостійких барвників COLORADO серії 548. У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо перемішати їх між собою, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/I: декоративні покриття (на водній основі): 200 г/л (2010)
Продукт містить максимум: 1 г/л ЛОС Викликає серйозні пошкодження очей. Викликає подразнення шкіри.
Продукт необхідно транспортувати, використовувати та зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Мінеральне настінне покриття GRASSELLO DI CALCE серії 946 на основі повітряного вапна наноситься на попередньо підготовлені внутрішні поверхні щонайменше в 2 шари. Матеріал має високу паропроникність відповідно до UNI EN ISO 7783-2.

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м2.