

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Grip 025

FONDO DE RELLENO UNIFORMANTE ACRÍLICO



CÓD. 4780019

GRIP 025 - V.2024-09-24

DESCRIPCIÓN

GRIP 025 es un producto de fondo pigmentado a base de dispersiones acrílicas en agua, aplicable a pincel o rodillo.

Por su particular formulación permite obtener un alto poder de rellenos y enmascarador de las imperfecciones del soporte devolviendo el "efecto enlucido".

Es indicado también para la intervención sobre placas en cartonyeso en el caso que se necesite un acabado de efecto enlucido.

GRIP 025 resulta un fondo adaptado para revestimiento espatulados, y también es indicado para uniformar paredes que presenten micro grietas.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en:

- Revoques nuevos o viejos a base de ligantes hidráulicos.
- Superficies en yeso y cartonyeso.
- Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica mineral, secos, compactos, absorbentes y coesos.
- Conglomerados de varias naturalezas minerales también absorbentes.
- No empleable como fondo para ciclos minerales (cal o silicatos)

Las superficies van adecuadamente preparadas siguiendo la modalidad del párrafo 'PREPARACION DEL SOPORTE'.

No aplicar sobre soportes frescos y tendencialmente alcalinos, esperar un tiempo adecuado de maduración, generalmente de cuatro semanas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: copolímero acrílico
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: $1.55 \pm 0,05$ kg/l
- Granulometría media: 0,25 mm
- Secado (a 25 °C y 65% U.R.): al tacto en 1 hora, pintar encima después de 4 horas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Asegurarse que el soporte este bien seco y madurado. Si fuere necesario comenzar con las reparaciones o el consolidamiento con productos específicos.
- En presencia de moho tratar la superficie con el detergente COMBAT 222 cód. 4810222 y con el resaneador COMBAT 333 cód. 4810333.
- Remover, cepillando o mediante lavado, las eventuales eflorescencias presentes y las partes exfoliadas de viejas pinturas. Eliminar completamente eventuales capas de pinturas a la cal o temperas.
- Retirar los depósitos de polvo, smog u otros, mediante cepillado.

Superficies en mortero:

- En interior nivelar las irregularidades del soporte y tratar los agujeros, desconchones, grietas y desniveles con TAMSTUCCO 9400006/9410110; lijar las estucaduras y parches con papel de lija.
- Sellar las fisuras con STUCCOFACILE 9560019 o con selladores adecuados.
- Efectuar eventuales rasados sobre mortero con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 según la tipología del soporte.
- En presencia de soportes harinosos, o en el caso de fuere des homogeneidad en la superficie, aplicar una capa de ATOMO 8840001 fijador micronizado "solvent free" al agua.
- Asegurarse que el soporte este bien seco y aplicar una capa de GRIP 025 según la modalidad descrita en las indicaciones para la aplicación.

Superficies en yeso y cartonyeso:

- En interior nivelar la irregularidad del soporte y tratar los agujeros, desconchones, grietas y depresiones con TAMSTUCCO 9400006/9410110; lijar los estucados y parches con papel de lija.
- Sellar las fisuras con selladores adecuados.
- Efectuar eventuales rasados sobre mortero con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 según la tipología del soporte.
- Fijar con una capa de fijador micronizado "solvent free" ATOMO 8840001.
- Asegurarse que el soporte este bien seco y aplicar una capa de GRIP 025 según la modalidad descrita en las indicaciones para la aplicación.

*(Las diluciones del aislante y la cantidad a aplicar van en función de la absorción del soporte y son determinados mediante una prueba preliminar sobre el soporte específico - Consultar la ficha técnica relativa).

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Evitar las aplicaciones en presencia de condensación superficial o bajo la acción directa del sol.
- Después de la aplicación, las superficies exteriores deben ser protegidas de la lluvia y la humedad hasta el completo secado del producto que normalmente (a 20 °C) sucede después de 48 horas aprox.
- Herramientas: pincel, rodillo.
- Dilución: 30-40% con agua.
- Agitar el producto antes de la aplicación.
- N° capas: al menos 1 capas.
- La limpieza de las herramientas se efectúa justo después de su uso con agua.

- Rendimiento indicativo: 5-7 m²/l por capa sobre soporte medianamente poroso. Es oportuno realizar una prueba practica sobre el soporte para determinar el consumo.

PINTADO

El producto esta disponible en blanco. GRIP o25 es tinteable con la pasta del Sistema Tintometrico Marcromie y con los colorantes COLORADO serie 548, hasta un máximo del 5%.

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C

Temperatura mínima de conservación: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/g: primer (base Agua): 30 g/l (2010)

Contiene max: 30 g/l VOC

Usar el producto según las vigente normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado, en cursos de agua o sobre el terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTICULO

Pintura mural de fondo acrílica de efecto enlucido.

Aplicación sobre superficie ya predispuesta, de GRIP 025 cód. 4780019, a base de resina acrílica en dispersión acuosa, en la cantidad determinada por la absorción del soporte.

Confeccionamiento y puesta en obra del material €..... el m²