

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Grip 025

FOND DE REMPLISSAGE UNIFORMISANT ACRYLIQUE



CODE 4780019

GRIP 025 - V.2024-09-24

DESCRIPTION

GRIP 025 est un produit de fond pigmenté, à base de dispersions acryliques en eau, applicable au pinceau ou rouleau.

Sa formulation particulière permet d'obtenir un grand pouvoir de remplissage et masquant des imperfections du support, en rétablissant « l'effet enduit ».

Il est indiqué aussi pour les interventions sur plaques de placoplâtre au cas où la finition à effet enduit serait requise.

GRIP 025 est un fond indiqué pour les revêtements spatulés, aussi bien que pour uniformiser les parois présentant des microcraquelures.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur:

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants homogènes.
- Matériaux de nature différente pourvu qu'ils soient absorbants.
- Ne peut pas être utilisé comme fond pour des surfaces minérales (chaux et silicates)

Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être traités.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR NFT 36-005: Famille 1, Classe 7b2
P 84-403: Classe D1

- Nature du Liant: polymère acrylique à émulsion aqueuse

- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1 : $1,55 \pm 0,05$ kg/l

- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 1 heure, recouvrable après 4 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions des DTU 59/1.

SUPPORT EN ENDUIT

Sur des supports présentant du farinage ou en cas de forte manque d'homogénéité, appliquer une couche d'ATOMO 8840001 fixatif micronisé sans solvant, à l'eau.

SUPPORT EN PLATRE ET PLACOPLATRE

Appliquer une première couche de ATOMO 8840001 Fixateur micronisé sans solvant.

APPLICATIONS

- Conditions de l'environnement et du support:

Température de l'environnement: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humidité relative de l'environnement: <75%

Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Humidité du support: <10%

- Eviter les applications en cas de condensation en surface ou en plein soleil.

- Après l'application, les surfaces à l'extérieur doivent être protégées contre la pluie et l'humidité jusqu'à ce que le produit soit parfaitement sec, soit normalement (à 20 °C) au bout de 48 heures environ.

- Outils: brosse, rouleau.

- Nombre de couches: au moins 1.

- Dilution: 30-40% avec d'eau.

- Nettoyage des outils: à l'eau immédiatement après usage.

- Rendement indicatif: 5-7 m²/l par couche correspondant à des supports moyennement absorbants. Il est important de calculer le rendement effectif par le biais d'un essai préliminaire sur le support spécifique.

MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible en blanc. GRIP 025 peut être teinté avec les pâtes du Système Teintométrique Marcromie et avec les colorants COLORADO série 548, jusqu'à 5%.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30°C

Température de conservation minimale: +5°C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtes originales non ouvertes et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/g: Impressions PA: 30 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 30 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Peinture mural de fond acrylique à effet enduit.

Applications, sur surfaces déjà préparées, de GRIP 025 code 4780019, à base de résins acryliques à dispersion aqueuse, dans les quantités déterminées en fonction de l'absorption du support.

Fourniture et pose du matériel € /m².



SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Technical data sheet:
GRIP 025
Revision: 2024-09-24

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente.