

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Grip 025

AKRILNI TEMELJNI MEĐUPREMAZ ZA IZJEDNAČAVANJE PODLOGE



COD. 4780019

GRIP 025 - V.2024-09-24

OPIS

GRIP 025 je temeljna boja na bazi akrilnih veziva u vodenoj disperziji, koja se nanosi kistom ili valjkom.

Posebni sastav proizvoda poboljšava nanošenje završnog proizvoda, ta povećava zaptivnu i maskirnu moć završnog proizvoda za dobiti krajnji efekt fine žbuke.

Pogodan je za nanošenje na gipsane ploče kada se traži krajnji efekt fine žbuke. GRIP 025 je idealna podloga za zidne obloge, i specifičan je za izjednačavanje zidova na kojima se nalazi više različitih podloga ili mikropukotine.

POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na:

- vapnene žbuke i žbuke na bazi cementa i vapna.
- gips i gipsane ploče.
- stare organske ili mineralne boje i obloge, koje su suhe, čvrste i upojne.
- mineralne podloge općenito, uz dovoljnu upojnost.
- zidne površine prethodno pripremiti prema uputama koje slijede pod: PRIPREMA PODLOGE.
- ne nanositi kao temeljni premaz za mineralne proizvode (slikati i vapno)

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: akrilni kopolimer
- Volumenska masa UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ kg/l
- Srednja granulacija: 0,25 mm
- Sušenje (25°C i 65% R.V.): na dodir 1 sat, nanošenje slijedećeg sloja nakon 4 sata

PRIPREMA PODLOGE

- Osigurati se da je podloga suha i zrela.
- Podloga mora biti čvrsta, ukoliko to nije slučaj treba je popraviti koristeći za to adekvatne proizvode.
- Ukoliko je podloga bila pod utjecajem algi, gljivica, ili plijesni. Mikroorganizme

odstraniti koristeći deterdžent COMBAT 222, i dubinski sanirati sa COMBAT 333.

- Otkloniti sve tragove eventualnog isoljavanja četkanjem ili pranjem.
- Ukoliko se na podlozi nalaze tragovi stare boje, otkloniti sve dijelove koji ne prijanjaju idealno, ili praše. U slučaju da na podlozi ima tragova stare boje veće debljine, otkloniti je u potpunosti.

Žbukane podloge:

- Osigurati se da je podloga suha najmanje 28 dana.
- Kod unutarnjih radova izravnati podlogu sa TAMSTUCCO, te izbrusiti površinu brusnim papirom
- Zapuniti pukotine sa STUCCOFACILE ili drugim adekvatnim kitovima
- Izravnati sve neravnine, rupice i pukotine sa RASAMIX, BETOMARC ili RASOMARC ovisno o vrsti podloge.
- Kada je podloga potpuno suha, nanijeti zidnu mikroniziranu impregnaciju na bazi vode ATOMO.
- Osigurati se da je podloga potpuno suha, te nanijeti jedan sloj GRIP 025 prema uputstvu za nanošenje.

Gips i gipsane ploče:

- Kod unutarnjih radova izravnati podlogu sa TAMSTUCCO, te izbrusiti površinu brusnim papirom
- Zapuniti pukotine sa adekvatnim kitovima.
- Izravnati sve neravnine, rupice i pukotine sa RASAMIX, BETOMARC ili RASOMARC ovisno o vrsti podloge.
- Kada je podloga potpuno suha, nanijeti zidnu mikroniziranu impregnaciju na bazi vode ATOMO.
- Osigurati se da je podloga potpuno suha, te nanijeti jedan sloj GRIP 025 prema uputstvu za nanošenje.

*(razrjeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama).

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti koje moraju zadovoljavati podloga i okolina:

- Temperatura zraka: Min. +8°C / Max. +35°C.
- Relativna vlažnost zraka: <75%
- Temperatura podloge: Min. +5°C / Max. +35°C.
- Vlažnost podloge: <10%
- Izbjegavati nanošenje proizvoda na podloge koje su direktno izložene suncu, i na podloge na kojima ima kondenzacije.
- Nakon nanošenja preporuča se zaštititi površine od kiše i vlage do potpunog sušenja, koje nastupa nakon 48 h pri temperaturi od 20°C.
- Alat: kist, valjak.
- Reazrijeđivanje: 30 – 40% sa vodom.
- Dobro promiješati proizvod prije upotrebe.
- Broj slojeva: najmanje 1
- Alat čistiti vodom odmah nakon upotrebe.
- Prosječna potrošnja: 5-7 m²/l za svaki sloj na površinama prosječne poroznosti. Za uspostaviti točnu potrošnju proizvoda, preporuča se praktična proba na specifičnoj podlozi.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u bijeloj boji. Može se nijansirati sa sistemom Marcromie, te sa pigmentima Colorado, i to volumenski max. Do 5%.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EZ)

Kat. A/g: Temeljni premazi (baza voda): 30 g/l (2010)

Ovaj proizvod sadrži max: 30 g/l HOS

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.