

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Grip 025

Fond de umplere uniformizant acrilic



COD 4780019

GRIP 025 - V.2024-09-24

DESCRIERE

GRIP 025 este un produs de fond pigmentat pe bază de dispersii acrilice în apă, aplicabil cu pensula sau cu rolul.

Formula sa specială permite obținerea unei mari puteri de umplere și mascare a imperfecțiunilor suportului, restabilind "efectul de tencuială".

Este indicat chiar și pentru intervenții pe plăci din ghips carton în cazul în care este necesară finisarea cu efect de tencuială.

GRIP 025 este un fond adecvat pentru învelișuri spatulate; este indicat de asemenea pentru uniformizarea pereților cu microfisuri.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante
- Nu poate fi utilizat ca fond pentru cicluri minerale (var și silicați).

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful 'PREGĂTIREA SUPORTULUI'.

Nu se aplică pe suporturi proaspete și de natură alcalină, așteptați un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer acrilic
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1.55 \pm 0,05$ kg/l
- Granulometrie medie: 0,25 mm
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială 1 oră; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar refaceți

sau consolidați suportul cu produse specifice.

- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

Suprafețe tencuite:

- La interior nivelați neregularitățile suportului și tratați găurile, scojocelile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110; curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir.
- Sigilați fisurile cu STUCCOFACILE 9560019 sau cu produse de sigilare adecvate
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- În prezența suporturilor fărâmicioase sau în cazul unor neomogenități puternice ale suprafeței aplicați un strat de ATOMO 8840001 fixativ micronizat fără solvent pe bază de apă.
- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați un strat de GRIP 025, conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

Suprafețe din ghips și ghips carton:

- La interior nivelați neregularitățile suportului și tratați găurile, scojocelile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110; curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir.
- Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- Fixați cu un strat de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați un strat de GRIP 025, conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

*(Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitați aplicarea în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.
- După aplicare suprafețele exterioare trebuie protejate de ploaie și umiditate până la uscarea completă a produsului, în mod normal (la 20 °C) după aproximativ 48 de ore.
- Unelte: pensulă, rol.
- Diluție: cu 30-40% apă;
- Amestecați produsul înainte de aplicare.
- Nr. straturi: cel puțin 1 strat.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
- Consum indicativ: 5-7 mp/l per strat pe suporturi cu grad mediu de porozitate.

Este indicată efectuarea unei probe practice pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

Produsul este disponibil alb. GRIP 025 poate fi colorat cu paste de colorare din Sistemul Colorimetric Marcromie și cu coloranți COLORADO seria 548, cu până la maximum 5%.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/g: fond (pe bază de apă): 30 g/l (2010)

Acest produs conține max.: 30 g/l VOC

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea murală de fond, acrilică, cu efect de tencuială.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică GRIP 025 cod 4780019, pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.