

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Grip 025

АКРИЛОВАЯ ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ГРУНТОВКА



CODE 4780019

GRIP 025 - V.2024-09-24

ОПИСАНИЕ

GRIP 025 - колеруемая грунтовка на базе акриловых смол в водной дисперсии, наносится кистью или валиком. Благодаря особому составу она обладает большой укрывистостью и хорошо маскирует дефекты основы, восстанавливая «эффект штукатурки». Рекомендуется также для грунтовки поверхностей из гипсокартона, под последующее нанесение штукатурок. GRIP 025 предназначается для грунтовки поверхностей под штукатурные покрытия; рекомендуется также для выравнивания стен с паутиной микротрещин.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на следующие основы:

- Новая или старая штукатурка на базе водорастворимых связующих.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Старая окраска и покрытия органические или минеральные, сухие, плотные, впитывающие и сплошные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
- Нельзя применять как подложку в циклах минеральных покрытий (известковых и силикатных). Поверхность следует подготовить, выполняя указания в параграфе 'ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ'.

Не наносить на свежую основу с тенденцией к щелочности, выждать необходимое время для выдержки, обычно четыре недели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего: акриловый сополимер
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ кг/л
- Средний размер зерна: 0,25 мм

- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание 1 час; для повторной окраски 4 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Проверить, что основа хорошо высушена и выдержана. При необходимости заделать и укрепить специальными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить щеткой или смыть имеющийся налет и отслоившуюся старую краску. Полностью удалить вздувшиеся слои известковых красок или темперы.
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.
- Оштукатуренная поверхность:
 - На внутренних стенах заглаживать неровности основы и заделывать дыры, трещины, расщелины и впадины средством TAMSTUCCO 9400006/9410110; зачистить шкуркой наложенную штукатурку и заплатки.
 - Заделывать щели средством STUCCOFACILE 9560019 или другими герметиками.
 - При необходимости провести шпаклевку штукатурки средством RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы.
 - На сильно осыпающиеся основы или на очень неровную поверхность нанести слой микронизированного фиксатива АТОМО 8840001 на водной основе без растворителя.
- Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести слой GRIP 025 согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.
- Поверхности из гипса и гипсокартона:
 - На внутренних стенах выровнять неровности основы и заделывать дыры, трещины, расщелины и впадины средством TAMSTUCCO 9400006/9410110; зачистить шкуркой штукатурку и заплатки.
 - Заделывать щели герметиками.
 - При необходимости провести шпаклевку штукатурки средством RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы.
 - Закрепить слоем микронизированного фиксатива без растворителя АТОМО 8840001.
- Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести слой GRIP 025 согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.

*(Степень разведения изолирующего покрытия и наносимое количество зависят от впитывания его основой, их определяют предварительными пробами на конкретной основе. Проконсультироваться с технической картой).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основы: Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность окружающей среды: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C Влажность основы: <10%
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямыми лучами солнца. - После обработки наружных стен их следует защитить от дождя и влажности до полного

высыхания, на что обычно (при 20 °C) требуется около 48 часов.

- Инструменты: кисть, валик.

- Разведение: 30-40% водой; - Размешать материал перед нанесением.

- Кол-во слоев: не менее 1 слоя.

- Сразу же по окончании работы инструменты промывают водой.

- Примерный расход: 5-7 кв.м/л для одного слоя на основах со средней пористостью. Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал белого цвета. GRIP 025 можно окрашивать пастами тинтометрической системы Marcromie и красителями COLORADO серия 548, не более чем на 5%.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и при указанной температуре: 2 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/g: грунтовка (на водной основе): 30 г/л (2010)

Содержит макс.: 30 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Акриловая грунтовка для стен с эффектом штукатурки. Нанесение на подготовленные поверхности средства GRIP 025 код 4780019, на базе акриловых смол в водной дисперсии, в количестве, зависящем от поглощающей способности основы. Поставка и применение материала на месте евро за кв.м.