

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Grip 025

AKRYLOVÝ ZJEDNOCUJÚCI PLNIACI ZÁKLAD



KÓD 4780019

GRIP 025 - V.2024-09-24

POPIS

GRIP 025 je pigmentovaný základový produkt na báze akrylových disperzií vo vode, nanášaný štetcom alebo valčekom.

Jeho zvláštne zloženie umožňuje dosiahnuť vysokú plniacu schopnosť a schopnosť maskovať nedokonalosti podkladu tým, že obnovuje „efekt omietky“.

Je určený aj na zásahy na doskách zo sadrokartónu v prípade, že sa požaduje záverečná úprava s efektom omietky.

GRIP 025 je základ vhodný na nátery nanášané špachtľou; je takisto určený na zjednocovanie stien, ktoré majú mikrotrhliny.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
- Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
- Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, savé a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Nevhodný ako základ pre minerálne cykly (vápno a silikáty).

Povrchy sa vhodne pripravia podľa pokynov odseku PRÍPRAVA PODKLADU.

Nepoužívať na čerstvé a tendenčne zásadité podklady, ponechať primeraný čas na vyzretie, spravidla štyri týždne

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: akrylový kopolymér
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ kg/l
- Priemerná granulometria: 0,25 mm
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 1 hodinu; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 4 hodinách

PRÍPRAVA PODKLADU

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkvetky a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.

Povrchy z omietky:

- V interiéri vyrovnáť nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO 9400006/9410110; skleneným brúsnym papierom obrúsiť tmelenia a záplaty.
- Zatmeliť pukliny so STUCCOFACILE 9560019 alebo s vhodnými tmelmi.
- Urobiť prípadné zarovnania na omietke pomocou RASAMIX 9440160 alebo BETOMARC 9450150 alebo RASOMARC 9500150 podľa typu podkladu.
- Pri výskyte zvetraných podkladov, alebo v prípade veľkej nerovnorodosti povrchu, naniesť jednu vrstvu ATOMO 8840001, vodového mikronizovaného fixačného prostriedku bez rozpúšťadla.
- Skontrolovať, či je podklad dobre suchý a aplikovať jednu vrstvu GRIP 025 podľa spôsobov popísaných v návode na použitie.

- Povrchy zo sadry a sadrokartónu:

- V interiéri vyrovnáť nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO 9400006/9410110; skleneným brúsnym papierom obrúsiť tmelenia a záplaty.
- Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.
- Urobiť prípadné zarovnania na omietke pomocou RASAMIX 9440160 alebo BETOMARC 9450150 alebo RASOMARC 9500150 podľa typu podkladu.
- Zafixovať vrstvou mikronizovaného fixačného prostriedku bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.
- Skontrolovať, či je podklad dobre suchý a aplikovať jednu vrstvu GRIP 025 podľa spôsobov popísaných v návode na použitie.

*(Riedenie izolačného prostriedku a nanášané množstvo závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou predbežných skúšok na danom podklade - Pozri príslušný technický list).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody alebo pri priamom slnečnom žiarení.
- Po nanesení musia byť povrchy v exteriéri chránené pred dažďom a vlhkosťou až do úplného vyschnutia produktu, ku ktorému obvykle (pri 20 °C) dôjde po asi 48 hodinách.
- Nádrie: štetec, valček.
- Riedenie: 30-40 % vodou;
- Produkt pred aplikáciou premiešať.
- Počet vrstiev: aspoň 1 vrstva.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
- Približná výdatnosť: 5-7 m²/l na stredne porézne podklady. Je vhodné vykonať praktickú skúšku na danom podklade na stanovenie spotreby.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný biely. GRIP 025 je možné prifarbovať hmotami Tónovacieho systému Marcromie a farbivami COLORADO séria 548 až po maximálne 5%.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/g: základný náter (základ voda): 30 g/l (2010)

Tento výrobok obsahuje max: 30 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezhadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Základná stenová akrylová farba s efektom omietky. Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, GRIP 025 kód 4780019, na báze akrylových živíc vo vodnej disperzii, v množstvách stanovených podľa použitia a savosti podkladu.

Dodávka a pokládka materiálu € na m².