

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Guamarc Tt100

РІДКА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА МЕМБРАНА ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ



СЕРІЯ 437

GUAMARC TT100 - V.2024-10-08

ОПИС

GUAMARC TT100 — рідка однокомпонентна кольорова мембранна гідроізоляція для зовнішніх поверхонь.

Готова до використання, після висихання утворює суцільну водонепроникну мембрану, стійку до ультрафіолетових променів, атмосферних впливів та застою води.

Синтетичні смоли у водній дисперсії, що входять до її складу, надають плівці GUAMARC TT100 високу еластичність та стійкість до можливих розтягувань основи.

GUAMARC TT100 ідеально підходить для обробки горизонтальних, похилих та вертикальних поверхонь, таких як плоскі покриття, старі бітумні покриття, тераси, балкони, карнизи.

Покриття гарантує стійкість, необхідну для нормального обслуговування.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Покриття можна наносити на:

- поверхні з бетону
- поверхні з волокнистого бетону
- бітумну гідроізоляцію
- цементну стяжку

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: синтетичні еластомерні полімери у водній дисперсії
- Розчинник: вода
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,35 \pm 0,10$ кг/л
- В'язкість відповідно до UNI 8902: 100000 ± 10000 ц/с при температурі 25°C (віскозиметр Brookfield)
- Відносне подовження при розриві відповідно до DIN 53504:

>300%

- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): повне висихання всього шару приблизно через 48 годин (залежно від товщини), наступний шар можна наносити приблизно через 12-16 годин.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Бетонні поверхні та цементна стяжка:

- Переконайтеся, що поверхня добре висохла та повністю затверділа.
- Перевірте стан поверхні. Вона повинна бути щільною і не осипатися. В іншому випадку повторно обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
- Вирівняйте будь-які дефекти поверхні. Отвори, тріщини, щілини, заглиблення можна обробити за допомогою матеріалів на цементній основі.
- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні пил, смог та інші відкладення.
- Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом СОМВАТ 222, код 4810222, (не забудьте після використання добре сполоснути поверхню водою) та закріплюючим розчином СОМВАТ 333, код 4810333.
- Перевірте стан можливих старих покриттів. Видаліть шари старої фарби, що погано прилягають.
- На суху поверхню нанесіть один шар настінної ґрунтівки на основі розчинника ISOMARC 4410111.
- Нанесіть щонайменше два шари GUAMARC TT100, намагаючись досягти остаточної витрати приблизно 1-1,2 л/м².

Бітумні покриття:

- Перевірте стан поверхні. Відновіть будь-які локалізовані ушкодження.
- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні пил та смог.
- Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом СОМВАТ 222, код 4810222, (не забудьте після використання добре сполоснути поверхню водою) та закріплюючим розчином СОМВАТ 333, код 4810333.
- Перевірте стан можливих старих покриттів. Видаліть шари старої фарби, що погано прилягають.
- На суху поверхню нанесіть один шар настінної ґрунтівки на основі розчинника ISOMARC 4410111.
- Нанесіть щонайменше два шари GUAMARC TT100, намагаючись досягти остаточної витрати приблизно 0,6-0,8 л/м².

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C

Відносна вологість повітря: <75%.

Температура поверхні: Мін. +5°C / макс. +35°C

Вологість поверхні: <4%

- Інструменти: пензлик, валик з довгим ворсом, безповітряний фарбопульт.

- Розведення: готовий до використання.

- Кількість шарів: мінімум 2.

- Орієнтовна витрата матеріалу на два шари:

1-1,2 л/м² для бетонних поверхонь
0,6-0,8 л/м² для бітумних покриттів
Витрата може змінюватись в залежності від стану поверхні.
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Необхідно дочекатися часу висихання перед нанесенням наступного шару. Обмеження щодо використання:
- Вологість основи повинна бути менше 4%
- Не можна наносити на поверхні, схильні до підвищення вологості.
- Не можна наносити при наявності на поверхні конденсату.
- Не можна наносити при дощовій погоді. Після нанесення зовнішні поверхні необхідно захищати від дощу та вологості до повного висихання матеріалу; при нормальній температурі (20°C) висихання відбувається близько 48 годин.
- Не можна наносити на свіжі бітумні та асфальтовані поверхні, щоб уникнути прояву мастил або пластифікаторів.
- Будь-які стики слід обробити окремо і перед гідроізоляцією.

ТОНУВАННЯ Матеріал доступний у білому, червоному та сірому кольорах. Білу основу можна тонувати за допомогою універсальних кольорових паст системи Color Matching System.

ЗБЕРІГАННЯ Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/i: Однокомпонентні захисні покриття (на водній основі): 140 г/л (2010)
Продукт містить максимум: 140 г/л ЛОС Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери у навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи.
Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ Рідка гідроізоляційна мембрана для зовнішнього використання. Однокомпонентна кольорова рідка мембрана GUAMARC TT100 серії 437 на основі синтетичних полімерів у водній дисперсії наноситься на попередньо підготовлені поверхні в щонайменше два шари в необхідній кількості.
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².