

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Idrofis

АКРИЛОВА ҐРУНТІВКА ДЛЯ СТІН НА ВОДНІЙ ОСНОВІ



КОД 4700006

IDROFIS - V.2024-10-08

ОПИС

IDROFIS це водорозчинний продукт для просочування поверхні стін, в основному використовуються для внутрішніх робіт. IDROFIS має високу проникаючу здатність, може заповнити навіть мікроскопічні тріщини на поштукатуреній поверхні. Завдяки дрібним частинкам акрилової в'язучої речовини IDROFIS проникає в поверхню стін, швидко просочує її і твердне. IDROFIS є ідеальною травильною ґрунтовкою, забезпечує хороше зчеплення наступних шарів фарб, захищає їх від лужного середовища, характерного для поверхонь із цементу та подібних поверхонь.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
- Бетонні поверхні.
- Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
- Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.

Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».
Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: стирол-акриловий сополімер
- Розчинник: вода
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ кг/л
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості

65%): на дотик - через 30-40 хв, другий шар можна наносити через 4 години.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поштукатурені, гіпсові та гіпсокартонні поверхні:

- Переконайтеся, що поверхня добре висохла та витримана. При необхідності повторно обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
- Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333.
- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні наліт та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.
- Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.
- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою TAMSTUCCO 9400006/9410110. Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом.
- Відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним папером; видаліть пил.
- При необхідності вирівняйте поверхню штукатурки за допомогою RASAMIX 9440160 або BETOMARC 9450150 або RASOMARC 9500150, залежно від типу поверхні.
- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла, і нанесіть IDROFIS.
- Через щонайменше 4 годин нанесіть фінішне покриття. Бетонні поверхні:
- Відшліфуйте поверхню та видаліть стару фарбу, що відшарувалася.
- Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333.
- Видаліть будь-які частинки цементу, що погано прилягають.
- Металеві пруті арматури, що виступають з поверхні, необхідно ретельно відшліфувати та обробити пасивуючим цементним розчином BETOXAN PRIMER 9490125.
- Відновіть відсутні частини шляхом вирівнювання цементним розчином BETOXAN 400 або безусадковим тиксотропним розчином, дисперсно армованим волокнами, BETOXAN 300 9490140/130; виконайте фінішне вирівнювання за допомогою безусадкового вирівнювального розчину, що захищає від проникнення вуглекислого газу BETOXAN 200 9490120.
- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла, і нанесіть IDROFIS.
- Через щонайменше 4 годин нанесіть фінішне покриття.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C

Відносна вологість повітря: <75%

Температура поверхні: Мін. +5°C / макс. +35°C

Вологість поверхні: <10%

- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.

- Інструменти: пензлик, валик або розпилювач.
- Продукт розбавляють у різних пропорціях в залежності від поглинаючої здатності поверхні, і ні в якому разі не менше ніж 6 частин води на одну частину ґрунтівки. Правильну пропорцію визначають на готовій поверхні, на якій утворюється мутний наліт. Через надмірну кількість ґрунтівки в розчині покриття буде занадто товстим, що призведе до погіршення адгезії наступних шарів фарби. І навпаки, недостатня кількість ґрунтівки ускладнює нанесення, з подальшим збільшенням витрати продукту, зниженням адгезії фінішного покриття та можливим нерівномірним поглинанням.
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Орієнтовна витрата матеріалу: 1 літр ґрунтівки на прибіл. 50-60 м² поверхні із середньою поглинаючою здатністю. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ | - - - - -

ЗБЕРІГАННЯ | Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ | Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/h: Зв'язувальні ґрунтівки (на водній основі): 30 г/л (2010)
Продукт містить максимум: 30 г/л ЛОС
Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не виливайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ | Водорозчинна акрилова ґрунтівка для просочування стін IDROFIS SPECIALE, код 4700006, на основі дрібнодисперсної стирол-акрилової смоли наноситься на попередньо підготовлену поверхню в кількості, яка залежить від поглинаючої здатності поверхні.
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².