

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Isomarc

ШВИДКОВИСИХАЮЧА ІЗОЛЯЦІЙНА ҐРУНТІВКА ДЛЯ СТІН



КОД 4410111

ISOMARC - V.2024-10-08

ОПИС

ISOMARC — це продукт для просочування та зміцнення внутрішніх та зовнішніх стін.

ISOMARC має надзвичайно високу проникаючу здатність, може заповнити навіть мікроскопічні тріщини на поштукатуреній поверхні.

Завдяки стирол-акриловій в'язучій речовині, диспергованій у розчиннику, ISOMARC проникає в поверхню стін або в шари фарби, що залишилися, і твердне.

ISOMARC є ідеальною травильною ґрунтовкою, забезпечує хороше зчеплення наступних шарів фарб, захищає їх від лужного середовища, характерного для поверхонь із цементу та подібних поверхонь.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
- Бетонні поверхні.
- Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
- Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.

Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».

Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: стирол-акриловий сополімер, диспергований у розчині.
- Розчинник: суміш аліфатичних вуглеводнів

- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $0,83 \pm 0,02$ кг/л.
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 3 години, другий шар можна наносити через 6 годин.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поштукатурені, гіпсові та гіпсокартонні поверхні:

- Переконайтеся, що поверхня належним чином висохла та витримана. При необхідності повторно обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
- Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333.
- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні цвіль та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.
- Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.
- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою TAMSTUCCO 9400006/9410110. Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом.
- Відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним папером; видаліть пил.
- При необхідності вирівняйте поверхню штукатурки за допомогою RASAMIX 9440160 або BETOMARC 9450150 або RASOMARC 9500150, залежно від типу поверхні.
- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла, і нанесіть ISOMARC.
- Нанесіть фінішне покриття щонайменше через 6 годин. Бетонні поверхні:
- Відшліфуйте поверхню та видаліть стару фарбу, що відшарувалася.
- Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333.
- Видаліть будь-які частинки цементу, що погано прилягають.
- Металеві пруті арматури, що виступають з поверхні, необхідно ретельно відшліфувати та обробити пасивуючим цементним розчином BETOXAN PRIMER 9490125.
- Відновіть відсутні частини шляхом вирівнювання цементним розчином BETOXAN 400 або безусадковим тиксотропним розчином, дисперсно армованим волокнами, BETOXAN 300 9490140/130; виконайте фінішне вирівнювання за допомогою безусадкового вирівнювального розчину, що захищає від проникнення вуглекислого газу BETOXAN 200 9490120.
- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла, і нанесіть ISOMARC.
- Нанесіть фінішне покриття щонайменше через 6 годин.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C Відносна вологість повітря: <75%
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

Вологість поверхні: <10%

- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.

- Інструменти: пензлик, валик або розпилювач.

- Кількість шарів: 1-2 шари, «мокрим по мокрому»

- Матеріал необхідно наносити рівномірно, не допускаючи утворення патьоків.

- Розведення: готовий до використання. Розведення до максимуму 20% за допомогою синтетичного розчинника 5210011 допускається лише для поверхонь із слабкою поглинаючою здатністю.

Потрібну кількість можна визначити, перевіривши щільність поверхні, яка не повинна осипатися після застосування ISOMARC.

- Інструменти необхідно промити синтетичним розчинником відразу після використання.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 7-9 м²/л на шар при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ - - - - -

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії А/Н: Зв'язувальні ґрунтівки (на основі розчинника): 750 г/л (2010)

Продукт містить максимум: 750 г/л ЛОС Легкозаймистий - викликає подразнення - небезпечний для навколишнього середовища. Продукт необхідно транспортувати, використовувати та зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Швидковисихаюча ізоляційна ґрунтівка для стін ISOMARC, код 4410111, на основі стирол-акрилової смоли з високим ущільнювальним ефектом наноситься на попередньо підготовлену поверхню в кількості, яка залежить від поглинаючої здатності поверхні.

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².