

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa


www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Levelant

ALISADOR FINO PARA EXTERIOR/INTERIOR



CÓD. 9580019

LEVELANT - V.2024-09-24

DESCRIPCIÓN

LEVELANT es un rasante fino a base ligante mineral de color blanco, indicado para el alisado de los morteros y de otras superficies murales, en exterior o interior. El producto ofrece una óptima adhesión sobre muchos tipos de soportes edificados y en al mismo tiempo asegura un eficaz anclaje para todos los productos de pinturas.

LEVELANT se puede lijar con papel de lija normal.

LEVELANT permite obtener un rasado de las características mecánicas elevadas, de modo rápido, sin grietas y sin caída.

Idóneo para estucados y rasados sobre superficies murales. Aplicable en espesores de 0 a 3 mm por capa.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en:

Morteros a base de cal aérea y arena fina, nuevos o ya pintados; morteros civiles de malta de cal y cemento; Paneles prefabricados.

LEVELANT es un producto de fondo y debe ser siempre recubierto con un sistema de acabado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: cemento Portland, cal y componentes poliméricos para aumentar la adhesión a los soportes y para mejorar la laborabilidad del producto, regulador de toma e inertes de granulometría seleccionada.

- Aspecto: polvo blanco-

- Dimensión max. del inerte: 0,25mm

- pH después de la toma: 11-12

- El secado depende fuertemente de las condiciones de temperatura y humedad ambientales y del soporte, en cada caso el producto no se puede pintar encima antes de 7 días, asegurándose que este completamente seco (ausencia de manchas de humedad).

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies en morteros:

- Controlar el estado de conservación. La superficie debe ser consistente. En caso contrario comenzar las reparaciones o la consolidación con productos específicos.
- Para una eficaz adhesión al soporte se deberá proceder con cuidado y con una idónea y completa eliminación de partes que puedan comprometer la adhesión, como el aceite de desarme, barniz en polvo, partes quebradizas e incoherentes como viejos morteros.
- Remover, cepillando o mediante lavado las eventuales eflorescencias presentes.
- Aplicar el producto LEVELANT según las correctas indicaciones.
- Fijar en interior con una capa de IDROFIS 4700006 fijador mural acrílico al agua. En exterior usar el aislante a solvente ISOMARC 4410111 o el fijador micronizado "solvent free" ATOMO 8840001.
- Proceder al sistema de acabado.

*(Las diluciones del aislante y la cantidad a aplicar son en función de la absorción del soporte y van determinadas mediante pruebas preliminares sobre el soporte específico - Consultar la ficha técnica relativa).

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

Condiciones ambientales y del soporte:

Temperatura ambiental: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C

- Evitar la aplicación en caso de fuertes vientos, niebla, a pleno sol o con lluvia incipiente.

- No aplicar sobre superficies heladas o en fase de des-hielo.

- Es aconsejable humedecer el soporte antes de iniciar la aplicación del producto, en particular en las estaciones calurosas.

Modalidad de aplicación:

Herramientas: Espátula de acero y alisado con llana de espuma.

Mezcla: 4 partes de levelant + 1-1,1 partes de agua. El empaste es trabajable durante al menos 30 minutos.

- Tiempo de toma (a 20 °C y U.R. <65%):

. Inicio de toma: después de 60 min.

- Durante el trabajo no juntar mas agua para reducir la viscosidad.

- La limpieza de las herramientas se efectuara justo después de su uso con agua.

- Rendimiento indicativo: 1,2 kg/m² para cada mm de espesor aplicado.

PINTADO

El producto esta disponible en blanco.

ALMACENAMIENTO

Temperatura de conservación máxima: +30 °C

Temperatura de conservación mínima: +5 °C

Guardar en un lugar seco y protegido contra la humedad.

Estabilidad en los envases originales no abiertos y en condiciones de temperatura adecuadas: 1 año.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No se aplica en el ámbito del Decreto Legislativo 161/2006 (Directiva 2004/42/CE)

Provoca irritación de la piel. Puede causar una reacción alérgica en la piel. Provoca graves lesiones en los ojos. Puede irritar las vías respiratorias.

Usar el producto según las normas de higiene y seguridad vigentes; después del

uso no abandonar los envases en el medio ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No derramar los restos en las alcantarillas, en los cursos de agua o en el terreno.
Para más información consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Rasante mineral fino.

Aplicaciones, sobre superficies ya predispuestas, de nivelador antiretiro para soportes minerales y revestimientos plásticos murales LEVELANT cód. 9580019, a base de ligante minera, inertes seleccionados y componentes poliméricos de granulometría inferior a 0,25 mm.

Confeccionamiento y puesta en obra del material € el m2.