

SAN MARCO
è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Levelant

RASANTE FINE PER ESTERNI / INTERNI



COD. 9580019

LEVELANT - V.2024-09-24

DESCRIZIONE

LEVELANT è un rasante fine a base legante minerale di colore bianco, indicato per la lisciatura di intonaci e di altre superfici murarie, all'esterno ed all'interno. Il prodotto offre un'ottima adesione su molti tipi di supporti edili e nel contempo assicura un efficace ancoraggio per tutti i prodotti vernicianti. LEVELANT è carteggiabile con comune carta abrasiva. LEVELANT permette di ottenere rasature dalle caratteristiche meccaniche elevate, in modo rapido, senza crepe e senza ritiri. Idoneo per stuccature e rasature su superfici murali. Applicabile in spessori da 0 a 3 mm per ogni strato.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:
Intonaci a base di calce aerea e sabbia fine, nuovi o già pitturati;
Intonaci civili di malta di calce e cemento;
Pannelli prefabbricati.
LEVELANT è un prodotto di fondo e deve sempre essere ricoperto con un sistema di finitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: Cemento Portland, Calce e componenti polimerici per aumentare l'adesione ai supporti e per migliorare la lavorabilità del prodotto, regolatori di presa ed inerti di granulometria selezionata.
-Aspetto: polvere bianca
-Dimensione max degli inerti: 0,25 mm
-Peso specifico: 1,6 c.a. Kg/l
-pH dopo la presa: 11-12
-L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non è sovraverniciabile prima di 7 giorni, assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di macchie di umidità).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco:

- Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

- Per un'efficace adesione al supporto si dovrà procedere con cura ad una idonea e completa eliminazione di parti che potrebbero compromettere l'adesione, come olio di disarmo, vernici polvere, parti friabili ed incoerenti come vecchi intonaci Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti.

- Applicare il prodotto LEVELANT secondo le corrette indicazioni.

- Fissare all'interno con uno strato di IDROFIS 4700006 Fissativo murale acrilico all'acqua o di fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001. All'esterno utilizzare l'isolante a solvente ISOMARC 4410111 o il fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001.

- Procedere al sistema di finitura.

*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico – Consultare la relativa scheda tecnica).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

- Evitare l'applicazione in caso di vento forte, nebbia, in pieno sole e con pioggia incipiente.

- Non applicare su superfici gelate o in fase di disgelo.

- E' consigliabile inumidire il supporto prima di iniziare l'applicazione del prodotto, in particolare nelle stagioni calde.

Modalità di applicazione:

Attrezzi: spatola di acciaio e liscivatura con frattazzo di spugna

Miscelazione: 4 parti di LEVELANT + 1-1, 1 parti d'acqua. L'impasto è lavorabile per almeno 30 min.

- Tempo di presa (a 20°C e U.R.<65%):

. Inizio di presa: dopo 60'

- Durante la lavorazione non aggiungere ulteriore acqua per ridurre la viscosità.

- La pulizia degli attrezzi deve venir effettuata subito dopo l'uso con acqua.

- Resa indicativa: 1,2 kg/ mq per ogni mm di spessore applicato.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è fornito bianco.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.

Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 1 anno.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006 (Dir. 2004/42/CE)

Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul

terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Rasante minerale fine.

Applicazione, su superfici già predisposte, di livellante antiritiro per supporti minerali e rivestimenti plastici murali LEVELANT cod. 9580019, a base di legante minerale, inerti selezionati e componenti polimerici di granulometria inferiore 0.25 mm.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.