

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcofix

FIXATIV MURAL PIGMENTAT CU SOLVENT, PENTRU EXTERIOARE



SERIA 442

MARCOFIX - V.2024-09-23

DESCRIERE

MARCOFIX este un izolan acoperitor pe bază de solvent, indicat pentru impregnarea și consolidarea suporturilor murale de exterior. Datorită liantului său stiren-acrilic topit în solvent, penetrează și consolidează suportul mural sau straturile reziduale de vopsele și învelișuri. Gradul ridicat de acoperire și posibilitatea de a fi colorat cu colorimetrul fac din MARCOFIX un substrat ideal pentru învelișuri de grosime și vopsele, inclusiv în tonalități intense.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGĂTIREA SUPORTULUI".

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer stiren-acrilic în soluție
- Solvent: amestec de hidrocarburi alifatici
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ kg/l.
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 3 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod

4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- În cazul suporturilor sfărâmicioase aplicați un prim strat de fixativ mural pe bază de solvent ISOMARC.
- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați un strat de MARCOFIX.
- După cel puțin 6 ore aplicați produsul de finisaj.

Suprafețe din beton:

- Curățați suprafețele cu o perie și eliminați eventualele straturi de zugrăveli vechi care se exfoliază.
- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați părțile structurale de ciment cu aderență slabă.
- Barele metalice ale armăturilor care ies la suprafață vor fi periate cu grijă și tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125 amestec de pasivare.
- Refaceți părțile lipsă cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu BETOXAN 300 mortar tixotrop anticontrație fibroranforsat 9490140/130; efectuați nivelarea finală cu BETOXAN 200 nivelator anticontrație și anticarbonatare 9490120.
- În cazul suporturilor sfărâmicioase aplicați un prim strat de fixativ mural pe bază de solvent ISOMARC.
- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați un strat de MARCOFIX.
- După cel puțin 6 ore aplicați produsul de finisaj.

*(Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

Evitați aplicarea sub acțiunea directă a soarelui.

- Unelte: pensulă, rol, pistol.

- Nr straturi: 1

- Produsul trebuie aplicat într-un strat uniform, evitând formarea de picurări.

- Diluție: 20-50% cu Diluant Sintetic 5210011. Cantitatea adecvată poate fi evaluată verificând gradul de consolidare a suprafeței. Suprafața nu trebuie să prezinte sfărâmițări după ce s-a aplicat MARCOFIX.

- Curățarea instrumentelor de lucru trebuie să se efectueze imediat după utilizare cu Diluant Sintetic 5210011.

- Randament indicativ: 9-11 mp/l pe strat se referă la aplicările pe suporturi netede și grad mediu de absorbție. Este necesară determinarea randamentului efectiv printr-o testare prealabilă pe suportul respectiv.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 3 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/h: Fonduri fixative (pe bază de solvent): 750 g/l (2010)

Conține max.: 750 g/l VOC

inflamabil - iritant - periculos pentru mediu

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Fixativ mural pigmentat cu solvent, pentru exterior.

Izolantul fixativ pigmentat cu solvent MARCOFIX seria 442 pe bază de rășină stiren-acrilică sub formă de soluție cu efect sporit de consolidare și acoperire, se aplică în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului. Furnizarea și aplicarea materialului € per mp.