

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcofix

ГРУНТОВКА ДЛЯ СТЕН ОКРАШИВАЕМАЯ НА РАСТВОРИТЕЛЯХ ДЛЯ
ВНЕШНИХ РАБОТ



СЕРИЯ 442

MARCOFIX - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

MARCOFIX - укрывистая грунтовка на растворителях, предназначенная для пропитки и укрепления наружных поверхностей стен.

Благодаря растворимому стирол-акриловому связующему веществу проникает и консолидирует поверхности стен или слои оставшихся красок и покрытий.

Высокая укрывающая способность и возможность колеровать по тинтометрической системе, делают MARCOFIX прекрасной основой для толстослойных покрытий и красок, в том числе интенсивных цветов.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на следующие основы:

- Новая или старая штукатурка на базе водорастворимых связующих.
- Бетонные поверхности.
- Старая окраска и покрытия органические или минеральные, сухие, плотные, впитывающие и сплошные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

Поверхность следует подготовить, выполняя указания в параграфе 'ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ'.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип вяжущего: акриловый смола.
- Растворитель: смесь алифатических углеводородов
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ кг/л
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влаж.): касание 3 часа; для повторной окраски 6 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренная поверхность:

- Проверить, что основа хорошо высушена и выдержана. При необходимости заделать и укрепить специальными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить щеткой или смыть имеющийся налет и отслоившуюся старую краску. Полностью удалить вздувшиеся слои известковых красок или темперы.
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.
- Трещины необходимо расширить и заполнить шпаклевкой или аналогичным материалом.
- Загладить неровности основы. Дыры, трещины, расщелины и впадины можно заделать средством BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы.
- При наличии осыпающихся поверхностей нанести первый слой изоляционной грунтовки на растворителях для стен ISOMARC.
- Убедитесь, что подготовленная основа хорошо высохла, нанести один слой MARCOFIX.
- Через минимум 6 часов нанести отделочный материал.

Бетонные поверхности:

- Проверить, что основа хорошо высушена и выдержана. При необходимости заделать и укрепить специальными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить щеткой или смыть имеющийся налет и отслоившуюся старую краску. Полностью удалить вздувшиеся слои известковых красок или темперы.
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.
- Удалить отваливающиеся куски цемента.
- Металлические прутки арматуры, выступающие на поверхности, аккуратно очищают щеткой и обрабатывают пассиваторным цементным раствором BETOXAN PRIMER 9490125.
- Восстановить недостающие части мастикой BETOXAN 400 или BETOXAN 300, безусадочным тиксотропным строительным раствором с волокнистым упрочнением 9490140/130; выполнить окончательную шпаклевку безусадочной шпаклевкой BETOXAN 200, предупреждающей насыщение углекислым газом, код 9490120.
- При наличии осыпающихся поверхностей нанести первый слой изоляционной грунтовки на растворителях для стен ISOMARC.
- Убедитесь, что подготовленная основа хорошо высохла, нанести один слой MARCOFIX.
- Через минимум 6 часов нанести отделочный материал.

*(Степень разведения изолирующего покрытия и наносимое количество зависят от впитывания его основой, их определяют предварительными пробами на конкретной основе. Проконсультироваться с технической картой).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основы:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность окружающей среды: <75%

Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность основы: <10%

- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямыми лучами солнца.

- Инструменты: кисточка, валик, опрыскиватель.

- Количество слоев: 1

- Материал необходимо наносить равномерным слоем, избегая образования подтеков.

- Разведение: 20-50% при помощи синтетического растворителя 5210011. Правильное количество разбавления должно быть определено предварительным нанесением MARCOFIX, после чего поверхности не должны быть осыпающимися.

- Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу после использования синтетического растворителя 5210011.

- Приблизительный расход: 9-11 кв.м./л. на слой, при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 3 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC):

Категория A/h: фиксатор грунтовка (на базе растворителя): 750 г/л (2010)

содержит не более 750 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

воспламеняется.

Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; по окончании работы не разбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы. За дополнительной информацией обратиться к паспорту безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Грунтовка для стен окрашиваемая на растворителях для внешних работ.

Изолирующая окрашиваемая грунтовка на растворителях MARCOFIX серия 442 на основе растворимого стирол-акрилового связующего вещества наносится на подготовленные поверхности в количестве, определяемом впитываемостью основы, обладает хорошим защитным эффектом и высокой укрываемостью.

Доставка и нанесение материала € за кв.м.