

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcofix

PIGMENTOVANÝ STENOVÝ FIXAČNÝ PROSTRIEDOK S ROZPÚŠŤADLOM PRE EXTERIÉRY



SÉRIA 442

MARCOFIX - V.2024-09-23

POPIS

MARCOFIX je krycí izolačný prostriedok s rozpúšťadlom určený na impregnáciu a spevňovanie stenových podkladov v exteriéri.

Vďaka styren-akrylovému pojivu, rozpustenému v rozpúšťadle, preniká a spevňuje stenový podklad alebo zvyškové vrstvy zvetraných náterov.

Vysoká krycia schopnosť a možnosť prifarbovania pomocou tónovacieho zariadenia robia z MARCOFIXu ideálny podklad pre hrubé vrstvy a nátery, aj v intenzívnych odtieňoch.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
 - Povrchy z betónu.
 - Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, savé a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy sa vhodne pripravujú podľa pokynov odseku PRÍPRAVA PODKLADU.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: rozpustený styren-akrylový kopolymér
- Rozpúšťadlo: zmes alifatických uhľovodíkov
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ kg/l
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 3 hodiny; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 6 hodinách

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z omietky:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkveti a

odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.

- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.
- Urobiť prípadné zarovnania na omietke pomocou RASAMIX 9440160 alebo BETOMARC 9450150 alebo RASOMARC 9500150 podľa typu podkladu.
- Pri výskyte zvetraných podkladov naniesť prvú vrstvu fixačného stenového prostriedku s rozpúšťadlom ISOMARC.
- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a aplikovať jednu vrstvu MARCOFIX.
- Po aspoň 6 hodinách naniesť produkt záverečnej úpravy.

Povrchy z betónu:

- Kefou očistiť povrchy a odstrániť prípadné vrstvy starých náterov, ktoré sa odlupujú.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť slabo priľnavé štruktúrálné časti betónu.
- Kovové prúty armatúry, ktoré vyčnievajú na povrch, sa dôkladne okefujú a ošetrí pomocou BETOXAN PRIMER 9490125, cementové pasivačné mlieko.
- Obnoviť chýbajúce časti maltovým lepidlom BETOXAN 400 alebo BETOXAN 300, nezmršťovacia, tixotropická spevnená vlákna malta 9490140/0130; vykonať záverečné vyhladenie s BETOXAN 200, zarovnávacím nezmršťovacím prostriedkom, odolným proti nasýteniu oxidom uhličitým 9490120.
- Pri výskyte zvetraných podkladov naniesť prvú vrstvu fixačného stenového prostriedku s rozpúšťadlom ISOMARC.
- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a aplikovať jednu vrstvu MARCOFIX.
- Po aspoň 6 hodinách naniesť produkt záverečnej úpravy.

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

Vyhnuť sa aplikácii pri priamom slnečnom žiarení.

- Náradie: štetec, valček, striekacie zariadenie.

- Počet vrstiev: 1

- Produkt sa nanáša v rovnomernej vrstve, pričom sa vyhnite tvorbe stekania.

- Riedenie: 20-50% so syntetickým riedidlom 5210011. Správne množstvo je možné určiť kontrolou spevnenia povrchu, ktorý po aplikácii MARCOFIX nesmie vykazovať zvetranie.

- Čistenie náradia sa vykonáva syntetickým riedidlom 5210011 hneď po použití.

- Približná výdatnosť: 9-11 m²/l na vrstvu a vzťahuje sa na použitie na hladké a stredne savé podklady. Je vhodné stanoviť skutočnú výdatnosť predbežnou skúškou na danom podklade.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/h: Fixačné základné nátery (na báze rozpúšťadla): 750 g/l (2010)

Obsahuje max.: 750 g/l VOC

horľavý - dráždivý- nebezpečný pre životné prostredie

Tento produkt sa musí prevážať, používať a skladovať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; nerozptyľovať obaly do prostredia, nechať zvyšky úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Pigmentovaný stenový fixačný prostriedok s rozpúšťadlom pre exteriér.

Aplikácia, na vopred pripravené povrchy, pigmentovaného fixačného izolačného prostriedku s rozpúšťadlom MARCOFIX séria 442 na báze rozpustenej styrén-akrylovej živice s vysokým spevňujúcim a krycím účinkom, v množstvách stanovených podľa savosti podkladu.

Dodávka a pokládka materiálu€ na m².