

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcolux

Email lucios nitro pentru metale



SERIA 780

MARCOLUX - V.2024-11-14

DESCRIERE

Este un email nitrosintetic cu uscare rapidă de uz general, pe bază de rășini alchidice modificate și nitroceluloză. Produsul este caracterizat printr-o putere optimă de acoperire, o capacitate mare de umplere și strălucire. Datorită capacității de uscare rapidă este indicat pentru lăcuirea obiectelor metalice în general, unde se dorește un bun nivel estetic și o rapiditate mare de execuție a lucrării.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe obiecte metalice în general, pentru exterior și interior, precum echipamente, obiecte metalice, unelte agricole. Exclusiv pentru utilizări nereglementate de Directiva Legislativă 161/2006.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Rășini alchidice modificate și nitroceluloză
- Solvenți: mixtură de hidrocarburi aromatice – acetat
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,15$ kg/l (în funcție de culoare)
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30'; completă după 24 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 1 oră.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

- Suprafețe din metal feros nelăcuit:
- Eliminați eventualele urme de calamină compactă și aderentă și orice urmă de rugină prin sablare de tip comercial (Grad SA2) sau efectuați o curățare mecanică sau manuală. Pentru a elimina rugina în zonele greu accesibile utilizați convertizorul RUGISTOP 5900100.
- În cazul suprafețelor noi care nu prezintă urme de calamină sau rugină este suficientă degresarea suportului cu diluant de spălare.
- Ștergeți de praf suprafața, asigurați-vă că suportul este perfect uscat și aplicați antirugină PRIMER 163 sau NITROFOND seria 707.
- Aplicați 2 straturi de MARCOLUX conform modalităților indicate.

Suprafețe din metal feros lăcuit anterior:

- Eliminați straturile de vopsele vechi care se exfoliază și rugina prezentă prin curățare mecanică sau manuală, șmirgluiți vopselele vechi bine ancorate de suport pentru a obține o suprafață rugoasă. Pentru a elimina rugina în zonele greu accesibile utilizați convertizorul RUGISTOP 5900100.
- Eliminați praful de pe suport.
- Aplicați antirugină PRIMER 163 sau NITROFOND seria 707 pe suporturi perfect uscate.
- În cazul suprafețelor puternic deteriorate se recomandă eliminarea completă a vopselelor vechi și a ruginii prezente prin sablare de grad SA2 1/2, sau cu decapantul SVERNICIATORE SM10 5610014 și o curățare mecanică sau manuală ulterioară.
- Aplicați 2 straturi de MARCOLUX conform modalităților indicate.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Suport uscat
- Produsul poate fi aplicat cu pistolul.
- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.
- Diluție: cu 90-100% Dil. Nitro Antiabur 5170076.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu Dil. Nitro Antiabur 5170076 imediat după utilizare.
- Consum indicativ: 5-6 mp/l la 2 straturi.

COLORAREA

Produsul este furnizat în culorile din paletar.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 3 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu face parte din directiva EU 2004/42/EC (decret legislativ 161/2006)

Inflamabil.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Email nitrosintetic.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică emailul nitrosintetic MARCOLUX serie 780, pe bază de rășini alchidice modificate și nitroceluloză, în cel puțin 2 straturi, cu un consum minim de 170 ml/mp.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.