

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconella

PRODYŠNÁ NÁSTĚNNÁ VODOVÁ BARVA PRO INTERIÉRY



SÉRIE 4530319

MARCONELLA - V.2024-10-08

POPIS

MARCONELLA je prodyšná vodová barva pro aplikace v interiéru, vyznačující se vynikající krycí schopností a dobrou dilatací. Aplikace barvy MARCONELLA je snadná a nemění prodyšnost podkladu.

INFORMACE O POUŽITÍ

Je aplikovatelný v interiéru na:

- Nové omítky s obsahem vodových pojiv.
- Betonové povrchy.
- Sádrové a sádkartonové povrchy.
- Suché, kompaktní, absorpční a kohezní staré nátěry a obklady organického nebo minerálního původu.
- Absorpční konglomeráty různého minerálního druhu.

Povrchy je třeba náležitě připravit dodržením postupu, uvedeného v odstavci 'PŘÍPRAVA PODKLADU'.

Neaplikujte na čerstvé a tendenčně alkalické podklady. Vyčkejte po dobu vhodnou pro zrání nátěru, obvykle čtyři týdny.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: vinylové pryskyřice ve vodném roztoku.
- Objemová hmotnost podle UNI EN ISO 2811-1: $1,70 \pm 0,05$ kg/l
- Schnutí (při 25 °C a 65% r. v.): na dotek v průběhu 30 min; umožňuje aplikaci dalších nátěrů po 5 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy zdí:

- Ujistěte se, že je podklad dokonale suchý a vyzrálý. Dle potřeby proveďte předělání nebo konsolidaci s použitím specifických přípravků.
- V případě přítomnosti plísní ošetřete povrch čistícím prostředkem COMBAT 222 kód 4810222 a ozdravným prostředkem COMBAT 333 kód 4810333. V případě potřeby přidejte do vodové barvy hygienizační prvek COMBAT 444, kód 4810444.

- Kartáčováním nebo omytím odstraňte případné přítomné solné výkvěty a odlupující se části starých nátěrů. Úplně odstraňte případné vrstvy vápenných nebo temperových nátěrů.
- Vykartáčováním odstraňte nánosy prachu, smogu a jiných látek.
- Vyrovnajte nepravidelnosti podkladu a ošetřete díry, trhliny, praskliny a propadliny přípravkem TAMSTUCCO. Utěsněte štěrby vhodnými těsnivými.
- Obruste zasádrovaná a zalátaná místa smirkovým papírem.
- V závislosti na typu podkladu proveďte případná vyhlazení na omítce použitím přípravku RASAMIX FIT 9670160, BETOMARC FIT 9740150 nebo MARCOPRO 975.
- Zafixujte vrstvou akrylového nástěnného fixačního přípravku s obsahem vody IDROFIS 4700006 nebo mikronizovaného fixačního přípravku bez rozpouštědel ATOMO 8840001. Na sádkarton aplikujte specifický izolační přípravek PREPARA 4710019 Pigmentovaný Izolant. - Obvykle na površích, které se silně rozpadají, v případě přítomnosti tenkých vrstev starých temperových barev nebo poškozených nátěrů, použijte izolant s rozpouštědlem ISOMARC 4410111 nebo mikronizovaný fixační přípravek bez rozpouštědel ATOMO 8840001.
- Proveďte aplikaci přípravku podle postupů, popsanych v pokynech pro aplikaci.

*(Ředění izolantu a množství, které je třeba aplikovat, závisí na absorpci podkladu a určují se prostřednictvím přípravných zkoušek na specifickém povrchu - Přečtěte si příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a podkladu:
Teplota prostředí: min. +8 °C / max. +35 °C.
Relativní vlhkost prostředí: < 75 %.
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C.
Vlhkost podkladu: < 10 %
- Nářadí: štetka, váleček a bezvzduchové stříkání („airless“).
- Počet vrstev: nejméně 2 vrstvy.
- Ředění: vodou, první vrstva na 70-75 %; druhá vrstva na 35-40 %.
- Při aplikacích prostřednictvím bezvzduchového stříkání se ředění mění v závislosti na zařízení a použitém provozním tlaku.
- Nářadí se čistí vodou ihned po použití.
- Orientační spotřeba: 7-9 m²/l na jednu vrstvu a vztahuje se na aplikace na hladké podklady s průměrnou nasákavostí. Je vhodné určit skutečnou spotřebu na základě předběžné zkoušky na specifickém povrchu.

ZABARVENÍ

Barvení je dosažitelné pomocí Tintometrického systému.
Produkt může být rovněž barvený výrobkem BRAVOCASA TINTE COLORANTI ze série 408P.
Produkt může být rovněž barvený výrobkem barvidly COLORADO ze série 548.
V případě použití pigmentů různých výrobců je lépe jednotlivé barvy mezi sebou promíchat, aby se odstranily lehké rozdíly v tónování připravených odstínů.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30 °C
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5 °C
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

