

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Marconol Cerato

POLUSJAJNI VODOODBOJNI ZAVRŠNI PREMAZ ZA DRVO ZA VANJSKE I  
UNUTARNJE RADOVE



SERIE 863

MARCONOL CERATO - V.2024-09-24

## OPIS

MARCONOL CERATO je proizvod pogodan za impregnaciju i zaštitu drveta. Nudi visoku vodo odbojnu moć koja je potrebna za vanjsku zaštitu i otpornost drveta na prljavštinu, čak i u teškim uvjetima, ostavljajući strukturu drveta nepromijenjenom.

MARCONOL CERATO omogućava postizanje vodo otpornog završnog premaza jer formira mikro porozni film koji dopušta jednostavan izlazak vodene pare; tretirano drvo zadržava prirodnu vlažnost, sprječavajući problem ljuštenja, tipičan za tradicionalne sintetske lakove za drvo. Ovaj proizvod se lako čisti i održava.

MARCONOL CERATO sadrži specijalne aditive koji apsorbiraju UV-zrake i obojen je čistim pigmentima koji boje drvo a strukturu ostavljaju vidljivom.

## POGODNE PODLOGE

Proizvod može biti nanesen na drvo vani i unutra. Površine na novom, starom ili prije bojenom drvetu, kao npr. prozori, balkoni, ograde, potkrovlja, grilje, stepeništa, različitu dekorativnu drvenariju itd.

## TEHNIČKI PODACI

Vezivo: modificirana alkidna smola

Pigment: čisti željezni oksidi, nude UV-stabilnost

Otapalo: mješavina alifatskih hidrokarbona

Volumni omjer: UNI 8910: 0,90-0,94 kg/lit (ovisno o boji)

Viskoznost: UNI 8365: 45"±5"ford cup n 4 pri 25°C

Sjaj ISO 2813 (60 micro tri-gloss): 30±10 gloss

Sušenje (pri 25°C i 65% relativne vlažnosti zraka)

- suh na prašinu 2h

- suh na dodir 8h

- sljedeći nanos nakon 24h

Može se premazati sa alkidnim bojama MARCONOL SUPERMARE, MARCONOL FLATTING i ostalim SAN MARCO emajlima na bazi alkida.

- Na proizvod se ne preporučuje nanositi proizvode na bazi nitroceluloze

## PRIPREMA PODLOGE

Novo drvo:

- Blago izbrusiti da bi se odstranilo iverje.
- Eventualno obrazovanu smolu uklonite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Popuniti rupice MARCOSTUCCO sintetskim kitom boje nalik boji drveta koje bojimo.
- izbrusiti kitanje dijelove i odstraniti svu prašinu.
- Osigurati da drvo nije već vlažno.
- Na meko, suho drvo ili drvo sa velikom moći upijanja premazati slojem MARCONOL IMPREGNANTE.
- Blago izbrusiti površinu i dalje nastaviti sa nanošenjem 2 sloja MARCONOL CERATO.

Već bojeno drvo:

- izbrusiti da bi se odstranilo iverje.
- Otkloniti sve nanose svih vrsta starih lakova i sl. koje se ljušte.
- Eventualno obrazovanu smolu uklonite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Popuniti neravnine (rupice i sl.) MARCOSTUCCO kitom odgovarajuće boje.
- izbrusiti mjesta izgletana mjesta, te odstraniti prašinu.
- Drvo sa velikom moći upijanja premazati slojem MARCONOL IMPREGNANTE.
- Blago izbrusiti površinu i dalje nastaviti sa nanošenjem 2 sloja MARCONOL CERATO-a.

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura zraka: Min +8°C / Max +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura podloge: Min +5°C / Max +35°C

Vlažnost podloge: <10% R.V. (relativna vlažnost)

- Izbjegavati nanošenje proizvoda ako ima kondenzacije na podlozi ili ako je izložena direktno sunčevoj svjetlosti.
- Proizvod se može nanositi četkom ili špricanjem. Prilikom špricanja može se razrijediti sa 10-15% uljnim razrjeđivačem.
- Obavezno promiješati proizvod prije upotrebe.
- Proizvod je spreman za upotrebu
- Broj slojeva: 2, teškim uvjetima 3
- Za vani se preporučuje upotreba MARCONOL CERATO u boji zato što u njima ima pigmenata koji povećavaju otpornost drveta na UV-zrake.
- Da bi se povećala trajnost i kvaliteta tretiranog predmeta preporučuje se da završni sloj bude MARCONOL CERATO.
- Alat čistiti koristeći uljni razrjeđivač.
- Prosječna potrošnja: 4-5m<sup>2</sup>/lit 2 sloja (za drvo koje ima prosječnu moć upijanja).

## NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u bezbojnoj verziji i u 11 tonova, a kompatibilan je i sa pastama Marcromie sistema nijansiranja (do max. 5%).

## SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 3 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir.2004/42/EC)

Kat. A/e: boje i impregnacije za drvo za unutarnje i vanjske radove (baza razrjeđivač): 400 g/l (2010)

MARCONOL CERATO sadrži max. 400 g/l VOC

**Zapaljivo**

Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i sigurnosnim standardima. Nakon uporabe ne odlagati ambalažu u okoliš, ostaviti da se ostaci potpuno osuše i tretirati kao specijalni otpad. Za detaljnije informacije pročitati sigurnosni list.