

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Cerato

Pololesklá, vodoodpudivá povrchová úprava na drevo, chrániaca pred poškriabaním



SÉRIA 863

MARCONOL CERATO - V.2024-09-24

POPIS

MARCONOL CERATO je produkt vhodný na impregnáciu a ochranu dreva. Je vybavený zvýšenou penetračnou schopnosťou potrebnou pre ochranu pred atmosférickými činiteľmi a znečisťujúcimi látkami i v ťažkých podmienkach, pričom ostáva nezmenený napriek štrukturálnym zmenám dreva. Zvláštne zloženie prostriedku MARCONOL CERATO mu poskytuje možnosť dosiahnuť vrchné nátery výplňové a vodu odpudzujúce, pretože vytvára mikroporézny film s vysokou priepustnosťou vodných pár. Ním upravené drevo udržiava nezmenenú prirodzenú hydrometrickú rovnováhu pričom zabráňuje, aby sa dostavilo odlupovanie charakteristické pre tradičné syntetické nátery na drevo a preto sa výrobok jednoducho udržiava. MARCONOL CERATO obsahuje zvláštne prísady, ktoré pohlcujú ultrafialové lúče a je zafarbený priehľadnými pigmentmi zafarbuje drevo bez toho, aby maskovali žilkovanie.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný pre drevo v exteriéri a interiéri:
Drevené povrchy nové, staré a predtým natreté ako sú podkrovia, zárubne, balkóniky, ploty, obložnice, schody a rôzne predmety.
POZOR na úpravu dreva bohatého na tanín (trieslo) (napr. gaštan). Môžu sa objaviť tmavé škvrny.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: modifikovaná alkydová živica
- Pigmenty: priehľadné oxidy železa odolné voči UV žiareniu.
- Rozpúšťadlo: zmes alifatických uhľovodíkov
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 0,90-0,94 kg/l (podľa farebného odtieňa)
- Viskozita zhotovenia UNI 8902: 208 ± 24 cps pri 25 °C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Lesk UNI EN ISO 2813: 30±10 uhol snímania 60°
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): proti prachu za 2 hodiny; na

dotyk za 8 hodín; schopný náteru ďalšej vrstvy za 24 hodín.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z dreva nové alebo vynovené:

- Jemne obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien dreva.
- Odstráňte prípadnú živicu pomocou vhodného rozpúšťadla.
- Zatmeliť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu. Obrúsiť zatmelenie a odstrániť prach.
- Skontrolovať či drevo nie je príliš vlhké.
- Na dreva mäkké a suché s nadmernou absorpčnou schopnosťou, naniesť jednu vrstvu MARCONOL IMPREGNANTE colorato (farebný) série 843.
- Obrúsiť plochy a potom pristúpiť k nanieseniu 2 vrstiev MARCONOL CERATO.

Drevené povrchy už natreté:

- Obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien dreva.
- Odstrániť prípadné vrstvy starých odlupujúcich sa náterov a zdrsníť všetky povrchy už predtým natreté.
- Odstráňte prípadnú živicu pomocou vhodného rozpúšťadla.
- Zatmeliť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu. Obrúsiť zatmelenie a odstrániť prach.
- Na oblasti znehodnotené alebo s nadmernou absorpčnou schopnosťou naniesť jednu vrstvu MARCONOL IMPREGNANTE colorato (farebný) série 843.
- Obrúsiť plochy a potom pristúpiť k nanieseniu 2 vrstiev MARCONOL CERATO.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Vyhnúť sa náterom v prítomnosti povrchového kondenzátu alebo na priamom slnku.

- Náradie: štetec, valček.

- Dôkladne premiešať produkt pred použitím.

- Produkt je pripravený na použitie. Keď sa povrch ukáže málo savý rozriediť s Acquaragia 5200010 alebo s Dil. Sintetico 5210011 na podporu penetrácie (max 3 dielov riedidla na 100 dielov produktu).

- Počet vrstiev: produkt sa nanáša v dvoch vrstvách. V obzvlášť ťažkých podmienkach alebo pri podkladoch veľmi savých sa odporúča nanášanie 3 vrstiev.

- Pre použitie v exteriéri sa odporúča použiť MARCONOL CERATO vo farbe, pretože pigmenty (oxidy železa) tu vykonávajú ochrannú funkciu pre UV žiarením.

- Očistenie nástrojov sa vykoná s Acquaragia 5200010.

- Orientačná výdatnosť: 4-5 m²/l na 2 vrstvy na dreve stredne savom. Je vhodné vykonať predbežnú skúšku na špecifickom podklade na určenie spotreby.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v bezfarebnej verzii a vo farbách podľa vzorkovnice a je kompatibilný s farbiacimi pastami tintometrického systému MARCROMIE (až do max. 3%).

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/e: laky a impregnačné látky na drevo pre vrchné nátery vonkajšie / vnútorné (základ rozpúšťadlo): 400 g/l (2010)

MARCONOL CERATO obsahuje max: 400 g/l VOC

Horľavý.

Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Impregnačný prostriedok - vrchný náter na drevo odpudzujúci vodu.

Použitie, na vopred pripravené povrchy z dreva, impregnačného prostriedku vodu odpudzujúceho pre interiéry a exteriéry MARCONOL CERATO série 863, na báze modifikovaných alkydových živíc, oxidov železa priezračných mikronizovaných a ochranných proti ultrafialovým lúčom, v najmenej dvoch vrstvách v množstvách stanovených podľa absorpčnej schopnosti dreva.

Dodávka a pokládka materiálu € na m²