

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Cerato

POLSIJAJNI VODOODBOJNI ZAKLJUČNI PREMAZ ZA LES NA PROSTEM, ODPOREN
NA PRASKE



SERIE 863

MARCONOL CERATO - V.2024-10-08

OPIS

MARCONOL CERATO se uporablja za impregnacijo in zaščito lesa.

Ima visoko sposobnost prodiranja, ki je potrebna za zaščito pred vremenskimi dejavniki in onesnaževali, tudi v zahtevnih okoljih, in ostane nespremenjen kljub naravnim strukturnim spremembam lesa.

Zaradi posebne sestave je mogoče zaključni premaz MARCONOL CERATO uporabiti za polnilno in voodoodbojno končno prekrivanje, saj tvori mikroporozni film, ki zelo dobro prepušča vodno paro; obdelan les ohrani svoje naravno higrometrično ravnoesje in ni podvržen luščenju, ki se pojavlja pri nanosih tradicionalnih sintetičnih lakov za les, zato je izdelek enostaven za vzdrževanje.

MARCONOL CERATO vsebuje posebne dodatke, ki absorbirajo ultravijolične žarke, in je toniran s prozornimi pigmenti, ki les obarvajo, ne da bi prekrili njegovo naravno strukturo.

NAVODILA ZA UPORABO

Nanašamo ga na les v zaprtih prostorih in na prostem:

Nove lesene površine, star že barvan les, kot so stenski opaži, podstrešja, vratni in okenski okviri, balkoni, ograje, žaluzije, stopnice, različni drobni predmeti.

POZOR: pri obdelavi vrst lesa, ki vsebujejo veliko tanina (npr. kostanj) se lahko pojavijo temni madeži.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Vrsta veziva: modificirana alkidna smola
- Pigmenti: prozorni železovi oksidi, odporni na UV žarke
- Topilo: mešanica alifatskih ogljikovodikov
- Volumenska masa po UNI EN ISO 2811-1: 0,90-0,94 kg/l (odvisno od barvnega odtenka)
- Viskoznost pri pakiranju po UNI 8902: 208 ± 24 cps pri 25 °C (rotacijski viskozimeter Brookfield)
- Stopnja sijaja po UNI EN ISO 2813: 30±10, kot meritve sijaja 60°
- Čas sušenja (pri 25 °C in 65% RV): prašno suh v 2 urah; suh na dotik v 8 urah; primeren za nanos naslednjega sloja po 24 urah.

PRIPRAVA PODLAGE

Nove ali do surovega obrušene lesene površine:

- Nekoliko zbrusite, da odstranite dvignjena lesna vlakna.
- Morebitno smolo odstranite z ustreznim razredčilom.
- Nepravilnosti zapolnite s sintetičnim kitom. Zbrusite zakitana mesta in odstranite prah.
- Preverite, da les ni prevlažen.
- Na mehak in suh les oziroma les, ki prekomerno vpija, nanesite en sloj barvne impregnacije MARCONOL IMPREGNANTE serije 843.
- Zbrusite površine, nato nanesite dva sloja zaključnega premaza MARCONOL CERATO.

Predhodno barvane lesene površine:

- Nekoliko zbrusite, da odstranite dvignjena lesna vlakna.
- Odstranite vse nanose starih barv, ki se luščijo, in zbrusite vse že lakirane površine, da postanejo hrapave.
- Morebitno smolo odstranite z ustreznim razredčilom.
- Nepravilnosti zapolnite s sintetičnim kitom. Zbrusite zakitana mesta in odstranite prah.
- Na dotrajanih ali zelo vpojnih površinah nanesite en sloj barvne impregnacije MARCONOL IMPREGNANTE serije 843.
- Zbrusite površine, nato nanesite dva sloja zaključnega premaza MARCONOL CERATO.

NAPOTKI ZA NANAŠANJE

- Pogoji v okolju in na podlagi:

Temperatura v okolju: Najmanj +8 °C / Največ +35 °C

Relativna vlažnost v okolju: <75%

Temperatura podlage: Najmanj +5 °C / Največ +35 °C

Vlažnost podlage: <10%

- Izogibajte se nanašanju v primeru površinske kondenzne vlage ali pri neposredni sončni svetlobi.

- Orodje: čopič, valjček.

- Pred uporabo izdelek temeljito premešajte.

- Izdelek je pripravljen za uporabo. V primeru slabo vpojne podlage razredčiti s 3% s terpentinom 5200010 ali sintetičnim razredčilom 5210011 za izboljšanje prodiranja.

- Nanašanje z brizganjem je izvedljivo izključno v dejavnostih, za katere veljajo ukrepi za odobritev emisij v ozračje (267. člen in naslednji zakonodajnega odloka št. 152/2006), po predhodnem redčenju na 10% s terpentinom 5200010.

- Št. nanosov: izdelek nanašamo v dveh slojih. Pri izrazito neugodnih pogojih ali zelo vpojnih podlagah je priporočljivo nanesti tri sloje.

- Za uporabo na prostem je priporočljivo uporabiti zaključni premaz MARCONOL CERATO v istem barvnem odtenku, saj pigmenti (železovi oksidi) nudijo zaščito pred UV žarki.

- Orodje je treba očistiti s terpentinom 5200010.

- Okvirna poraba: 4-7 m²/l pri dvakratnem nanosu na srednje vpojen les. Za natančno oceno porabe je priporočljivo opraviti predhodni preskus na posamezni podlagi.

BARVNI ODENKI

Izdelek je na voljo v brezbarvni različici in v barvnih odtenkih na barvni karti. Združljiv je z barvili v obliki paste v sistemu za mešanje barv MARCROMIE (do največ 3%).

SKLADIŠČENJE

Najvišja temperatura shranjevanja: +30 °C

Najnižja temperatura shranjevanja: +5 °C

Izdelek je priporočljivo porabiti v 3 letih od datuma proizvodnje, če je shranjen v originalni neodprti embalaži in pri ustreznih temperaturnih pogojih.

VARNOSTNI NAPOTKI

Mejna vrednost EU (Dir. 2004/42/ES)

Kat. A/e: Notranji/zunanji laki in lužila za les, vključno z matiranimi lužili za les (ot): 400 g/l (2010)

Izdelek vsebuje največ: 400 g/l HOS

Vnetljivo.

Izdelek je treba prevažati, uporabljati in skladiščiti v skladu z veljavnimi higienskimi in varnostnimi predpisi; po uporabi posod ne odlagajte v okolje, počakajte, da se ostanki popolnoma posušijo, in jih obravnavajte kot posebne odpadke. Za več informacij glej varnostni list.

SPECIFIKACIJE

Impregnacija - vodoodbojni zaključni premaz za les.

Prosojna impregnacija - vodoodbojni zaključni premaz za les MARCONOL CERATO serije 863 za notranjo in zunanjo uporabo na osnovi modificiranih alkidnih smol in mikroniziranih prozornih železovih oksidov za zaščito pred ultravijoličnimi žarki se nanaša na predhodno pripravljene lesene površine v vsaj dveh slojih v količinah, ki so odvisne od vpojnosti lesa.

Dobava in vgradnja materiala € na m².